



TIKKURILA

AITO PUNAMULTAMAALI

TRADICIONĀLI SARKANA KRĀSA KOKA VIRSMĀM ĀRDARBOS / PILNĪGI MATĒTA

APRAKSTS

Tradicionālā Zviedru sarkanā krāsa, kas satur linsēklu eļļu un dzelzs oksīda pigmentus. Aito Punamultamaali veido elpojošu un pulverveidīgu virsmu, kas laika gaitā lēnām pārkrītojas un nolietojas.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Zāģēta koka un raupju guļbaļķu celtnu ārējo virsmu krāsošanai.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota zāģēta koka un raupju guļbaļķu virsmu krāsošanai ārdarbos, gan jaunām, gan iepriekš ar līdzīga veida sarkano krāsu apstrādātām virsmām. Nav piemērota virsmām, kas krāsotas ar cita veida krāsām, vai ēvelēta koka virsmām.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 09.07.2020

AITO PUNAMULTAMAALI

TEHNISKIE DATI

| | |
|---|--|
| Toņi | Sarkans |
| Spīdums | Pilnīgi matēts. |
| Patēriņš | Zāģēta koka un raupjām baļķu virsmām apm. 3 m ² /l. |
| Iepakojumi | 10 l |
| Uzklāšanas metode | Uzklāšana ar otu. |
| Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%) | 1 stunda, var uzklāt nākamo kārtu pēc 24 stundām. |
| Bļivums (kg/l) | 1.10–1.20 kg/l, ISO 2811 |
| Sausais atlikums pēc masas (%) | 30 |
| Uzglabāšana | Sargāt no sala. |

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

AITO PUNAMULTAMAALI

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai. Krāsošanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai virs +10°C, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %.

Virsmas sagatavošana

Nekrāsota virsma:

No virsmas ar suku notīrīt netīrumus, putekļus un vaļīgās koka šķiedras. Pelējumu nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu. Ar tērauda lāpstiņu no zaru vietām notīrīt izdalījušos sveķus.

Iepriekš krāsota virsma:

Ar tērauda suku no iepriekš (ar sarkanā okera krāsu) apstrādātām virsmām noņemt atlupušo materiālu. Izvairīties no tīrīšanas putekļu ieelpošanas.

Pārklāšana

Atšķaidīt Aito Punamultamaali 30 - 40% apmērā ar ūdeni. Uzklāt uz virsmas 1-2 plānās kārtas ar otu.

Krāsu pirms lietošanas rūpīgi samaisīt un atšķaidīt ar ūdeni. Lai iegūtu vienmērīgu virsmas toni, pirms krāsošanas nepieciešamo krāsas daudzumu no dažādiem iepakojumiem sajaukt vienā traukā. Uzklāt krāsu plāna kārtā. Ja produkts tiek uzklāts izsmidzinot, nekavējoties izlīdzināt virsmu ar otu, lai nodrošinātu pietiekamu adhēziju un pareizu krāsas plēves biezumu.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc darba pabeigšanas darbarīkus izmazgāt ar ūdeni.

Virsmas kopšana

Ar krāsoto virsmu apieties saudzīgi. Noslēgt virsmu var viegli tīrīt ar birsti vai nomazgāt ar tīru ūdeni.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT), 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (DCOIT). **UZMANĪBU.** Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. **SASKARĒ AR ĀDU:** Mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. Satur nelielu daudzumu sensibilizējošas vielas: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. **Satur:** 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)).



GHS07

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.