



TIKKURILA ALFABLOCK

APRAKSTS

Pret sārmiem izturīgs ūdens bāzes aizsarglīdzeklis, kas balstīts uz silāna un siloksāna maisījuma. Novērš nokrišņu un ūdens šķakstu iekļūšanu kapilāru struktūrā. Ļauj mitrumam no struktūras iekšpuses iztvaikot. Samazina sala bojājumu risku un sāls uzkrāšanos uz konstrukcijas virsmas.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Dzīvojamā, biroju, industriālo ēku, noliktavu u.c. ēku fasādes, jumta māla dakstiņi un minerālās bruģa plāksnes.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērots lielākajai daļai minerālo materiālu, piemēram, ķieģeļu, kalcija-silīkāta ķieģeļu, gāzbetona, betona, eksponētā betona, apmestu un minerālplātņu virsmām.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 09.12.2020

ALFABLOCK

TEHNISKIE DATI

Toņi	Bezkrāsains
Patēriņš	3-5 m ² /l, atkarībā no virsmas
Iepakojumi	5 l, 25 l, 1000 l
Šķīdinātājs	Ūdens. Lietošanai gatavs maisījums. Nav nepieciešams šķaidīt.
Uzklāšanas metode	Zemspiediena izsmidzināšana (mugursomas tipa izsmidzinātājs). Iespējams izmantot otu vai rulli, bet zemās viskozitātes dēļ, uzklāšana ir sarežģītāka.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)	apm. 1-3 stundas.
Blīvums (kg/l)	Apm. 0,95 - 1 kg/l ISO 2811.
Izturība pret ūdeni	Laba.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	apm. 6%.
Absorbcijas dziļums	2-18 mm
Uzglabāšana	Sargāt no sala! Neuzglabāt temperatūrās, kas augstākas par +30°C. Sargāt no sala

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

ALFABLOCK

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °C un gaisa relatīvajam mitrumam — zem 80 %.

Sastāvdaļu sajaukšana

Lietošanai gatavs maisījums. Nav nepieciešams šķaidīt.

Virsmas sagatavošana

Pirms putekļu saistīšanas virsmai jābūt pietiekami sausai un stabilai.

Attīrīt virsmu no netīrumiem, putekļiem un sāļiem. Sapelējušas un sūnainas virsmas nomazgāt ar Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli saskaņā ar instrukciju.

Uzklāšana

Ar izsmidzinātāju "mits uz mitra" tehnikā apstrādāt virsmu (2-3 kārtas).

Uzmanību!

Pirms apstrādes aizsegt logus un citas virsmas, kuras netiks apstrādātas. Produkta šļakatas no logiem nekavējoties noslaucīt.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni un ziepēm. Pēc lietošanas darbarīkus nekavējoties izmazgāt ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

1 mēnesi pēc virsmas apstrādes, netīras virsmas var viegli mazgāt ar spiedienu bez tīrīšanas līdzekļa.

Aļģu un pelējuma noņemšanai var izmantot Tikkurila pelējuma noņemšanas līdzekli Homeenpoisto. Līdzeklis rūpīgi jānoskalo. Uzmanību! Pēc virsmas apstrādes ar Homeenpoisto, virsma atkārtoti jāapstrādā ar Alfablock.

Remontkrāsošana

Ar Alfablock apstrādātas virsmas var atkārtoti apstrādāt ar Alfablock. Virsmai ir jābūt pietiekami ūdeni absorbējošai. Agrāka virsmas apstrāde var ietekmēt gala rezultāta izdošanos.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Satur: 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (MIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.