

TIKKURILA

ARGENTUM 20

HIGIĒNISKS SPECIĀLAIS PĀRKLĀJUMS



APRAKSTS

Argentum 20 ir ūdens bāzes, pusmatēta, speciāla apdares krāsa sienām un griestiem. Argentum krāsa ir izstrādāta, lai aizsargātu un padarītu skaistākas sarežģīti lietojamas virsmas. Ir tādas iestādes kā, piemēram, slimnīcas, kurās ir ārkārtīgi svarīgi uzturēt augstu higiēnas līmeni. Lai sasniegtu augstu higiēnas līmeni, ir nepieciešama bieža virsmu tīrīšana. Argentum 20 satur aktīvo sudrabu, kas aizsargā krāsoto virsmu no noteiktu baktēriju un vīrusu augšanas.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Sienu un griestu virsmas sausās un mitrās telpās, kurās ir nepieciešama augsta nodilumizturība un augsts higiēnas līmenis. Piemēram, vestibulos, kāpņu telpās, slimnīcas koridoros, palātās, peldbaseinu koridoros un citās līdzīgās telpās, kas pakļautas lielai slodzei.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Betona, apmestu, špaktelētu, ķieģeļu un citām līdzīgām virsmām iekštelpās. Piemērota agrāk nekrāsotām virsmām un remontkrāsošanai.



ARGENTUM 20

TEHNISKIE DATI

Bāzes krāsas	A BĀZE
Toņi	Toņu kartes: Tikkurila Symphony 2436 - toņu karte, Pro Grey - toņu karte, Izjūti krāsas 2020 - toņu karte, Izjūti krāsas - toņu karte, Color Now 2022. Tonējama gaišajos toņos saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm.
Spīdums	Pusmatēts. 4/RT-klase
Patēriņš	Apm. 8-9 m ² /l.
Iepakojumi	0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l
Šķīdinātājs	Ūdens
Uzklāšanas metode	Rullis, ota vai izsmidzinātājs. Bezgaisa izsmidzinātāja sprauslai jābūt 0.015" - 0.021", atšķaidīšana 0 - 5 % no tilpuma.
Žūšanas laiks	Var pieskarties apm. pēc 2 stundām. Var pārkrāsot apm. pēc 4 stundām.
Blīvums (kg/l)	Apm. 1.2 kg/l, ISO 2811.
Ķīmiskā izturība	Iztur šķīdinātājus, piemēram, Vaitspirtu.
Noturība pret mazgāšanu	Ļoti laba. Iztur arī mazgāšanu ar mazgāšanas līdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļiem, kurus izmanto slimnīcās.
Noturība pret mitru berzi	SFS-EN 13300 klase I, ISO 11998
Karstumizturība	85 °C, ISO 4211-2 un ISO 4211-3
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	40

ARGENTUM 20

Īpašā iezīme

Augstas vīrusu inaktivējošas īpašības pret liellopu koronavīrusu:
Izmantojot kvantitatīvo nesēja testu saskaņā ar ISO 21702: 201, produkts ir pārbaudīts, lai parādītu augstu vīrusu inaktivējošo aktivitāti pret liellopu koronavīrusu (S379 Riems). Pārbaudi veica Eurovir Hygiene-Labor GmbH (testa ziņojuma datums: 2021. gada 4. janvāris).

Noteiktā antibakteriālā iedarbība:
Testēts saskaņā ar standartu ISO 22196. Baktēriju celmu standarts Staphylococcus aureus ATCC 6538P un Escherichia coli ATCC 8739 24 stundu periodā.

GOS

(cat A/a) 30g/l (2010)
Argentum 20 maksimālais GOS saturs ir 30g/l.

Uzglabāšana

Sargāt no sala. Neuzglabāt tiešā saulē, arī zem brezenta aizsargpārklāja. Tonētu produktu vai produktu nevērīgi aizvērtā vai nepilnā tarā nevar ilgstoši uzglabāt. Atvērta tara rūpīgi jāaizver. Sargāt no sala. Uzglabāt sausā un vēsā vietā, pasargāt no saules gaismas. Rūpīgi aizvērt iepakojumu. Tonēts produkts vai atvērts iepakojums nav paredzēts ilgstošai uzglabāšanai.

ARGENTUM 20

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +10 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %.

Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

No nekrāsotām virsmām notīrīt netīrumus un putekļus. Ja nepieciešams, iedobumus un plaisas aizpildīt ar piemērotu špakteltepi. Nošpaktelētās vietas noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus. Nogruntēt ar Āsā 1 gruntskrāsu vai Luja gruntskrāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Ievērojot lietošanas pamācību, iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un ļaut nožūt. Ar skrāpi noņemt atlupušo, atslāņojušos krāsu. Cietas, spīdīgas virsmas noslīpēt matētas un notīrīt slīpēšanas putekļus. Iedobumus un plaisas aizpildīt ar piemērotu špakteltepi. Nošpaktelētās vietas noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus. Ja nepieciešams, nogruntēt ar Āsā 1 gruntskrāsu vai Luja gruntskrāsu.

Krāsošana

Pirms lietošanas Argentum 20 rūpīgi samaisīt. Uzklāt 1-2 kārtas ar otu, rullīti vai izsmidzināšanu.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Ar krāsoto virsmu dažas nedēļas jāapietas saudzīgi, jo galējo cietību un izturību normālos apstākļos krāsa sasniedz pēc 1 mēneša. Ja virsmas nepieciešams tīrīt ātrāk, tās viegli tīra ar birsti, lupatu vai sūkli.

Virsmas tīrīt ar neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli un mīkstu birsti, sūkli vai lupatu. Ļoti netīras virsmas var tīrīt ar viegli sārmainu (pH 8-10) mazgāšanas līdzekli un lupatu, suku vai sūkli. Pēc tīrīšanas virsmas rūpīgi jānoskalo. Jāievēro mazgāšanas līdzekļa ražotāja pamācības attiecībā uz atšķaidīšanu.

Remontkrāsošana

Apstrādātā virsma saglabā savas īpašības visa apkopes intervāla laikā. Ar Argentum 20 krāsu krāsotas virsmas var pārkrāsot ar Argentum 20, lai saglabātu funkcionalitāti. Pārkrāsošana ar cita veida ūdens bāzes krāsu var radīt krāsas īpašību zudumu.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT), 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M))IT/MIT (3:1)) un 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1). Šī krāsa satur biocīdu produktu sausās plēves saglabāšanai. Satur sudraba hlora un OIT.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.