



TIKKURILA

BETOLUX

ŠĶĪDINĀTĀJA BĀZES GRĪDAS KRĀSA / SPĪDĪGA

APRAKSTS

Uretāna alkīda krāsa.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Betona un koka grīdas un kāpnes dzīvojamās, tirdzniecības un noliktavu telpās. Piemērota vieglai mehāniskajai un ķīmiskajai slodzei pakļautām grīdām.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Betona un koka grīdu krāsošanai iekštelpās. Piemērota arī iepriekš ar alkīda vai epoksīda krāsām krāsotu vai epoksīda laku apstrādātu grīdu pārkrāsošanai.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 11.10.2021

BETOLUX

TEHNISKIE DATI	
Bāzes krāsas	A BĀZE, C BĀZE
Toņi	Toņu kartes: Izjūti krāsas - toņu karte, Izjūti krāsas 2020 - toņu karte. Symphony tonēšanas sistēma. Tonējama saskaņā ar vairumu Tikkurila toņu karšu.
Spīdums	Spīdīgs.
Patēriņš	7-9 m ² /l betona grīdām, 9-11 m ² /l koka virsmām.
Iepakojumi	A BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l C BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l
Uzklāšanas metode	Ota, rullis vai izsmidzinātājs.
Žūšanas laiks	Putekļi nelīp pēc 3-4 stundām. Var pārkrāsot apm. pēc 24 h. Nožuvusi un gatava lietošanai apm. pēc 1 nedēļas. Pilnībā nožuvusi un sasniegusi galīgo izturību apm. pēc 1 mēneša.
Blīvums (kg/l)	Apm. 1.0 –1.2 kg/l, ISO 2811
Ķīmiskā izturība	Labā izturība pret taukvielām. Iztur vaitspirtu un denaturēto spirtu. Neiztur spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, atšķaidītājus.
Noturība pret mazgāšanu	Labā, SFS 3755.
Karstumizturība	120°C, gaišie toņi augstā temperatūrā var dzeltēt, SFS 3757.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	50
GOS	(cat A/i) 500 g/l (2010). Betolux maksimālais GOS (VOC) saturs ir 500 g/l.
Uzglabāšana	Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

BETOLUX

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Betona virsmai jābūt sausai un vismaz 4 nedēļas vecai. Betona relatīvajam mitrumam jābūt zem 97%. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa, virsmas un krāsas temperatūrai jābūt vismaz + 5 ° C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %.

Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

Betona grīdas: Ar slīpējamo mašīnu noslīpēt cementa līmes slāni. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

Koka grīdas: Notīrīt netīrumus, eļļas, putekļus un taukvielas.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli, rūpīgi noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Notīrīt veco, atslāņojušos krāsu. Virsmas rūpīgi noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus.

Uzklāšana

Pirmreizēja apstrāde:

Pirms lietošanas krāsa rūpīgi samaisīt. Uzklāt divas kārtas ar otu, rulli vai izsmidzinātāju. Pirmajai kārtai izmantot krāsu, kas atšķaidīta 20-25% apmērā ar Vaitspiritu 1050. Otrā kārtu var uzklāt pēc vienas dienas, izmantojot neatšķaidītu vai viegli atšķaidītu krāsu.

Remontkrāsošana:

Virsmas, kas iepriekš krāsotas ar Betolux grīdas krāsu, var pārkrāsot ar Betolux vai Betolux Akva grīdas krāsām. Skatīt „Sagatavošana: iepriekš krāsotas virsmas.”

Pretslīdes apstrāde:

Lai uzlabotu krāsoto virsmu saķeri, Betolux krāsai var pievienot Liukueste pretslīdēšanas piedevu (attiecība 0.33l pulvera uz 10l neatšķaidītas krāsas). Sajaukšanu var veikt manuāli. „Pretslīdes” krāsu uzklāj divās kārtās.

„Pretslīdes” krāsu uzklāt uz visas grīdas vai ar līmlenti atzīmētos laukumos. Tā ir arī piemērota kāpņu pakāpienu malām.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar vaitspiritu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Krāsotā virsma ir pilnībā nožuvusi un sasniegusi galīgo izturību un ķīmisko noturību apmēram 1 mēneša laikā. Šajā laikā ir izvairīties no tīrīšanas. Virsmu tīrīt ar suku, birsti vai putekļu lupatu, netīrumus noņemt ar neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli.

Remontkrāsošana

Virsmas, kas iepriekš krāsotas ar Betolux grīdas krāsu, var pārkrāsot ar Betolux vai Betolux Akva grīdas krāsām. Skatīt „Sagatavošana: iepriekš krāsotas virsmas.”

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.



BETOLUX

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom.. **Uzmanību.** Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.



GHS02



GHS07

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.