



TIKKURILA

CLIMATECOOLER FLEX PRIMER

SILTUMU ATSTAROJOŠA GRUNTSKRĀSA

APRAKSTS

Elastīga, siltumu atstarojoša, modificēta akrilāta krāsa uz ūdens bāzes.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Bitumena un šķiedru cementa loksņēm. **UZMANĪBU!** Var izmantot arī lēzeniem jumtiem, uz kuriem nav stāvošs ūdens.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Izmanto jumtu gruntēšanai pirms ClimateCooler Flex Topcoat vai ClimateCooler Catalyst uzklāšanas.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 07.06.2021

CLIMATECOOLER FLEX PRIMER

TEHNISKIE DATI

Toņi	Balts.
Spīdums	Matēts (5/RT klasifikācija)
Patēriņš	4 - 6 m ² /l.
Iepakojumi	20 l
Šķīdinātājs	Ūdens. Maksimāli 10%, atkarībā no virsmas.
Uzklāšanas metode	Ota, rullis vai izsmidzinātājs (bezgaisa).
Žūšanas laiks	Iztur lietu un rasu 1 stundu pēc uzklāšanas. Virsējo pārklājumu var uzklāt pēc 1-3 stundām. Augstāks gaisa relatīvais mitrums un zemāka temperatūra pagarina žūšanas laiku.
Bļīvums (kg/l)	apm. 1,4 kg/l, ISO 2811.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	46
Īpašā iezīme	Saules atstarošana: Atstaro līdz pat 80% no siltuma starojuma. Vislabāko siltuma atstarošanas rezultātu var sasniegt, lietojot kopā ar ClimateCooler Flex Topcoat.
GOS	(cat A/i) 140g/l (2010) ClimateCooler Flex Primer maksimālais GOS saturs ir 140 g/l.
Uzglabāšana	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

CLIMATECOOLER FLEX PRIMER

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai ir jābūt stabīlai un sausai, gaisa temperatūrai virs +8°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %. Krāsošanas darbi jāieplāno tā, lai krāsas plēve būtu sausa pirms vakara rasas iestāšanās. Nekrāsot, ja ir gaidāms lietus.

Virsmas sagatavošana

No virsmas notīrīt netīrumus, putekļus, sūnas un ķērpjus izmantot augstspiediena mazgātāju, izvairoties sabojāt virsmu un konstrukcijas. Nepieciešamības gadījumā jumts nomazgāt ar ClimateCooler Cleaner šķīdumu, ievērojot instrukcijas.

Uzklāšana

Pirms lietošanas gruntskrāsu rūpīgi samaisīt. Uzklāt vienā kārtā (mitras plēves biezums 150-175 µm). Gruntskrāsu var atšķaidīt 5-10 % apmērā ar ūdeni, atkarībā no virsmas porainības.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT), 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)) un 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.