



TIKKURILA
EMPIRE
MĒBEĻU KRĀSA / PUSMATĒTA



APRAKSTS

Tiksotropa (želejveida) alkīda krāsa.

**IETEICAMĀIS
PIELIETOJUMS**

Brīvi stāvošām mēbelēm iekšdarbos.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota, koka, skaidu plātņu, šķiedru plātņu un cietkoksnes virsmām iekšdarbos, lietošanai saskaņā ar instrukcijām. Empire labi izlīdzinās un veido gludu pārklājumu.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 13.10.2021

EMPIRE

TEHNISKIE DATI	
Bāzes krāsas	A BĀZE, C BĀZE
Toņi	Toņu kartes: Izjūti krāsas 2020 - toņu karte, Izjūti krāsas - toņu karte, Tikkurila Symphony 2436 - toņu karte. Tonējama saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm. Lietošanai gatavs tonis: melns.
Spīdums	Pusmatēts.
Patēriņš	10–12 m ² /l.
Iepakojumi	A BĀZE: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l C BĀZE: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l
Uzklāšanas metode	Ota vai izsmidzinātājs.
Žūšanas laiks	Putekļi neliņ pēc 3 stundām, var pārkrāsot pēc 24 stundām.
Blīvums (kg/l)	1.2 kg/l. Balts, ISO 2811,
Ķīmiskā izturība	Iztur terpentīnu, vaitspirtu un metilspirtu. Neiztur citus atšķaidītājus. Iztur augu un dzīvnieku taukus, smēreļļas un taukus.
Noturība pret mazgāšanu	Labā, izmantojot visus parastos mazgāšanas līdzekļus, SFS 3755.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	50
Uzglabāšana	Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā. Nevērojot aizvērtā vai nepilnā tarā nevar ilgstoši uzglabāt.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

EMPIRE

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošana

Jaunas nekrāsotas virsmas:

No nekrāsotām virsmām notīrīt netīrumus, putekļus un taukvielas. Nogruntēt ar Otex gruntskrāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli, rūpīgi noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Atlupušo krāsu noņemt ar skrāpi un virsmu noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus, ledobumus un plaisas aizpildīt ar Lakkakitti špakeltepi. Nepieciešamības gadījumā nogruntēt ar Otex gruntskrāsu.

Krāsošana

Pirms lietošanas Empire nav jāmaisā. Tomēr, ja krāsu nepieciešams samaisīt (piemēram, atšķaidot), ļaut krāsai pirms lietošanas nostabilizēties līdz želejveida konsistencei. Uzklājot ar otu, Empire atšķaidīt ar Vaitspirtu 1050. Uzklājot ar izsmidzinātāju, Empire atšķaidīt ar izsmidzināšanai piemērotu atšķaidītāju Spray Thinner 1032. Krāsot ar otu vai izsmidzinātāju 1-2 reizes.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar vaitspirtu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli. Darbarīkus izmazgāt ar Vaitspirtu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Ne agrāk kā vienu mēnesi pēc krāsošanas: Netīras virsmas nomazgāt ar neitrāla mazgāšanas līdzekļa šķīdumu (pH 6-8) un sūkli vai mitru lupatu. Ļoti netīru virsmu tīrīšanai izmantot vāji sārmaina mazgāšanas līdzekļa šķīdumu (pH 8-10) un birsti, sūkli vai mitru lupatu. Virsmu rūpīgi noskalot.

Virsmas normālos apstākļos pilnīgu cietību un izturību sasniedz apmēram pēc viena mēneša, tādēļ šajā laikā ar virsmu apieties saudzīgi. Ja virsmu nepieciešams tīrīt pirms šī laika, izmantot mīkstu birsti vai mitru lupatu.

Remontkrāsošana

Virsmas, kas krāsotas ar Empire var pārkrāsot ar tāda paša tipa šķīdinātāja bāzes krāsām. Skatīt "Sagatavošana".

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom.. **Uzmanību.** Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus/smīdinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smīdinājumu, ne miglu neieelpot.

EMPIRE



GHS02

GHS07

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.