



TIKKURILA

# EMPIRE

## MĒBEĻU KRĀSA / PUSMATĒTA

### APRAKSTS

Tiksotropa alkīda krāsa.

### IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Brīvi stāvošām mēbelēm iekšdarbos.

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota, koka, skaidu plātņu, šķiedru plātņu un cietkoksnes virsmām iekšdarbos, lietošanai saskaņā ar instrukcijām. Empire labi izlīdzinās un veido gludu pārklājumu.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktu kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 15.07.2020

# EMPIRE

## TEHNISKIE DATI

|  |  |
|--|--|
| Bāzes krāsas                                       | A BĀZE, C BĀZE   |
| Toņi   | <b>Toņu kartes:</b><br>Izjūti krāsas - toņu karte.<br>Tonējama saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm. Lietošanai gatavs tonis: melns. |
| Spīdums  | Pusmatēts.   |
| Patēriņš   | 10–12 m <sup>2</sup> /l.   |
| Iepakojumi   | A BĀZE: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l<br>C BĀZE: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l   |
| Uzklāšanas metode                                  | Ota vai izsmidzinātājs.  |
| Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%) | Putekļi nelīp pēc 3 stundām, var pārkrāsot pēc 24 stundām.   |
| Bīvums (kg/l)                                      | 1.2 kg/l. Balts, ISO 2811,   |
| Kīmiskā izturība                                   | Iztur terpentīnu, vaitspirtu un metilspirtu. Neiztur citus atšķaidītājus. Iztur augu un dzīvnieku taukus, smēreļļas un taukus.   |
| Noturība pret mazgāšanu                            | Laba, izmantojot visus parastos mazgāšanas līdzekļus, SFS 3755.  |
| Sausais atlikums pēc tilpuma (%)                   | 50   |
| Uzglabāšana  | Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā. Nevērīgi aizvērtā vai nepilnā tarā nevar ilgstoši uzglabāt.                   |

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktu kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzmanemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.



# EMPIRE

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

### Virsmas sagatavošana

Jaunas nekrāsotas virsmas:

No nekrāsotām virsmām notīri netīrumus, putekļus un taukvielas. Nogruntēt ar Otex gruntskrāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli, rūpīgi noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Atlupušo krāsu noņemt ar skrāpi un virsmu noslīpēt. Notīri slīpēšanas putekļus. Iedobumus un plāsas aizpildīt ar Lakkakitti špakteļtepi. Nepieciešamības gadījumā nogruntēt ar Otex gruntskrāsu.

### Krāsošana

Pirms lietošanas Empire nav jāmaisa. Tomēr, ja krāsu nepieciešams samaisīt (piemēram, atšķaidot), ļaut krāsai pirms lietošanas nostabilizēties līdz želejveida konsistencei. Uzklājot ar otu, Empire atšķaidīt ar Vaitspirtu 1050. Uzklājot ar izsmidzinātāju, Empire atšķaidīt ar izsmidzināšanai piemērotu atšķaidītāju Spray Thinner 1032. Krāsot ar otu vai izsmidzinātāju 1-2 reizes.

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar vaitspirtu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli. Darbarīkus izmazgāt ar Vaitspirtu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

### Virsmas kopšana

Ne agrāk kā vienu mēnesi pēc krāsošanas: Nefīras virsmas nomazgāt ar neitrāla mazgāšanas līdzekļa šķīdumu (pH 6-8) un sūkli vai mitru lupatu. Ļoti netīru virsmu tīrīšanai izmantot vāji sārmaina mazgāšanas līdzekļa šķīdumu (pH 8-10) un birsti, sūkli vai mitru lupatu. Virsma rūpīgi noskalot.

Virsma normālos apstākļos pilnīgu cietību un izturību sasniedz apmēram pēc viena mēneša, tādēļ šajā laikā ar virsmu apieties saudzīgi. Ja virsmu nepieciešams tīrīt pirms šī laika, izmantot mīkstu birsti vai mitru lupatu.

### Remontkrāsošana

Virsmas, kas krāsotas ar Empire var pārkrāsot ar tāda paša tipa šķīdinātāja bāzes krāsām. Skatīt "Sagatavošana".

### Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

## VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARKĒJUMS

### saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: oglūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom.. UZMANĪBU. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Satur: etilmētilketoksīms. Var izraisīt alerģisku reakciju. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiketes. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargciemus.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktā kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 15.07.2020

## EMPIRE



GHS02

GHS07

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.