



TIKKURILA HARMONY KUVIOINTIMAALI

APRAKSTS

Pilnīgi matēta, caurspīdīga efektkrāsa uz akrilāta bāzes.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Dzīvojamo, komerciālo un noliktavu ēku iekšējās sienas.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Lietojama sausās iekšstelpās uz līdzenām virsmām, kas iepriekš krāsotas ar Harmony iekšdarbu krāsu.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 13.07.2020

HARMONY KUVIOINTIMAALI

TEHNISKIE DATI

| | |
|---|---|
| Bāzes krāsas | CAP BĀZE |
| Toņi | Toņu kartes: Tikkurila Symphony 2436 - toņu karte, Izejumi krāsas - toņu karte. |
| Spīdums | Pilnīgi matēts. |
| Patēriņš | 13-18 m ² /l, atkarībā no uzklāšanas metodes. |
| Iepakojumi | 0.9 l, 2.7 l |
| Uzklāšanas metode | Ar otu vai rullīti. Rakstu veido ar dekoratīvo rullīti, otu vai citu darbarīku. |
| Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%) | Var pārkrāsot apm. pēc 24 h. Virsma ir pilnībā nožuvusi un gatava lietošanai apm. pēc 2 dienām. |
| Blīvums (kg/l) | Apm. 1.0 kg/l, atkarībā no toņa, ISO 2811 |
| Noturība pret mazgāšanu | Iztur vieglu slaucīšanu ar mitru lupatu. |
| Karstumizturība | 85°C, ISO 4211-3. |
| Sausais atlikums pēc tilpuma (%) | 12 |
| Uzglabāšana | Sargāt no sala. |

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

HARMONY KUVIOINTIMAALI

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +10 °C un gaisa relatīvajam mitrumam 30-70%.

Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

No nekrāsotām virsmām notīrīt netīrumus un putekļus. Ja nepieciešams, virsmu izlīdzināt ar piemērotu špakleļtepi un nožuvušo virsmu noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus. Nogruntēt ar Varma gruntskrāsu. Nokrāsot 2 kārtās ar Harmony iekšdarbu krāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli, rūpīgi noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Cietas un spīdīgas krāsotas virsmas noslīpēt matētas. Notīrīt slīpēšanas putekļus. Plaisas un iedobumus aizpildīt ar piemērotu špakleļtepi un nožuvušo virsmu noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

Nokrāsot 1-2 kārtās ar Harmony iekšdarbu krāsu vēlamajā tonī.

Krāsošana

Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt. Caurspīdīgāku krāsu iegūst, atšķaidot to ar ūdeni 5-10% apmērā. Krāsu uzklāt plānā kārtā ar rullīti un nekavējoties virsmu apstrādāt ar dekoratīvo rullīti, otu vai sūkli. Krāsot apm. 1 metru platās joslās. Pirms darba uzsākšanas ieteicams veikt izmēģinājuma krāsošanu uz kartona.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. No darbarīkiem notīrīt krāsas/lakas atlikumus un izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli. Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. No darbarīkiem notīrīt krāsas/lakas atlikumus un izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Virsmu var tīrīt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Tīrīšanu veikt ar mīkstu birsti vai putekļu lupatu. Nefīras virsmas mazgā ar neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli un mitru lupatiņu. Virsmu nekavējoties noskalot un nožāvēt. Atšķaidot mazgāšanas līdzekli, ievērot ražotāja norādījumus.

Pēc krāsošanas dažas nedēļas ar virsmu apieties saudzīgi. Normālos apstākļos virsma savu galējo cietību un izturību sasniedz apm. 1 mēneša laikā. Ja tīrīšana ir nepieciešama pirms šī termiņa, virsmu viegli tīrīt ar sausu vai mitru lupatiņu.

Remontkrāsošana

Ar Harmony iekšdarbu krāsu.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.