



## TIKKURILA HELMİ KALUSTEKİTTİ

### APRAKSTS

Speciāla ūdens bāzes špakleļtepe mēbelēm.

### IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Mēbeles, durvis, logu rāmji un citas koka virsmas iekšdarbos.

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota nelielu caurumu aizpildīšanai pirms krāsošanas. Piemērota gan jaunām, gan iepriekš krāsotām virsmām. Maksimālais slāņa biezums 3 mm.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 11.05.2021

## HELMI KALUSTEKITTI

### TEHNISKIE DATI

<b>Toņi</b>	Balta
<b>Iepakojumi</b>	0.2 l
<b>Šķīdinātājs</b>	Ūdens.
<b>Uzklāšanas metode</b>	Uzklāt ar izlīdzinošo lāpstiņu.
<b>Žūšanas laiks</b>	1 mm biezu špakleļtepes kārtu var slīpēt pēc apm. 1 stundas.
<b>Blīvums (kg/l)</b>	1,7 kg/l, ISO 2881
<b>Sausais atlikums pēc tilpuma (%)</b>	74
<b>Uzglabāšana</b>	Sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Nevērtīgi aizvērtā vai nepilnā tarā nevar ilgstoši uzglabāt.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

# HELMI KALUSTEKITTI

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Virsmai, kuru paredzēts špaktelēt jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +10°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

### Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

Attīrīt virsmu no netīrumiem. Noslaucīt putekļus un vaļīgo materiālu.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Nomazgāt iepriekš krāsotas virsmas ar Kalustepesu mazgāšanas līdzekli. Pēc virsmas nožūšanas, notīrīt pēc iespējas vairāk krāsas ar skrāpi, vai noslīpējot virsmas matētas. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

### Uzklāšana

Uzklāt Helmi Kalustekitti ar izlīdzinošo lāpstiņu. Uzklāt 2 vai vairāk kārtas dziļākās iedobēs, ja iespējams. Noslīpēt virsmu un notīrīt slīpēšanas putekļus. Virsmu var pārkrāsot ar ūdens bāzes vai alkīda krāsu.

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni.

## VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

### saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Izmantot aizsargcimdus. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.