



TIKKURILA IKKUNAKITTI

APRAKSTS

No linsēklu eļļas un speciāla krīta izgatavota tradicionāla tepe logiem.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Piemērota logu iestiklošanai, kā arī nelielu iedobumu un plaisu aizpildīšanai koka virsmās.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota arī nelielu iedobumu un plaisu aizpildīšanai koka virsmās.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 15.07.2020

IKKUNAKITTI

TEHNISKIE DATI

Patēriņš	Logu iestiklošanai apm. 100 g/m.
Iepakojumi	0.3 l, 0.375 l, 3 l
Uzklāšanas metode	Uzklāt ar tepes lāpstiņu.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)	Normālos apstākļos var pieskarties pēc dažām dienām.
Blīvums (kg/l)	2.1 kg/l, ISO 2811
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	100
Uzglabāšana	Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

IKKUNAKITTI

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +5°C, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošana

Ar skrāpi noņemt atlupušo tepi un atslāņojušos krāsu. Virsmu noslīpēt vai notīrīt ar tērauda suku.

Iedobumus apstrādāt ar Valtti Primer un nogruntēt ar atšķaidītu Lin Pellavaoljymaali vai Teho Öljymaali. Tepi uzklāt ar tepes lāpstiņu. Lai iegūtu gludu virsmu, tepes lāpstiņa pirms izlīdzināšanas iemērkāt ūdenī.

Pēc tepes nožūšanas, parasti pēc dažām dienām, aizpildīto virsmu nokrāsot 2 reizes ar logu rāmjiem piemērotu krāsu (piemēram, Lin Pellavaoljymaali vai ārējām virsmām Teho Ikkunamaali). Krāsa ir jāuzklāj arī apm. 1-2 mm uz stikla.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar vaitspirtu 1050 .

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.