



TIKKURILA

## KILPI TIILIKATTOMAALI

APKOPES KRĀSA BETONA JUMTA DAKSTIŅIEM / MELNA, BRŪNA, DAKSTIŅU SARKANA,  
TUMŠI PELĒKA UN HUT SARKANA.

### APRAKSTS

Ūdens bāzes modificēta akrilāta krāsa.

### IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Pilnībā tonētu un rūpnieciski krāsotu betona dakstiņu jumtiem.

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Betona jumtu dakstiņu remontkrāsošanai.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 19.11.2020

## KILPI TIILIKATTOMAALI

### TEHNISKIE DATI

<b>Toņi</b>	<b>Toņu kartes:</b> Kilpi - toņu karte, Metāla jumti 2018 - toņu karte. Lietošanai gatavi toņi: Dakstiņu sarkans, Hut sarkans, brūns, tumši pelēks, melns.
<b>Spīdums</b>	Pilnīgi matēts.
<b>Patēriņš</b>	2-4 m <sup>2</sup> /l uzklājot divās kārtās uz cementa blokiem (atkarībā no profila un absorbcijas).
<b>Iepakojumi</b>	10 l
<b>Uzklāšanas metode</b>	Ota vai izsmidzinātājs un ota. Augstspiediena izsmidzinātāja sprausla 0,013" - 0,018" (leņķis 40° - 50°).
<b>Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)</b>	Iztur lietu un rasu 1-2h pēc uzklāšanas. Otro kārtu var uzklāt ne ātrāk kā nākamajā dienā. Žūšanas laiks paildzinās, ja gaisa relatīvais mitrums palielinās, bet temperatūra pazeminās.
<b>Bļivums (kg/l)</b>	Apm. 1.25 kg/l, ISO 2811.
<b>Izturība pret ūdeni</b>	Labā arī industriālajā vidē un piejūras klimatā.
<b>Sausais atlikums pēc tilpuma (%)</b>	Apm. 40.
<b>Uzglabāšana</b>	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

# KILPI TIILIKATTOMAALI

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai jābūt sausai un stabilai, gaisa temperatūrai vismaz +5 °C, un gaisa relatīvam mitrumam zem 80 %. Ieplānot krāsošanas darbus tā, lai uzklātās krāsas plēve būtu sausa pirms vakara rasas iestāšanās. Nekrāsot, ja gaidāms lietus.

### Virsmas sagatavošana

Attīrīt virsmu no netīrumiem, putekļiem, sūnām un ķērpjiem. Izmantojot augstspiediena mazgāšanu, izvairīties no virsmas un tās konstrukciju bojājumiem. Mazgājot betona dakstiņu jumtus, izmantot Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu pelējumu noņemšanai saskaņā ar instrukcijām.

Apstrādājot virsmas, kuras satur azbestu, obligāti ievērot darba aizsardzības prasības.

### Gruntēšana

Rūpīgi samaisīt krāsu pirms lietošanas. Uzklāt ar otu vai izsmidzinātāju. Uzklājot ar izsmidzinātāju, gruntēšanu pabeigt ar otu, lai nodrošinātu krāsas iesūkšanos virsmas porās un labu adhēziju.

### Krāsošana

Rūpīgi samaisīt krāsu pirms lietošanas. Uzklāt ar otu vai izsmidzinātāju. Uzklājot ar izsmidzinātāju, gruntēšanu pabeigt ar otu, lai nodrošinātu krāsas iesūkšanos virsmas porās un labu adhēziju.

Betona dakstiņu jumti (2 x uzklāšana):

Uzklāt Kilpi Tiilikattomaali divās kārtās. Pirmajai kārtai krāsu atšķaidīt 10-20% apmērā ar ūdeni, atkarībā no virsmas porainības. Uzklāt segkārtu ne ātrāk kā nākamajā dienā pēc gruntēšanas. Uzklājot segkārtu, krāsu var atšķaidīt 5-15% apmērā ar ūdeni, ja nepieciešams.

### Uzmanību

Pārbaudīt jumta stāvokli un kvalitāti pirms darbu uzsākšanas. Lai izvairītos no toņu atšķirībām, sagatavot pietiekamu daudzumu krāsas no vienas ražošanas partijas. Jumta profils palielina krāsojamo laukumu. Produkts nav piemērots mālu dakstiņu jumtiem. Ja ir nepieciešams mainīt dakstiņus, pārliecināties par to piemērotību krāsošanai.

Produkts satur krāsas plēves aizsardzības vielas, tādēļ nav ieteicams izmantot lietus ūdeni, kas notek no jumta, augu aplaistīšanai vai mazgāšanai pirmo gadu pēc jumta dakstiņu krāsošanas.

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

### Virsmas kopšana

Apieties ar virsmu saudzīgi. Pilnīgu cietību un nodilumizturību normālos apstākļos krāsotā virsma sasniedz apm. 4 nedēļu laikā. Virsmu var tīrīt ar Talon Huoltopesu ne ātrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas (1 daļa Talon Huoltopesu uz 10 daļām ūdens). Noskalot virsmu un ļaut tai nožūt.

### Remontkrāsošana

Virsmas, kas krāsotas ar Kilpi Tiilikattomaali, var pārkrāsot ar tādu pašu produktu.

### Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

# KILPI TIILIKATTOMAALI

## VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

**UZMANĪBU.** Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Satur: 1,2-benzotiazol-3(2H)-ons (BIT), 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)) un 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot dūmus/smīdinājumu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. **SASKARĒ AR ACĪM:** Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1). Izmantot aizsargcimdus.



GHS07



GHS09

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.