



TIKKURILA

## LUJA KOSTEUSSULKU

ŪDENS BĀZES MITRUMIZOLĀCIJA, KAS RADA MITRUMU NECAURLAIDĪGU VIRSMU.

### APRAKSTS

Ūdens bāzes mitrumizolācija, kas rada mitrumu necaurlaidīgu virsmu.

### IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Sienas un griesti iekštelpās.

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota virsmām, kas apstrādāta ar vieglo špakleļtepi mitrām telpām, apšuvuma, stikla šķiedras tapešu u.c. virsmām.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 22.04.2020

## LUJA KOSTEUSSULKU

### TEHNISKIE DATI

|   |   |
|---|---|
| <b>Toņi</b>   | Caurspīdīgi zaļa.   |
| <b>Patēriņš</b>   | Apm. 4 - 6 m <sup>2</sup> /l, uzklājot divās kārtās, neatšķaidītu.                    |
| <b>Iepakojumi</b>   | 3 l, 10 l   |
| <b>Uzklāšanas metode</b>                                  | Ota, rullis vai izsmidzinātājs.   |
| <b>Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)</b> | Var pieskarties apm. pēc 4 stundām. Var pārkrāsot ar Luja krāsu apm. pēc 4 stundām.   |
| <b>Blīvums (kg/l)</b>                                     | Apm. 1.2 kg/l, ISO 2811   |
| <b>Sausais atlikums pēc tilpuma (%)</b>                   | 39  |
| <b>GOS</b>  | (cat A/i) 140g/l (2010) Luja mitrumizolācijas maksimālais GOS (VOC) saturs ir 140g/l. |
| <b>Uzglabāšana</b>  | Sargāt no sala. Nevēriģi aizvērtā vai nepilnā tarā nevar ilgstoši uzglabāt.           |

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

# LUJA KOSTEUSSULKU

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +10°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

### Virsmas sagatavošana

Jānotīra neīrūmi un putekļi. Ja apstrādājamo virsmu ir sabojājis pelējums, pirms krāsošanas tā rūpīgi jāsalabo. Ar skrāpi jānotīra atļūpusī, atslāņojusies krāsa. Jānoņem vinila tapetes un keramikas flīzes. Spīdīgas krāsotas virsmas jānoslīpē matētas. Nepieciešamības gadījumā virsma jānomazgā ar pelējuma noņemšanas līdzekli vai Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi jānoskalo ar ūdeni. Betona, apmetas u.c. virsmas jānošpaktelē ar vieglo špakteļtepi mitrām telpām. Virsma jānoslīpē un jānotīra slīpēšanas putekļi.

### Uzklāšana

Pirms lietošanas Luja mitrumizolācija rūpīgi jāsamaisa. Mitrumizolāciju uzklāj ar rulli divās kārtās. Stūros un salaidumu vietās krāso ar otu. Starp kārtām ļauj 1-4 stundas nožūt. Virsmu nokrāso ar Luja segkrāsu apm. 4 stundas pēc mitrumizolācijas otrās kārtas uzklāšanas.

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

### Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

## VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

### saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.