



TIKKURILA

LUMI EXTRA WHITE

IZTEIKTI BALTA SIENU KRĀSA / PILNĪGI MATĒTA

APRAKSTS

Pilnīgi balta akrilāta iekšdarbu sienu krāsa ar labu segtspēju.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Sienas dzīvojamajās istabās, guļamistabās un citās līdzīgās sausās telpās.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Lumi ir piemērota apmestu, betona, špaktelētu, ķieģeļu, kartona un koka virsmu, kā arī ģipškartona plātnu, skaidu plākšņu un kokšķiedras plātnu virsmu krāsošanai iekštelpās. Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām virsmām. Nav piemērota durvju vai mēbeļu krāsošanai.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

LUMI EXTRA WHITE

TEHNISKIE DATI

Bāzes krāsas	AL BĀZE
Toņi	Toņu kartes: Lumi. Tonējama gaišajos toņos saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm. Toņa precizitāte nav pilnīga.
Spīdums	Pilnīgi matēts. 6/RT - klasifikācija
Patēriņš	Absorbējošām virsmām 7-9 m ² /l. Neabsorbējošām virsmām 10-12 m ² /l.
Iepakojumi	0.9 l, 2.7 l, 9 l
Uzklāšanas metode	Rullis, izsmidzinātājs. Malas var krāsot ar otu. Bezgaisa izsmidzināšanai, izsmidzinātāja sprausla 0.017" - 0.021", atšķaidīt 0-5 % apmērā no tilpuma.
Žūšanas laiks	Putekļi nelīp pēc 1/2 h. Var pārkrāsot pēc 1-2 h.
Blīvums (kg/l)	Apm. 1.5 kg/l, ISO 2811
Ķīmiskā izturība	Iztur tīrīšanas līdzekļus un vājus šķīdinātājus, piemēram, vaiņspirtu.
Noturība pret mitru berzi	SFS-EN 13300 klase II, ISO 11998
Karstumizturība	85 °C, ISO 4211-3.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	40
Uzglabāšana	Sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Atvērta tara rūpīgi jāaizver. Nevēlīgi aizvērtā vai nepilnā tarā un/vai tonētu produktu nevar ilgstoši uzglabāt. Tonēts produkts ir jāizlieto vienas krāsošanas sezonas laikā.

LUMI EXTRA WHITE

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +10 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %.

Virsmas sagatavošana

Jaunas virsmas:

Notīrīt netīrumus un putekļus. Ja nepieciešams, nošpaktelēt virsmu ar piemērotu špakteltepi. Nošpaktelētās vietas noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļi. Gruntēt ar, piemēram, Varma gruntskrāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Seināpesu mazgāšanas līdzekli. Cietas spīdīgas virsmas noslīpēt matētas. Notīrīt slīpēšanas putekļus. Ja nepieciešams, iedobumus un plaisas aizpildīt ar piemērotu špakteltepi. Nošpaktelētās vietas noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus. Ja nepieciešams, pirms krāsas uzklāšanas, virsmu nogruntēt ar, piemēram, Varma gruntskrāsu.

Krāsošana

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt produktu, un, ja nepieciešams, atšķaidīt ar ūdeni. Uzklāt 1 - 2 kārtas ar rulli vai izsmidzinātāju. Malas var krāsot ar otu.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. No darbarīkiem notīrīt krāsas/lakas atlikumus un izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Ja nepieciešams, virsmu var tīrīt apm. vienu mēnesi pēc krāsošanas.

Virsmas notīra ar sausu birsti vai putekļu lupatu. Virsmas tīra ar kārtīgi izspiestu mitru, mīkstu sūkli vai tīrīšanas lupatu un neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli. Ievērojot mazgāšanas līdzekļa ražotāja pamācības attiecībā uz atšķaidīšanu. Mazgātās virsmas jānožāvē pēc mazgāšanas.

Ar virsmu jāapietas saudzīgi, jo galējo cietību un izturību normālos apstākļos produkts sasniedz mēnesi pēc uzklāšanas. Ja virsmas nepieciešams tīrīt ātrāk, tās viegli tīra ar sausu vai mitru lupatu.

Remontkrāsošana

Virsmas, kas ir krāsotas ar Lumi, var pārkrāsot ar tādu pašu krāsu vai līdzīgām ūdens bāzes sienu krāsām. Skatīt "Sagatavošana".

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1). Izmantot aizsargcimdus.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.