



TIKKURILA
MAGNETIC
MAGNĒTISKA KRĀSA



APRAKSTS

Magnetic ir specializēta ūdens bāzes krāsa, ar kuru iespējams izveidot virsmas, pie kurām var piestiprināt magnētus. Pie sienām, kas pārklātas ar Magnetic, vislabāk turas spēcīgi magnēti.

**IETEICAMĀIS
PIELIETOJUMS**

Sienas sausās iekštelpās.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota betona, apmetām, skaidu plātņu un špaktelētām virsmām. Ja virsmai ir vēlams cits tonis (ne pelēks), Magnetic var pārkrāsot 1-2 reizes ar Tikkurila ūdens bāzes krāsu sienām. Biezas krāsas kārtas var samazināt magnētu adhēziju.

MAGNETIC

TEHNISKIE DATI

Toņi	Pelēks.
Spīdums	Matēts.
Patēriņš	Apm. 1,5 m ² /l uzklājot trīs kārtas.
Iepakojumi	0.5 l, 3 l
Šķīdinātājs	Neatšķaida.
Uzklāšanas metode	Ota vai rullis.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)	Apm. 24 stundas.
Būvums (kg/l)	Apm. 2.60 kg/l, ISO 2811
GOS	(cat A/i) 140g/l(2010) Magnetic maksimālais GOS saturs ir 140 g/l.
Uzglabāšana	Sargāt no sala. Atvērta tara rūpīgi jāaizver.

MAGNETIC

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai jābūt sausai un virsmas temperatūrai virs +10°C. Gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Sastāvdaļu sajaukšana

Neatšķaidīt.

Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

No virsmas notīrīt netīrumus, putekļus un atlukušo materiālu. Nepieciešamības gadījumā, plaisas un iedobumus izlīdzināt ar piemērotu špakleļtepi. Nekrāsotas virsmas nogruntēt, piemēram, ar Varma gruntskrāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar atšķaidītu Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi noskalot ar ūdeni. Lai panāktu pēc iespējas labāku adhēziju, spīdīgas virsmas ar smilšpapīru noslīpēt matētas. Notīrīt slīpēšanas putekļi.

Krāsošana

Pirms lietošanas un laiku pa laikam lietošanas laikā Magnetic rūpīgi samaisīt līdz vienmērīgai konsistencei (pat vairākas minūtes). Krāsot 3 reizes, izmantojot rulli ar īsu plūksnu vai otu. Censties panākt pēc iespējas gludāku virsmu. Magnēti vislabāk turas pie gludām virsmām.

Lai iegūtu ļoti gludu virsmu, krāsu var uzklāt arī ar rulli un nekavējoties izlīdzināt ar tērauda lāpstiņu. Starp kārtām krāsai ļaut 24 stundas nožūt.

Apm. 1,5 m² lielam laukumam, kas nokrāsots trīs kārtās, izmantot apmēram 1 litrs krāsas. Šis daudzums nodrošinās magnētisko efektu. Ja nepieciešams, virsmu pēc 24h virsmu var pārkrāsot ar Tikkurila ūdens bāzes iekšdarbu krāsu.

Virsmas kopšana

Ja nepieciešams, bet ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas.

Virsmas vēlams tīrīt ar mīkstu suku, putekļu lupatu vai putekļsūcēju. Mītras lupatas izmantošana uz virsmas var atstāt pēdas.

Dažas nedēļas pēc apstrādes ar virsmu ir jāapietas saudzīgi, jo pilnīgu cietību un izturību virsma normālos apstākļos sasniedz apm. pēc 1 mēneša. Ja virsmas ir nepieciešams tīrīt ātrāk, vēlams izmantot mīkstu suku, putekļu lupatu vai putekļsūcēju.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.