



TIKKURILA

MIRANOL KORISTEMAALI

DEKORATĪVA KRĀSA AR METĀLISKU SPĪDUMU / ZELTS, SUDRABS, VARŠ

APRAKSTS

Šķīdinātāja bāzes akrilāta krāsa dekoratīvajai krāsošanai iekšdarbos.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Dekorācijas, ornamentī, un līdzīgas detaļas iekštelpās u.c.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota jaunu un iepriekš krāsotu koka un metāla virsmu dekoratīvajai krāsošanai iekšdarbos.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 23.07.2020

MIRANOL KORISTEMAALI

TEHNISKIE DATI

Toņi	Zelts, sudrabs un varš.
Patēriņš	10–13 m ² /l
Iepakojumi	0.1 l, 1 l
Uzklāšanas metode	Ar otu, tradicionālo izsmidzinātāju vai rullīti (mohēras, ar īsu plūksnu). Uzklāšana ar tradicionālo izsmidzinātāju: sprausla 1,4 -1,8 mm, atšķaidīšana 20-25% pēc tilpuma.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)	Putekļi nelīp pēc 1 stundas, pilnībā nožūst 24 stundu laikā.
Blīvums (kg/l)	0.9 –1.2 kg/l atkarībā no toņa, ISO 2811.
Noturība pret mazgāšanu	Viegla slaucīšana ar mitru lupatu.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	30
Uzglabāšana	Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā. Nevēriģi aizvērtā vai nepilnā tarā nevar ilgstoši uzglabāt.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

MIRANOL KORISTEMAALI

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Virsmai jābūt sausiai. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa, krāsas un virsmas temperatūrai jābūt vismaz +5 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

Notīrīt netīrumus, putekļus, taukvielas, eļļas un rūsas. Koka, kokskaidu un kartona virsmas vienmērīgi un blīvi nogruntēt 1-2 reizes ar Otex gruntskrāsu, kas notonēta segkrāsai pieskaņotā tonī (Zelts – TVT X029, Sudrabs – TVT H168, Varš – TVT J123). Metāla virsmas sausās iekštelpās var krāsot uzreiz ar Miranol dekoratīvo krāsu. Alumīnija virsmas pirms gruntēšanas ir padarīt raupjas.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli, rūpīgi noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Ar skrāpi notīrīt atlukušo, atslāņojušo krāsu un pēc iespējas vienmērīgāk noslīpēt. Plaisas un iedobumus aizpildīt ar Lakkakitti špakeltepi un noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus. Sliktā stāvoklī esošas koka virsmas nogruntēt ar Otex gruntskrāsu, kas notonēta segkrāsai pieskaņotā tonī (Zelts – TVT X029, Sudrabs – TVT H168, Varš – TVT J123). Metāla virsmas nogruntēt ar gaiši pelēku Rostex Super.

Apakškārta

Sliktā stāvoklī esošas koka virsmas nogruntēt ar Otex gruntskrāsu, kas notonēta segkrāsai pieskaņotā tonī (Zelts – TVT X029, Sudrabs – TVT H168, Varš – TVT J123). Metāla virsmas nogruntēt ar gaiši pelēku Rostex Super pretkorozijas gruntskrāsu.

Krāsošana

Krāsu pirms lietošanas un lietošanas laikā rūpīgi samaisīt, lai izvairītos no toņu atšķirības, ko var izraisīt metāla pigmentu nosēšanās. Ja nepieciešams, krāsu atšķaidīt ar Vaitspirtu 1050 vai, ar šķīdinātāju 1032. Krāsu uzklāt ar rullīti vai otu 1-2 kārtās, bet ar izsmidzinātāju 2 kārtās. Vienmērīgu krāsojumu uz lielām virsmām var iegūt, krāsojot ar rullīti vai izsmidzinātāju. Krāsojot ar otu, stūru vietās jāizmanto porolona aplikators.

Lai padarītu virsmas izturīgākas pret nodilumu, pārklāt tās ar Unica Super laku (tikai zelta un vara toņos). Lakas kārtā nedaudz samazina metālisko spīdumu.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar vaitspirtu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli. Darbarīkus izmazgāt ar vaitspirtu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Ne agrāk kā vienu mēnesi pēc krāsošanas: Netīras virsmas mazgāt ar neitrālu trauku mazgājamo līdzekli (pH 6-8) un sūkli vai mitru lupatu. Ļoti netīrām virsmām izmantot vāji sārmainu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu (pH 8-10) un mitru lupatu. Virsmu rūpīgi noskalot.

Normālos apstākļos virsma pilnīgu cietību sasniedz vienu mēnesi pēc krāsošanas, tādēļ šajā laikā ar virsmu jāapietas saudzīgi. Ja ir nepieciešama virsmas tīrīšana, izmantot mitru lupatu.

Remontkrāsošana

Ar Miranol dekoratīvo krāsu krāsotas virsmas var labot ar tā paša veida krāsu vai, piemēram, alkīda krāsu. Skatīt norādījumus nodaļā „Sagatavošana”.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.