



TIKKURILA

ÖLJYPOHJA

ALKĪDA EĻĻAS GRUNTĒJUMA KRĀSA KOKA VIRSMU GRUNTĒŠANAI ĀRDARBOS

APRAKSTS

Alkīda eļļas gruntējuma krāsa neapstrādātu koka virsmu gruntēšanai.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Ārsienas, logu rāmji, margas, žogi.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Alkīda eļļas gruntējuma krāsa neapstrādātu koka virsmu gruntēšanai ārdarbos pirms krāsošanas ar eļļas vai akrila krāsām. Piemērota arī tādu virsmu krāsošanai, kas iepriekš ir apstrādātas ar eļļas krāsu.



ÖLJYPOHJA

TEHNISKIE DATI	
Bāzes krāsas	AP BĀZE, C BĀZE
Spīdums	Matēts.
Patēriņš	Zāģētas virsmas: 5 - 8 m ² /l. Ēvelētas virsmas: 8 -10 m ² /l.
Iepakojumi	AP BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l C BĀZE: 2.7 l, 9 l
Šķīdinātājs	Vaitspirts
Uzklāšanas metode	Ota.
Žūšanas laiks	Var krāsot nākamo kārtu pēc 24 stundām. Žūšanas laiks ir atkarīgs no apkārtējiem apstākļiem, krāsas absorbcijas virsmā un plēves biezuma.
Blīvums (kg/l)	1.4 kg/l, ISO 2811
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	56
Uzglabāšana	Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā. Nevērtīgi aizvērtā vai nepilnā tarā nevar ilgstoši uzglabāt.

ÖLJYPOHJA

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, t.i., koksnes mitruma saturam jābūt zem 20%. Krāsošanas un žūšanas laikā gaisa temperatūrai ir jābūt virs + 5 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

No virsmas notīrīt netīrumus un pelējumu ar Tikkurila Homeenpoisto līdzekli. Pēc iespējas agrākā būvniecības stadijā virsma jānogruntē ar Tikkurila gruntējuma eļļu. No zaru vietām jānotīra sveķi.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Atļūpusī krāsa jānoņem ar skrāpi un virsma jānotīra ar drāšu suku. Netīras un sapelējušas virsmas jānomazgā ar Tikkurila Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli ievērojot lietošanas pamācību. Tīras koka virsmas jāapstrādā ar Tikkurila gruntējuma eļļu.

Krāsošana

Pirms lietošanas Öljy Pohja rūpīgi jāsamaisa un ar otu vienā kārtā jāuzklāj uz tīrām koka virsmām. Īpaši rūpīgi jāapstrādā izstrādājuma gali.

Pēc gruntēšanas, tiklīdz iespējams, jāuzklāj virsējā krāta, bet ne vēlāk kā 6-10 mēnešus pēc gruntēšanas.

Koksne satur sveķus un citus izdalījumus, it īpaši zaru vietās. Tie var izraisīt dzeltēšanu vai sveķu izdalīšanos cauri krāsas slānim temperatūras un mitruma svārstību ietekmē.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar vaiņspirtu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Pašaizdegšanās risks! Tīrīšanas lupatas vai produktu saturoši slīpēšanas putekļi var pašaiizdegties. Šāda veida atkritumi pirms iznīcināšanas jāsavāc un jāuzglabā ūdenī, jāizžāvē ārā vai nekavējoties jāsadedzina.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom., 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT), 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (DCOIT). **Uzmanību.** Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. **SASKARĒ AR ĀDU:** Mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. Satur nelielu daudzumu sensibilizējošas vielas: neodekānskābes kobalta sāls un etilmetilketoksīms.

ÖLJYPOHJA



GHS02



GHS07



GHS09

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.