



TIKKURILA

## PATIO VERSO

EĻĻA KOKA PUĶU KASTĒM / OGĻU MELNA, KLĒTS PELĒKA, KOKA MIZAS BRUNA UN MEŽA ZAĻA.

### APRAKSTS

Ūdens bāzes eļļa koksnei, kas balstīta uz dabīgas eļļas atvasinājumiem. Aizsargā koka virsmu no mitruma un netīrumiem, kā arī samazina virsmas plaisāšanu.

### IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Puķu kastes, siltumnīcu koka konstrukcijas.

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota neapstrādātai vai iepriekš ar eļļu apstrādātai koksnei.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 15.07.2020

## PATIO VERSO

### TEHNISKIE DATI

|   |  |
|---|--|
| <b>Toņi</b>   | Ogļu melns, klēts pelēks, koka mizas brūns un meža zaļš.   |
| <b>Patēriņš</b>   | 5-7 m <sup>2</sup> /l uz vecām koka virsmām. 7-15 m <sup>2</sup> /l uz jaunām un labā stāvoklī esošām koka virsmām.          |
| <b>Iepakojumi</b>   | Nav bāzes krāsas: 43.2 l<br>GATAVIE TOŅI: 0.33 l, 0.9 l  |
| <b>Uzklāšanas metode</b>                                  | Ota vai sūklis.  |
| <b>Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)</b> | Pie normāliem apstākļiem pieskarties var pēc dažām h. Žūšanas laiku ietekmē virsmas porainība un izmantotais eļļas daudzums. |
| <b>Bļivums (kg/l)</b>                                     | 1,0 kg/l, ISO 2811.  |
| <b>Sausais atlikums pēc tilpuma (%)</b>                   | 18   |

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

# PATIO VERSO

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai un koksnes relatīvajam mitrumam zem 20%, jo mitra koksne neabsorbē eļļu un tā žūst lēnām. Apstrādes un žūšanas laikā gaisa temperatūrai jābūt virs +5°C un gaisa relatīvajam mitruma zem 80%.

### Virsmas sagatavošana

Neapstrādātas virsmas:

Attīrīt virsmu no netīrumiem, putekļiem un atlupušā materiāla. Pelējumu nomazgāt ar Laituripesu, ievērojot lietošanas pamācību.

Iepriekš ar koka eļļu apstrādātas virsmas:

Ar skrāpi vai drāšu suku no virsmas notīrīt atlupušo materiālu. Ja nepieciešams virsmu nomazgāt ar Laituripesu, ievērojot lietošanas pamācību. Ja uz virsmas ir palikusi redzama plēve, tā pirms apstrādes ir jānoņem.

### Uzklāšana

Pirms lietošanas un lietošanas laikā Patio Verso rūpīgi samaisīt. Eļļu uzklāt ar otu vai sūkli tā, lai tā vienmērīgi iesūktos virsmā. Noslaucīt lieko eļļu. Lai izvairītos no eļļas pārklāšanās, ar nepārtrauktiem triepieniem, eļļu uzklāt visa dēļa garumā. Uzklāt vienu kārtu.

Apstrāde ar eļļu padara koka toni tumšāku.

Remontkrāsošanu veikt pēc nepieciešamības. Pastāvīgai atmosfēras iedarbībai pakļautas virsmas nepieciešamības gadījumā apstrādāt katru gadu.

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni un ziepēm. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

### Virsmas kopšana

Pēc uzklāšanas ar virsmu pirmo nedēļu apieties saudzīgi, lai tā pilnībā sacietētu. Ja nepieciešams, pēc divām dienām virsmu var tīrīt ar mīkstu suku vai birsti.

Netīras virsmas tīrīt ar Laituripesu šķīdumu (1 daļa Laituripesu uz 10 daļām ūdens).

### Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

## VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

### saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: 1,2-benzotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1). Izmantot aizsargcimdus.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.