



TIKKURILA

ÄSSÄ 3

IEKŠTELPU RENOVĀCIJAS KRĀSA INTENSĪVI NOSLOGOTĀM VIRSMĀM

APRAKSTS

Ūdens bāzes, pilnīgi matēta akrilāta krāsa sienām un griestiem iekštelpām profesionālai lietošanai. Īpaši piemērota virsmām, kas pakļautas intensīvai noslodzei un nodilumam.


LETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Griestiem un sienām sausās iekštelpās sabiedriskās ēkās.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Ieteicama sausām iekštelpām, kas pakļautas intensīvai noslodzei. Piemērota jaunu un iepriekš krāsotu apmestu, betona, špaktelētu, skaidu plākšņu, ģipškartona un kokšķiedru plākšņu virsmu krāsošanai.

Atbilst LEED v4 prasībām attiecībā uz emisijām un gaistošo organisko savienojumu (VOC) saturu (saskaņā ar metodiku, kas pieņemta projektiem ārpus ASV), kā arī BREEAM sertifikācijas sistēmas prasībām.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

ÄSSÄ 3

TEHNISKIE DATI	
Bāzes krāsas	A BĀZE, C BĀZE
Toņi	Tikkurila Symphony 2436 - toņu karte, Izjūti krāsas 2020 - toņu karte Tonējama Tikkurila krāsu toņos. A bāzi var izmantot kā baltu krāsu.
Spīdums	Pilnīgi matēts. (6/RT klasifikācija)
Patēriņš	Teorētiskais patēriņš: 8–12 m ² /l. Ieteicamais sausās plēves biezums: 36–46 μm. Praktiskais patēriņš ir atkarīgs no uzklāšanas metodes, darba apstākļiem, kā arī krāsojamās virsmas formas un raupjuma.
Iepakojumi	A BĀZE: 2.7 l, 9 l, 18 l C BĀZE: 9 l GATAVIE TOŅI: 18 l
Šķīdinātājs	Ūdens
Uzklāšanas metode	Rullīti, izsmidzinātājs vai ota. Bezgaisa izsmidzinātājs - sprausla 0,017"–0,021", atšķaidīšana 0–10% no tilpuma.
Žūšanas laiks	Putekļi nelīp pēc 30 minūtēm. Nākamo kārtu var uzklāt pēc 1–2 stundām.
Blīvums (kg/l)	apm. 1.3 kg/l, ISO 2811
Ķīmiskā izturība	Noturīga pret tīrīšanu ar neitrāliem mazgāšanas līdzekļiem.
Noturība pret mitru berzi	SFS-EN 13300 klase I, ISO 11998
Karstumizturība	85 °C, ISO 4211-2 un ISO 4211-3
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	Aptuveni 40% atkarībā no izvēlēta toņa.
GOS	(kat A/a) 30g/l(2010). Ässä 3 satur mazāk kā 10g/l GOS.
Uzglabāšana	Sargāt no sala. Nevēlami aizvērtā vai nepilnā tarā un/vai tonētu produktu nevar ilgstoši uzglabāt. Tonēts produkts ir jāizlieto vienas krāsošanas sezonas laikā.

ÄSSÄ 3

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamajai virsmai jābūt sausai. Gaisa un virsmas temperatūrai jābūt vismaz +10°C, bet relatīvajam gaisa mitrumam – zem 80%.

Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

Notīriet jaunās virsmas no netīrumiem un putekļiem. Ja nepieciešams, aizpildiet nelīdzenumus ar piemērotu Tikkurila Presto vai Prestonit špakteltepi un pēc nožūšanas noslīpējiet virsmu. Notīriet slīpēšanas putekļus. Gruntējiet ar Ässä 1 Primer and Ceiling Paint gruntskrāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Nomazgājiet virsmas ar atšķaidītu Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi noskalojiet ar ūdeni. Cietas un spīdīgas virsmas noslīpējiet līdz matētam izskatam. Notīriet slīpēšanas putekļus.

Plaisas un caurumus aizpildiet ar piemērotu Tikkurila Presto vai Prestonit špakteltepi, un pēc nožūšanas noslīpējiet virsmu. Notīriet slīpēšanas putekļus. Ja nepieciešams, gruntējiet ar Ässä 1 Primer and Ceiling Paint gruntskrāsu.

Krāsošana

Pirms lietošanas Ässä 3 rūpīgi jāsamaisa un, ja nepieciešams, jāatšķaida ar ūdeni. Uzklāt 1–2 kārtās ar rullīti, izsmidzinātāju vai otu.

Darbarīku tīrīšana

No darbarīkiem notīrīt krāsas/lakas atlikumus un izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Ja produkts tiek izmantots kā virskārta, virsmu drīkst tīrīt ne agrāk kā vienu mēnesi pēc krāsošanas. Virsmu tīrīt ar sausu birsti vai putekļu lupatu.

Netīras virsmas tīrīt ar mitru tīrīšanas piederumu, kas samitrināts neitrālā mazgāšanas šķīdumā (pH 6–8). Pēc tīrīšanas virsma nedrīkst palikt mitra. Gatavojot tīrīšanas šķīdumu, ievērojiet mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumus par atšķaidīšanu.

Produkts savu galīgo cietību un izturību sasniedz aptuveni pēc viena mēneša normālos apstākļos, tādēļ šajā laikā ar virsmu jāapietas saudzīgi. Ja virsmu nepieciešams tīrīt drīz pēc krāsošanas, to ieteicams darīt saudzīgi, izmantojot sausu vai viegli samitrinātu tīrīšanas drānu.

Remontkrāsošana

Ar Ässä 3 krāsotās virsmas var pārkrāsot ar to pašu vai līdzīgu ūdens bāzes krāsu. Pirms pārkrāsošanas ievērojiet virsmas sagatavošanas norādījumus, kas aprakstīti sadaļā "Virsmas sagatavošana".

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Šis produkts nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tās grozījumiem. Izmantot aizsargcimdus. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: C(M)IT/MIT (3:1).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.