

Akvi Primer MP

APRAKSTS

Akrilāta gruntskrāsa uz ūdens bāzes ar teicamu segtspēju.

ĪPAŠĪBAS UN IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

- Izstrādāta, lai uzlabotu efektivitāti ātrās ražošanas līnijām.
- Viegli slīpējama, padarot to par lielisku virsmu nākamajai krāsas kārtai. Var pārklāt gan ar ūdens, gan šķīdinātāja bāzes krāsām.
- Samazina koka šķiedru piebriešanu. Papildus tam, lieliskā segtspēja un aizpildīšanas īpašības nodrošina estētisku gala virsmas izskatu.
- Somijas celtniecības informācijas fonds (RTS) ir piešķīris sertifikātu par atbilstību zemas emisijas celtniecības materiālu klasifikācijai M1.
- Piemērota MDF un koka virsmām, piemēram, durvīm, mēbelēm, paneļiem un līstēm.



TEHNISKIE DATI

Sausais atlikums pēc
tilpuma 40±2%

Sausais atlikums pēc
masas 59±2%

Blīvums 1.5 kg/l

Ieteicamais izkliedes
daudzums un teorētiskais
patēriņš

Ieteicamais uzklājamais daudzums (neatšķaidīts)		Teorētiskais patēriņš
sausā	mitrā	
100–150 g/m ²	30–45 µm	9–14m ² /l

Praktiskais patēriņš atkarīgs no krāsošanas metodes un apstākļiem, kā arī krāsojamās konstrukcijas formas un virsmas kvalitātes.

Žūšanas laiki

120–130 g/m ² mitra plēve	+23°C	+50°C
Putekļi nelīp pēc	20min	5–10 min
Sausa slīpēšanai pēc	30min	5–10 min

Grēdā kraušanas temperatūrai ir jābūt zem +35°C.

Žūšanas un pārkrāsošanas laiks ir atkarīgs no plēves biezuma, temperatūras, gaisa relatīvā mitruma un ventilācijas.

Spīdums Matēts.

Toņi Balta

Akvi Primer MP

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Virsmas sagatavošana No virsmas notīrīt putekļus, atlupušās daļiņas un citus netīrumus. Koka virsmu noslīpēt ar smilšpapīru Nr. P150-320. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas, noslīpēt ar smilšpapīru Nr. P240 – 400. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

Ieteicamais virsējais pārklājums Akvi Top DS 25, Diccoplast 30.

Uzklāšanas nosacījumi Apstrādājamajai virsmai jābūt tīrai un sausai. Koksnes mitrumam jābūt zem 20%. Darbu veikšanas un žūšanas laikā gaisa, apstrādājamās virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +18° C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 70%. Lai iegūtu optimālu rezultātu, jānodrošina laba ventilācija. Produktu var žāvēt ar vai bez žāvēšanas kameras.

Uzklāšana Bezgaisa izsmidzināšanai izmantot 0 – 5 % apmērā atšķaidītu produktu ar viskozitāti 70 - 90 s (DIN 4). Smidzinātāja sprausla 0.011" - 0.015", spiediens 100 - 160 bar. Smidzināšanas leņķi izvēlas atkarībā no krāsojamā objekta formas.

Bezgaisa izsmidzināšanai ar gaisa padevi izmantot 0 – 5 % apmērā atšķaidītu produktu ar viskozitāti 70 – 90s (DIN 4). Smidzinātāja sprausla 0.011" - 0.015", spiediens 40 - 120 bar. Atomizēta gaisa spiedienam jābūt apm. 1 – 3 bar. Smidzināšanas leņķi izvēlas atkarībā no krāsojamā objekta formas.

Tradicionālajai izsmidzināšanai izmanto 0 – 5 % apmērā atšķaidītu produktu ar viskozitāti 70 – 90 s (DIN 4). Smidzinātāja sprausla 1.4 – 1.8 mm, spiediens 2 – 3 bar.

Atšķaidītāji Ūdens

Darbarīku tīrīšana Ūdens

GOS Gaistošo organisko savienojumu daudzums ir 55 g uz litru krāsas maisījuma. Krāsas maisījuma (atšķaidīta 5% apmērā no tilpuma) maksimālais GOS saturs ir 51 g uz litru. VOC 2004/42/EC (cat A/d) 130 g/l (2010)

DARBA AIZSARDZĪBA Ievērot brīdinājumus uz etiķetes. Produkta drošības datu lapā ir detalizētāk izskaidrots ar lietošanu saistītais risks un nepieciešamie aizsardzības pasākumi. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Tikai rūpnieciskai un profesionālai lietošanai.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

Produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai, un to drīkst izmantot tikai profesionāļi, kam ir pietiekamas zināšanas un kompetence attiecībā uz produkta pareizu lietošanu. Šī informācija ir tikai informatīva. Tiktāl, cik to pieļauj normatīvie akti, mēs neuzņemamies nekādas saistības par produkta lietošanas apstākļiem, produkta lietošanu vai uzklāšanu.

Gadījumā, ja plānojat izmantot šo produktu citiem mērķiem, nekā ieteikts šajā dokumentā, ja neesat saņēmis mūsu rakstisku apstiprinājumu par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam, produkta lietošana ir Jūsu paša atbildība.