

Akvi Top DS 25

APRAKSTS

Vienkomponenta ūdens bāzes akrilāta segkrāsa krāsainai un vienmērīgai virsmai.

ĪPAŠĪBAS UN IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

- Ļoti labas uzklāšanas īpašības. Krāsai ir augsts sausais atlikums un labas aizpildīšanas spējas. Vienmērīgi izlīdzinās uz virsmas.
- Ātri žūstošs pārklājums prasīgai videi. Krāsa veido cietu plēvi ar plašu toņu klāstu.
- Nekavējoties var kraut grēdā, tādēļ produkts ir laba izvēle uguns izolācijas krāsu pārkrāsošanai. Akvi Top DS 25 ir apstiprināta kā segkrāsa uguns izolācijas krāsošanas sistēmās iekšdarbos.
- Ļoti laba izturība pret skrāpējumiem un salipšanu.
- Somijas celtniecības informācijas fonds (RTS) ir piešķīris sertifikātu par atbilstību zemas emisijas celtniecības materiālu klasifikācijai M1.
- Piemērota paneliņiem, durvīm, līstēm un citām koka/kokšķiedras plākšņu virsmām.



TEHNISKIE DATI

Sausais atlikums pēc
tilpuma 36±2%

Sausais atlikums pēc
masas 48±2%

Blīvums 1.23±0.1 kg/l

Ieteicamais izkliedes
daudzums un teorētiskais
patēriņš

Ieteicamais uzklājamais daudzums (neatšķaidīts)		Teorētiskais patēriņš
mitra	sausa	
100–120 g/m ²	31–38 μm	10–13 m ² /l

Praktiskais patēriņš atkarīgs no krāsošanas metodes un apstākļiem, kā arī krāsojamās konstrukcijas formas un virsmas kvalitātes.

Žūšanas laiki

	+23°C	+50°C
Puteklī neliņ pēc	20–25 min	5–10 min
Var pieskarties pēc	20–25 min	5–10 min
Sausa slīpēšanai pēc	25–30 min	5–10 min

Žūšanas un pārkrāsošanas laiks ir atkarīgs no plēves biezuma, temperatūras, gaisa relatīvā mitruma un ventilācijas.

Spīdums Pusmatēts.

Toņi RAL, NCS, SSG, BS un SYMPHONY toņu kartes. Avatint tonēšanas sistēma.

Akvi Top DS 25

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Virsmas sagatavošana No virsmas notīrīt putekļus, atlupušās daļiņas un citus netīrumus. Koka virsmu noslīpēt ar smilšpapīru Nr. P150-320. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas, noslīpēt ar smilšpapīru Nr. P240 – 400. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

Ieteicamās gruntskrāsas Akvi Primer, Diccoplast Primer, Akvi Primer MP.

Uzklāšanas nosacījumi Apstrādājamajai virsmai jābūt tīrai un sausai. Koksnes mitrumam jābūt zem 20%. Darbu veikšanas un žūšanas laikā gaisa, apstrādājamās virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +18° C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 70%. Lai iegūtu optimālu rezultātu, jānodrošina laba ventilācija. Produktu var žāvēt ar vai bez žāvēšanas kameras.

Uzklāšana Rūpīgi samaisīt produktu.

Bezgaisa izsmidzināšanai izmantot apm. 0 – 5 % apmērā atšķaidītu produktu. Smidzinātāja sprausla 0.011" - 0.015", spiediens 120- 160 bar. Smidzināšanas leņķi izvēlas atkarībā no krāsojamā objekta formas.

Bezgaisa izsmidzināšanai ar gaisa padevi izmantot apm. 0 – 5 % apmērā atšķaidītu produktu. Smidzinātāja sprausla 0.011" - 0.015", spiediens 40 - 120 bar. Atomizētām gaisa spiedienam jābūt apm. 1 – 3 bar. Smidzināšanas leņķi izvēlas atkarībā no krāsojamā objekta formas.

Tradicionālajai izsmidzināšanai izmanto apm. 0 – 5 % apmērā atšķaidītu produktu. Smidzinātāja sprausla 1.6 – 2.2 mm, spiediens 2 – 3 bar.

Atšķaidītāji Ūdens

Darbarīku tīrīšana Ūdens

GOS Gaistošo organisko savienojumu daudzums ir 20 g/l krāsas maisījumā.

Krāsas maisījuma (atšķaidīta 5% apmērā pēc tilpuma) GOS saturs ir 19 g/l.

VOC 2004/42/EC (cat A/d) 130 g/l (2010)

DARBA AIZSARDZĪBA Ievērot brīdinājumus uz etiķetes. Produkta drošības datu lapā ir detalizētāk izskaidrots ar lietošanu saistītais risks un nepieciešamie aizsardzības pasākumi. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Tikai rūpnieciskai un profesionālai lietošanai.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

Produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai, un to drīkst izmantot tikai profesionāli, kam ir pietiekamas zināšanas un kompetence attiecībā uz produkta pareizu lietošanu. Šī informācija ir tikai informatīva. Tiktāl, cik to pieļauj normatīvie akti, mēs neuzņemamies nekādas saistības par produkta lietošanas apstākļiem, produkta lietošanu vai uzklāšanu.

Gadījumā, ja plānojat izmantot šo produktu citiem mērķiem, nekā ieteikts šajā dokumentā, ja neesat saņēmis mūsu rakstisku apstiprinājumu par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam, produkta lietošana ir Jūsu paša atbildība.