

Akviwax Satin

APRAKSTS

Dabīgu vasku saturošs aizsarglīdzeklis koka virsmām mitrās iekšējās.

ĪPAŠĪBAS UN IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

- Izstrādāts pirts lāvām, apšūtām sienām un griestiem. Piemērots arī durvju un logu rāmju pārklāšanai. Produkts ir laba izvēle mitrām iekšējām.
- Satur dabīgo vasku, iesūcas koksnē un veido pret mitruma un netīrumu iedarbību izturīgu, samtaini maigu virsmu.
- Somijas celtniecības informācijas fonds (RTS) ir piešķīris sertifikātu par atbilstību zemas emisijas celtniecības materiālu klasifikācijai M1.
- Iekļauts būvizstrādājumu datubāzē, kā produkts ko var izmantot ēkās ar Ziemeļvalstu ekomarkējumu.



TEHNISKIE DATI

Sausais atlikums pēc tilpuma

Apm. 24%

Sausais atlikums pēc masas

Apm. 25%

Blīvums

1.0 kg/l

Ieteicamais izkliedes daudzums un teorētiskais patēriņš

Ieteicamais uzklājamais daudzums (neatšķaidīts)		Teorētiskais patēriņš
mitra	sausa	
100–120 g/m ²	25–30 µm	10–13 m ² /l

Praktiskais patēriņš atkarīgs no krāsošanas metodes un apstākļiem, kā arī krāsojamās konstrukcijas formas un virsmas kvalitātes.

Žūšanas laiki

100–120 g/m ²	+20°C	+50°C
Putekļi nelīp pēc	30 min	15 min
Var pieskarties pēc	2–3 h	1 h
Sausa slīpēšanai pēc	1 d	

Žūšanas un pārkrāsošanas laiks ir atkarīgs no plēves biezuma, temperatūras, gaisa relatīvā mitruma un ventilācijas.

Spīdums

Matēts.

Toņi

Akvi Color AT, Colours for Wood un Koka pārklājumi un lakas toņu kartes. Īpaši toņi pēc pieprasījuma. Akvi Tone un Avatint tonēšanas sistēmas.

Akviwax Satin

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Virsmas sagatavošana	No virsmas notīrīt putekļus, atlupušās daļiņas un citus netīrumus. Viegli samitrināt apsmidzinot ar ūdeni, ļaut nožūt un noslīpēt vaļīgās koka šķiedras. Notīrīt slīpēšanas putekļus.
Uzklāšanas nosacījumi	Apstrādājamajai virsmai jābūt tīrai un sausai. Koksnes mitrumam jābūt zem 20%. Darbu veikšanas un žūšanas laikā gaisa, apstrādājamās virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +10° C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 70%. Lai iegūtu optimālu rezultātu, jānodrošina laba ventilācija. Produktu var žāvēt ar vai bez žāvēšanas kameras.
Uzklāšana	Rūpīgi samaisīt produktu pirms lietošanas. Atšķaidīt ar ūdeni, ja nepieciešams. Ieteicams uzklāt vienu plānu kārtu. Jo biezāka uzklātā kārtā, jo augstāka spīduma pakāpe.
Atšķaidītāji	Ūdens
Darbarīku tīrīšana	Ūdens Sacietējuša vaska iztīrīšanai ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
GOS	Gaistošo organisko savienojumu daudzums ir 130g/l vaska. GOS 2004/42/EK (kat A/f) 130 g/l (2010)
DARBA AIZSARDZĪBA	Ievērot brīdinājumus uz etiķetes. Produkta drošības datu lapā ir detalizētāk izskaidrots ar lietošanu saistītais risks un nepieciešamie aizsardzības pasākumi. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Tikai rūpnieciskai un profesionālai lietošanai.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

Produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai, un to drīkst izmantot tikai profesionāļi, kam ir pietiekamas zināšanas un kompetence attiecībā uz produkta pareizu lietošanu. Šī informācija ir tikai informatīva. Tiktāl, cik to pieļauj normatīvie akti, mēs neuzņemamies nekādas saistības par produkta lietošanas apstākļiem, produkta lietošanu vai uzklāšanu.

Gadījumā, ja plānojat izmantot šo produktu citiem mērķiem, nekā ieteikts šajā dokumentā, ja neesat saņēmis mūsu rakstisku apstiprinājumu par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam, produkta lietošana ir Jūsu paša atbildība.