



TIKKURILA

## BETOLUX AKVA POHJUSTE

ŪDENS BĀZES, NEDZELTĒJOŠS AKRILĀTA GRUNTĒJUMS.

### APRAKSTS

Nedzeltējoša ūdens bāzes akrilāta grunts.

### IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Betona grīdas un kāpnes dzīvojamās, tirdzniecības un noliktavu ēkās. Piemērota sausām grīdām, kas pakļautas vieglai mehāniskai un ķīmiskai iedarbībai.

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota jaunu un iepriekš neapstrādātu betona grīdu gruntēšanai pirms krāsošanas ar grīdas krāsu Betolux Akva. Grunts labi iesūcas betona porās, uzlabojot krāsas adhēziju. Piemērots arī kā putekļu saistīšanas produkts uz betona grīdām.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 11.01.2024

## BETOLUX AKVA POHJUSTE

### TEHNISKIE DATI

<b>Patēriņš</b>	5-10 m <sup>2</sup> /l.
<b>Iepakojumi</b>	5 l
<b>Uzklāšanas metode</b>	Ota vai rullis.
<b>Žūšanas laiks</b>	Putekļi nelīp pēc apm. 1h. Var pārkrāsot pēc apm. 2h.
<b>Bļivums (kg/l)</b>	apm. 1 kg/l, ISO 2811
<b>Sausais atlikums pēc tilpuma (%)</b>	9
<b>Uzglabāšana</b>	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

# BETOLUX AKVA POHJUSTE

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Gruntējamai virsmai ir jābūt sausai un vismaz 4 nedēļas vecai. Betona relatīvajam mitrumam jābūt zem 97%. Gruntēšanas un žūšanas laikā gaisa, virsmas un krāsas temperatūrai jābūt vismaz +10 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %. Neuzklāt uz mitras vai neabsorbējošas virsmas.

### Virsmas sagatavošana

Ar slīpēšanas mašīnu noņemt cementa līmes slāni. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

### Gruntēšana

Pirms lietošanas grunti rūpīgi samaisīt. Uzklāt nešķaidītu Betolux Akva Pohjuste uz grīdas ar rulli vai otu. Uzklātās grunts daudzums ir pietiekošs, kad tā pilnībā iesūkusies betona porās un neatstāj lakai līdzīgu plēvi uz virsmas. Gruntētās virsmas var krāsot ar Betolux Akva normālos apstākļos pēc 2 stundām (23°C, relatīvais gaisa mitrums 50%).

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

### Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

## VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

### saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Izmantot aizsargcimdus. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.