



Colofill

APRAKSTS

Divkomponentu, šķīdinātājus nesaturoša epoksīda tepe.

ĪPAŠĪBAS UN IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

- Ļoti labi sasaistās ar dažādām virsmām, tādējādi nodrošinot pārklāšanas sistēmas pilnīgu noturību.
- Pat uzklājot biežā kārtā, Colofill nesarūk kā parastās tepes, tādējādi nodrošinot apstrādātās virsmas vienmērību.
- Ļoti zems gaistošo organisko savienojumu daudzums.
- Porainas minerālās virsmas pirms labošanas ir jānogruntē ar epoksīda laku vai krāsu.
- Piemērota caurumu, plaisu un šuvju aizpildīšanai uz koka un finiera virsmām.
- Var izmantot arī betona, ģipša un citām minerālām virsmām, arī tērauda virsmām.

TEHNISKIE DATI

Sausais atlikums pēc tilpuma	Apm. 100% no tilpuma
Blīvums	1.10 kg/l (maisījums).
Sajaukšanas attiecība	Tepe: 2 tilpuma daļas Colofill Cietinātājs: 1 tilpuma daļa 008 4612
Izlietošanas laiks (+23°C)	Apm. 1h pēc sajaukšanas
Ieteicamais izkliedes daudzums un teorētiskais patēriņš	9 - 11 m²/l (100 µm). Praktiskais patēriņš atkarīgs no caurumu, plaisu un šuvju lieluma un izlīdzināmās virsmas nelīdzenuma pakāpes. Praktiskais aprēķins: apm. 1 l tepes/1mm/m².

Žūšanas laiki

	+23°C
Var klāt nākamo kārtu pēc	8 h–4 d
gatava slīpēšanai pēc	12–24 h
Pilnīgi sacietējusi pēc	7 d

Zemākā temperatūrā produkta žūšanas laiks paildzinās.

ToņiKoks.

Atšķaidīšanas instrukcijasNeatšķaidīt.

Colofill

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Virsmas sagatavošana	No virsmas notīrīt putekļus, atlupušās daļiņas un citus netīrumus.
Uzklāšanas nosacījumi	Apstrādājamajai virsmai jābūt tīrai un sausai. Koksnes mitrumam jābūt zem 20%. Darbu veikšanas un žūšanas laikā gaisa, apstrādājamās virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +15° C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 97%. Lai iegūtu optimālu rezultātu, jānodrošina laba ventilācija. Produktu var žāvēt ar vai bez žāvēšanas kameras.
Sastāvdaļu sajaukšana	Vispirms samaisa bāzi un cietinātāju atsevišķi. Pirms apstrādes bāzi un cietinātāju rūpīgi samaisīt pareizajā attiecībā. Maisīšanai izmantot mehānisko maisītāju. Nepietiekama samaisīšana vai nepareiza sajaukšanas attiecība var izraisīt nevienmērīgu virsmas žūšanu un virsmas īpašību pavājināšanos. Maisījuma daudzums ir atkarīgs no apstrādājamās virsmas un maisījuma izlietošanas laika.
Uzklāšana	Colofill uzklāj ar gumijas vai tērauda lāpstiņu. Izlīdzināšanu veic līdz virsmas līmenim, izvairoties no pārpalikuma. Sevišķi nelīdzenu virsmu ieteicams izlīdzināt divas reizes ar apm. 8 h starplaiku. Pēc 12 h (+ 23 °C) izlīdzināto virsmu jānoslīpē. Slīpēšanu veic sausā vai mitrā veidā, vai arī skrāpējot.
Gruntēšana	Porainas virsmas nogruntēt ar Temafloor 200. Epoksīda sistēmās var lietot arī sistēmas standarta grunti.
Atšķaidītāji	Neatšķaidīt.
Darbarīku tīrīšana	Thinner 1029, Thinner 1031
Uzglabāšana	Atvērtu iepakojumu nevar uzglabāt ilgstoši.
GOS	Gaistošo organisko savienojumu daudzums ir <1 g/litrā epoksīda tepē (maisījums). GOS 2004/42/EK (kat. A/j) 500 g/l (2010).
DARBA AIZSARDZĪBA	Ievērot brīdinājumus uz etiķetes. Produkta drošības datu lapā ir detalizētāk izskaidrots ar lietošanu saistītais risks un nepieciešamie aizsardzības pasākumi. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Tikai rūpnieciskai un profesionālai lietošanai.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

Produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai, un to drīkst izmantot tikai profesionāli, kam ir pietiekamas zināšanas un kompetence attiecībā uz produkta pareizu lietošanu. Šī informācija ir tikai informatīva. Tiktāl, cik to pieļauj normatīvie akti, mēs neuzņemamies nekādas saistības par produkta lietošanas apstākļiem, produkta lietošanu vai uzklāšanu.

Gadījumā, ja plānojat izmantot šo produktu citiem mērķiem, nekā ieteikts šajā dokumentā, ja neesat saņēmis mūsu rakstisku apstiprinājumu par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam, produkta lietošana ir Jūsu paša atbildība.