

Dicco Astral 35

APRAKSTS

Divkomponentu katalītiskā krāsa.

ĪPAŠĪBAS UN IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

- Ātri žūstoša, izturīga krāsa iekšdarbiem. Produktam ir laba segtspēja un aizpildīšanas īpašības.
- Palielina krāsotā objekta vērtību, piešķirot tam augstas kvalitātes izskatu. Toņu klāsts ir gandrīz neierobežots.
- Krāsa ir izstrādāta ātrās krāsošanas līnijām. Samazina apstrādes laiku, palielina krāsošanas līnijas produktivitāti.
- Nesatur aromātiskos šķīdinātājus.
- Produkta emisijas līmenis atbilst virsmas apstrādes materiālu E1 klases prasībām. Produkts ir pārbaudīts atbilstoši standartam EN 717-1, un tā formaldehīdu emisijas līmenis ir mazāks nekā 0.124 mg/m³ gaisa.
- Piemērota mēbelēm, durvīm, citām koka un kokšķiedras plākšņu virsmām.

TEHNISKIE DATI

Sausais atlikums pēc tilpuma 51±2% (maisījums)

Sausais atlikums pēc masas 65±2% (maisījums)

Blīvums 1.2±0.2 kg/l (maisījums)

Sajaukšanas attiecība Krāsa: 100 tilpuma daļas Dicco Astral 35
Cietinātājs: 14 tilpuma daļas 006 2098

Izlietošanas laiks (+23°C) 48 stundas.

Ieteicamais izkliedes daudzums un teorētiskais patēriņš

Ieteicamais uzklājams daudzums (neatšķaidīts)		Teorētiskais patēriņš
mitra	sausā	
100–120 g/m ²	50–60 μm	10–12 m ² /l

Praktiskais patēriņš atkarīgs no krāsošanas metodes un apstākļiem, kā arī krāsojamās konstrukcijas formas un virsmas kvalitātes.

Žūšanas laiki

100–120 g/m ²	+23°C	+50°C
Var pieskarties pēc	10–20 min	5–10 min
Sausa kraušanai grēdā pēc	3–4 h	30–40 min
Sausa iepakošanai pēc	10–12 h	50–70 min

Grēdā kraušanas temperatūrai ir jābūt zem +35°C.

Žūšanas un pārkrāsošanas laiks ir atkarīgs no plēves biezuma, temperatūras, gaisa relatīvā mitruma un ventilācijas.

Spīdums

Pusspīdīgs.

Toņi

Temaspeed Premium tonēšana.

Dicco Astral 35

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

- Virsmas sagatavošana** No virsmas notīrīt putekļus, atlupušās daļiņas un citus netīrumus. Koka virsmu noslīpēt ar smilšpapīru Nr. P150-320. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas, noslīpēt ar smilšpapīru Nr. P240 – 400. Notīrīt slīpēšanas putekļus.
- Ieteicamās gruntskrāsas** Diccoplast Primer, Dicco Surf.
- Uzklāšanas nosacījumi** Apstrādājamajai virsmai jābūt tīrai un sausai. Koksnes mitrumam jābūt zem 20%. Darbu veikšanas un žūšanas laikā gaisa, apstrādājamās virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +18° C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 70%. Lai iegūtu optimālu rezultātu, jānodrošina laba ventilācija. Produktu var žāvēt ar vai bez žāvēšanas kameras.
- Sastāvdaļu sajaukšana** Vispirms samaisa bāzi un cietinātāju atsevišķi. Pirms apstrādes bāzi un cietinātāju rūpīgi samaisīt pareizajā attiecībā. Maisīšanai izmantot mehānisko maisītāju. Nepietiekama samaisīšana vai nepareiza sajaukšanas attiecība var izraisīt nevienmērīgu virsmas žūšanu un virsmas īpašību pavājināšanos.
- Produkta sajaukšanai nelietot dzelzs traukus, bet gan plastmasas, emaljētus vai skābes izturīgus tērauda traukus.
- Uzklāšana** Bezgaisa izsmidzināšanai izmantot apm. 10 – 20 % apmērā atšķaidītu produktu ar viskozitāti 20 - 40 s (DIN 4). Smidzinātāja sprausla 0.011" - 0.015", spiediens 80 - 140 bar. Smidzināšanas leņķi izvēlas atkarībā no krāsojamā objekta formas.
- Bezgaisa izsmidzināšanai ar gaisa padevi izmantot apm. 5 – 20 % apmērā atšķaidītu produktu ar viskozitāti 25 – 50s (DIN 4). Smidzinātāja sprausla 0.011" - 0.015", spiediens 40 - 120 bar. Atomizēta gaisa spiedienam jābūt apm. 1 – 3 bar. Smidzināšanas leņķi izvēlas atkarībā no krāsojamā objekta formas.
- Tradicionālajai izsmidzināšanai izmanto apm. 5 – 10 % apmērā atšķaidītu produktu ar viskozitāti 40 – 60 s (DIN 4). Smidzinātāja sprausla 1.4 – 1.8 mm, spiediens 2 – 3 bar.
- Uzklājot ar uzliešanas automātu izmantot apm. 5-10% apmērā atšķaidītu produktu ar viskozitāti 40-60s (DIN 4). Izvairīties no pārāk augsta sūkņēšanas spiediena un plūsmas ātruma.
- Atšķaidītāji** Thinner 1035, Thinner 1058
- Darbarīku tīrīšana** Thinner 1035, Thinner 1058
- GOS** Gaistošo organisko savienojumu daudzums ir 400 g/l krāsas maisījumā. Lietošanai gatavas krāsas maisījuma (atšķaidīta 20% apmērā no tilpuma) maksimālais GOS saturs ir 455 g/l. GOS 2004/42/EK (kat A/j) 500 g/l (2010).
- DARBA AIZSARDZĪBA** Ievērot brīdinājumus uz etiķetes. Produkta drošības datu lapā ir detalizētāk izskaidrots ar lietošanu saistītais risks un nepieciešamie aizsardzības pasākumi. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Tikai rūpnieciskai un profesionālai lietošanai.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

Produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai, un to drīkst izmantot tikai profesionāļi, kam ir pietiekamas zināšanas un kompetence attiecībā uz produkta pareizu lietošanu. Šī informācija ir tikai informatīva. Tiklīdz, cik to pieļauj normatīvie akti, mēs neuzņemamies nekādas saistības par produkta lietošanas apstākļiem, produkta lietošanu vai uzklāšanu.

Gadījumā, ja plānojat izmantot šo produktu citiem mērķiem, nekā ieteikts šajā dokumentā, ja nesat saņēmis mūsu rakstisku apstiprinājumu par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam, produkta lietošana ir Jūsu paša atbildība.