



Ensi

APRAKSTS

Uretāna eļļa.

ĪPAŠĪBAS UN IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

- Betona virsmu eļļošanai.
- Iesūcas betonā un neveido plēvi.
- Laba noturība pret dilšanu un mazgāšanu.
- Noturīga pret benzīnu, spirtu, smēreļļām un taukvielām.
- Noturīga pret augu un dzīvnieku taukiem, kā arī skābēm un sāriem vāju šķīdumu veidā.
- Piemērota betona grīdām un sienām rūpniecības, noliktavu un pagrabtelpās.

TEHNISKIE DATI

Sausais atlikums pēc
tilpuma

30±2%

Blīvums

0.8 kg/l

Praktiskais patēriņš

Vidējais patēriņš uz betona grīdām:
Porainām betona virsmām: 3–6 m²/l.
Blīvām betona virsmām: 10–15 m²/l.
Praktisko patēriņu ietekmē virsmas porainība un uzklāšanas metode.

Žūšanas laiks (+23°C)

Putekļi nelīp pēc 2 h.
Var pieskarties pēc 6 h.

Žūst arī zemās temperatūrās, virs + 5°C.

Atšķaidītāji

Vaitspirts 1050.

Darbarīku mazgāšana

Vaitspirts 1050.

Toņi

Caurspīdīga.

GOS

VOC 2004/42/EC (cat A/h) 750 g/l (2010)
Ensi: maksimālais GOS saturs ir < 750 g/l.

Iepakojumi

10,0 L

Ensi

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Virsmas sagatavošana Jauna betona virsma: No betona virsmas notīrīt cementa līmes slāni, virsmu slīpējot vai kodinot ar sālsskābes šķīdumu. Izvēlēties attiecīgajām telpām piemērotāko tīrīšanas metodi. Pēc slīpēšanas rūpīgi nosūkt putekļus ar putekļsūcēju. Kodināšanu veic ar atšķaidītu sālsskābes šķīdumu (1 daļa koncentrētas sālsskābes, 4 daļas ūdens). Nokodināta grīda jānoskalo ar lielu ūdens daudzumu. Grīda jānožāvē.

Veca betona virsma: Ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli nomazgāt taukvielas, eļļas, ķīmikālijas un citus netīrumus. No iedobumiem iztīrīt atlupušo materiālu. Ar piemērotu instrumentu atvērt plaisas. Jānotīra vāji saistītais materiāls un putekļi.

Uzklāšanas nosacījumi Betona relatīvajam mitrumam jābūt zem 97%. Darbu veikšanas un produkta žūšanas laikā gaisa, virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs + 5 °C un gaisa relatīvajam mitrumam — zem 80 %.

Uzklāšana

Ar otu vai rulli.

Gruntēšanu veic ar 10 - 20% apmērā atšķaidītu Ensi uretāna eļļu. Izklāj Ensi uz grīdas un vienmērīgi izlīdzina.

Ja nepieciešams, pēc 12 – 24 stundām pēc gruntēšanas var veikt atkārotu apstrādi.

Uzmanību! ENSI jāuzklāj plānā kārtā, lai pēc nožūšanas tā būtu pilnībā iesūkusi betonā.

DARBA AIZSARDZĪBA

Ievērot brīdinājumus uz etiķetes. Produkta drošības datu lapā ir detalizētāk izskaidrots ar lietošanu saistītais risks un nepieciešamie aizsardzības pasākumi. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Tikai rūpnieciskai un profesionālai lietošanai.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

Produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai, un to drīkst izmantot tikai profesionāļi, kam ir pietiekamas zināšanas un kompetence attiecībā uz produkta pareizu lietošanu. Šī informācija ir tikai informatīva. Tiktāl, cik to pieļauj normatīvie akti, mēs neuzņemamies nekādas saistības par produkta lietošanas apstākļiem, produkta lietošanu vai uzklāšanu.

Gadījumā, ja plānojat izmantot šo produktu citiem mērķiem, nekā ieteikts šajā dokumentā, ja neesat saņēmis mūsu rakstisku apstiprinājumu par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam, produkta lietošana ir Jūsu paša atbildība.