



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 11.02.2022

1(2)

## Fontefire WF

### APRAKSTS

Ugunsaiszardzības pārklājums uz ūdens bāzes ar augstāko iespējamo uguns izolāciju kokam. Fontefire WF karstumā izplešas, veidojot izolējošu putu slāni.

### ĪPAŠĪBAS UN IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

- Atbilst reakcijas uz uguni klasei B-s1, d0 saskaņā ar standartu EN 13501-1:2007+A1:2009 - augstākā iespējamā klasifikāciju koka materiāliem.
- Paredzēts uzklāšanai uz paneliem iekšdarbos, kā daļa no ugunsaiszardzības sistēmas.
- Lieto kā ugunsdrošu krāsu uz koka virsmām, kokšķiedras plātnēm, skaidu un finiera virsmām iekšdarbos rūpnieciskos krāsošanas procesos.

### TEHNISKIE DATI

**Sausais atlikums pēc tilpuma** 46±2%

**Sausais atlikums pēc masas** 54±2%

**Blīvums** 1.24 kg/l

### Ieteicamais izkliedes daudzums un teorētiskais patēriņš

leteicamais uzklājamais daudzums	Teorētiskais patēriņš
mitra	sausa
350 g/m <sup>2</sup>	130µm
380 g/m <sup>2</sup>	140µm

Praktiskais patēriņš atkarīgs no krāsošanas metodes un apstākļiem, kā arī krāsojamās virsmas forma un kvalitātes.

### Žūšanas laiki

	+50°C / RH 50%
Putekļi nelīp pēc	5min
Var pieskarties pēc	10min
Var uzklāt nākamo kārtu pēc	1h

Produkts jažāvē žāvēšanas kamerā.

Žūšanas un pākrāsošanas laiks atkarīgs no plēves biezuma, temperatūras, gaisa relatīvā mitruma un ventilācijas.

Krāsas plēvei jābūt pilnībā nožuvušai pirms nākamās kārtas uzklāšanas. Pārliecināties, ka produkts pilnībā nožuvis, izmantojot atraušanas testu.

### Spīdums

Matēts.

### Tonī

Gaiši pelēks.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 11.02.2022

2(2)

## Fontefire WF

### LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

<b>Virsmas sagatavošana</b>	No virsmas notīrīt netīrumus un putekļus.
	Uzmanību: Produkts ir paredzēts lietošanai uz jaunām, sausām koka virsmām. Tikai rūpnieciskai lietošanai.
<b>Ieteicamais virsējais pārklājums</b>	Akvi Top DS 25 (100 g/m <sup>2</sup> ).
	Segkrāsas uzklāšana un montāža objektā: sazināties ar Tikkurila tehnisko servisu.
<b>Uzklāšanas nosacījumi</b>	Krāsojamai virsmai jābūt sausai. Koksnes mitrumam iekšdarbos jābūt zemākam par 15%. Krāsošanas darbu veikšanas laikā gaisa, virsmas un krāsas temperatūrai jābūt virs +15°C. Gaisa relatīvajam mitrumam jābūt starp 20-60 %.
<b>Uzklāšana</b>	Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt. Izvairīties no ātras maisīšanas. Izvairīties no putu veidošanās maisot.  Koka virsmas iekšdarbos: Izmantot 350 g/m <sup>2</sup> mitras krāsas, ieteicamais plēves biezums uz vienu kārtu 175 g/m <sup>2</sup> .  Uzklāšana ar vakuumu saskaņā ar ražotāja instrukciju.  Bezgaisa izsmidzināšanai produktu nešķaida. Ieteicamais izsmidzinātāja sprauslas izmērs 0.015"-0.026", minimālais spiediens 60–80 bar. Smidzināšanas leņķi izvēlas atkarībā no krāsojamās konstrukcijas formas.  Bezgaisa izmidzināšanai ar gaisa padevi, produktu nešķaida. Ieteicamais izsmidzinātāja sprauslas izmērs 0.013"-0.015", spiediens 40–80 bar. Atomizēta gaisa spiediens 1–3 bar. Smidzināšanas leņķi izvēlas atkarībā no krāsojamās konstrukcijas formas.  Uzklāšanas iekārtā ar birstēm, produktu nešķaida.  Koksne satur sveķus un citus izdalījumus, it īpaši zaru vietās. Tie var izraisīt dzeltēšanu temperatūras un mitruma svārstību ietekmē.
<b>Iepakošana</b>	Krāsotas konstrukcijas grēdā kraušanas temperatūrai jābūt zem +30°C. Starp grēda kraušanai gataviem krāsotajiem koka paneljiem jāievieto putu polietilēna plēve.
<b>Atšķaidītāji</b>	Ūdens
<b>Darbarīku tīrišana</b>	Ūdens
<b>GOS</b>	Gaistošo organisko savienojumu daudzums ir 19 g/l krāsas. GOS 2004/42/EK (kat A/i) 140 g/l (2010)
<b>DARBA AIZSARDZĪBA</b>	Ievērot brīdinājumus uz etiķetes. Produkta drošības datu lapā ir detalizētāk izskaidrots ar lietošanu saistītais risks un nepieciešamie aizsardzības pasākumi. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

#### Tikai rūpnieciskai lietošanai.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neužņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produkту pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtą informāciju bez brīdinājuma.

Produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai, un to drīkst izmantot tikai profesionāļi, kam ir pieteikamas zināšanas un kompetence attiecībā uz produkta pareizu lietošanu. Šī informācija ir tikai informatīva. Tiktāl, cik to pieļauj normatīvie akti, mēs neužņemamies nekādas saistības par produkta lietošanas apstākļiem, produkta lietošanu vai uzklāšanu.

Gadījumā, ja plānojat izmantot šo produktu citiem mērķiem, nekā ieteikts šajā dokumentā, ja neesat saņēmis mūsu rakstisku apstiprinājumu par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam, produkta lietošana ir Jūsu paša atbildība.