



TIKKURILA

## HARMONY

IZSMALCINĀTA, PILNĪGI MATĒTA IEKŠDARBU KRĀSA.



### APRAKSTS


Pilnīgi matēta krāsa, kas rada virsmu ar velvetā efektu.

### IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Sienu un giestu krāsošanai dzīvojamās istabās, guļamistabās un bērnu istabās, kā arī līdzīgās sausās telpās.

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota apmestu, betona, špaktelētu, kieģeļu, kartona un koka virsmu, kā arī gipškartona plātnu, skaidu plākšņu un kokšķiedras plātnu virsmu krāsošanai iekštelpās. Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām virsmām. Nav piemērota durvju vai mēbeļu krāsošanai.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 10.11.2023

# HARMONY

## TEHNISKIE DATI

Bāzes krāsas	A BĀZE, C BĀZE
Toņi	Izjūti krāsas - toņu karte, Tikkurila Symphony 2436 - toņu karte, Deco Grey - toņu karte, Izjūti krāsas 2020 - toņu karte, Color Now 2022, Color Now 2023, Tikkurila X Marie Olsson Nylander Tonējama saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm.
Spīdums	Pilnīgi matēts. 6/RT - klasifikācija
Patēriņš	Teorētiskais patēriņš 8-12 m <sup>2</sup> /l. leteicamais sausas plēves biezums: 36-46 um. Praktiskais patēriņš ir atkarīgs no uzklāšanas metodes, apstākļiem, apstrādājamās virsmas formas un raupjuma.
Iepakojumi	A BĀZE: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 3.6 l, 7.2 l, 9 l, 18 l C BĀZE: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 3.6 l, 7.2 l, 9 l, 18 l
Uzklāšanas metode	Rullītis, ota vai izsmidzinātājs. Bezgaisa izsmidzinātāja sprausla: 0.017" – 0.021", atšķaidīšana: 0-10% apmērā no tilpuma.
Žūšanas laiks	Putekļi nelīp pēc 30 min. Var pārkāsot pēc 1-2 stundām.
Bīlvums (kg/l)	Apm. 1.3 kg/l atkarībā no toņa, ISO 2811.
Kīmiskā izturība	Iztur tīrišanu ar viegliem tīrišanas līdzekļiem.
Noturība pret mitru berzi	SFS-EN 13300 klase I, ISO 11998.
Karstumizturība	85°C, ISO 4211-2 un ISO 4211-3.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	40
GOS	(cat A/a) 30g/l(2010). Harmony satur mazāk nekā 2g/l GOS.
Uzglabāšana	Sargāt no sala. Nevērīgi aizvērtā vai nepilnā tarā un/vai tonētu produktu nevar ilgstoti uzglabāt. Tonēts produkts ir jāizlieto vienas krāsošanas sezonas laikā.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktu kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuзuemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produkta pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.

# HARMONY

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

### Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

Notīrīt netīrumus un putekļus. Ja nepieciešams, virsmu izlīdzināt ar piemērotu špakteļtepi un nožuvušu virsmu noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus. Nogruntēt ar, piemēram, gruntskrāsu Varma.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Seināpesu mazgāšanas līdzekli. Krāsotas virsmas noslīpēt matētas un notīrīt slīpēšanas putekļus. Iedobumus un plaisas aizpildīt ar piemērotu špakteļtepi un nožuvušu virsmu noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus. Ja nepieciešams, pirms krāsošanas virsmu nogruntēt ar, piemēram, gruntskrāsu Varma.

### Krāsošana

Pirms lietošanas Harmony rūpīgi samaisīt un, ja nepieciešams, atšķaidīt ar ūdeni. Uzklāt vienu vai divas kārtas ar rullīti, otu vai izsmidzinātāju.

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

### Virsmas kopšana

Ja nepieciešams, virsmu var tīrīt ne ātrāk kā apm. 1 mēnesi pēc krāsošanas. Virsmas notīrīt ar sausu birsti vai putekļu lupatu. Netīras virsmas var tīrīt ar neutrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli. Pēc tīrīšanas virsmas nedrīkst atstāt slapjas. Ievērot mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumus attiecībā uz mazgāšanas līdzekļa šķīduma sagatavošanu.

Ar virsmu apieties saudzīgi, jo normālos apstākļos pilnīgu izturību un cietību virsma sasniedz apmēram viena mēneša laikā. Ja ir nepieciešama virsmu tīrīšana drīz pēc krāsošanas, tās var viegli tīrīt, izmantojot sausu vai mitru lupatu.

### Remontkrāsošana

Ar Harmony krāsotu virsmu remontkrāsošanu var veikt ar to pašu krāsu vai tā paša veida ūdens bāzes krāsu. Skatīt nodalā „Sagatavošana”.

### Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

## VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARKĒJUMS

### saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Produkts nav klasificēts kā bīstams. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alergisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1). Izmantot aizsargcīndus. Izvairīties ieelpot dūmus/smidzinājumu. Nepietiekamas ventilācijas gadījumā, smidzināšanas-uzklāšanas laikā izmantot respiratorus ar kombinēto filtru AP (gāzes/putekļu filtrs) (EN405:2001).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktā kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produkту pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.