



TIKKURILA

HELMİ FURNITURE OIL

DABISKA EĻĻA KOKA GALDA VIRSMĀM UN MĒBELĒM.

APRAKSTS

Dabiska eļļa koka galda virsmām un mēbelēm.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Darba virsmas, plauktu, galda virsmas, rakstāmgaldu apdarei iekšdarbos.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Paredzēta koka virsmu aizsardzībai un kopšanai, piemēram, darba virsmas un galdi, kuriem ir saskare ar pārtiku, mēbeļu virsmas un koka rotaļlietas iekšdarbos.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 11.07.2023

HELMİ FURNITURE OIL

TEHNISKIE DATI

Patēriņš	Apm. 40 ml/m ² vienā kārtā atbilst apm. 25 m ² /l atkarībā no virsmas uzsūktspējas.
Iepakojumi	0.25 l, 0.5 l
Šķīdinātājs	Nesatur šķīdinātājus (< 1%)
Uzklāšanas metode	Ota, lupatiņa bez plūksnas.
Žūšanas laiks	<p>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā un 50% gaisa relatīvajā mitrumā ir 10 - 12 stundas atkarībā no uzklātās eļļas daudzuma. Virsma ir gatava vieglai mehāniskai noslodzei apm. pēc 48 stundām. Eļļotā virsma sasniedz savu galējo cietību pēc apm. 2 nedēļām.</p> <p>Lai nožūtu, šim produktam ir nepieciešams pietiekams daudzums atmosfēras skābekļa. Nepieciešams nodrošināt labu ventilāciju.</p> <p>Zema gaisa temperatūra, augsts relatīvais gaisa mitrums un neliela gaisa apmaiņa var paildzināt žūšanas procesu un radīt problēmas, piemēram, nepatīkamu smaku un virsmas defektus.</p>
GOS	<p>(kat. A/e) 400g/l(2010)</p> <p>Helmi Furniture Oil maksimālais GOS saturs 10 g/l.</p>

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

HELMİ FURNITURE OIL

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai jābūt sausai un attīrītai no netīrumiem, vaska un taukvielām. Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt virs +10°C un gaisa relatīvajam mitrumam 30–80%.

Virsmas sagatavošana

Neapstrādātas koka virsmas:

Attīrīt virsmu no netīrumiem un putekļiem. Virsmu viegli samitrināt ar ūdeni, ļaut tai nožūt un noslīpēt vaļīgās koksnes šķiedras. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

Iepriekš eļļotas koka virsmas:

Ar putekļsūcēju rūpīgi notīrīt slīpēšanas putekļus. Noslaucīt virsmu ar mitru, kokvilnu nesaturošu, tīru lupatu. Ja eļļotā virsma ir ļoti sliktā stāvoklī, pilnībā noņemt veco eļļas kārtu slīpējot (izmantojot pulēšanas mašīnu). Pirms eļļas uzklāšanas pārbaudīt Helmi Furniture Oil piemērotību iepriekš apstrādātām virsmām, eļļojot nelielu pārbaudes laukumu.

Uzklāt nelielu produkta daudzumu ar otu vai lupatiņu bez plūksnas. Pēc apmēram 20 minūtēm noslaucīt lieko eļļu. Nopulēt virsmu ar pulēšanas mašīnu vai lupatiņu bez plūksnas. Uz virsmas nedrīkst palikt eļļas slānis. Ja nepieciešams, otro kārtu uzklāt ne ātrāk kā pēc 12 stundām.

Lai saglabātu kvalitatīvu koka un mēbeļu virsmu, izturīgu virtuves darba virsmu vai rotallietu kvalitāti, regulāri veikt eļļošanu.

Uzmanību

Uz iepriekš eļļotas virsmas, veikt pārbaudes krāsojumu, uzklājot produktu uz neliela laukuma, lai pārliecinātos, ka pārklāšana ir iespējama. Toņa izskatu ietekmē koksnes suga. Mēs iesakām pārbaudīt pārklājumu pirms lietošanas. Vēlāk sūdzības netiek ņemtas vērā.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar Tikkurila Pensselipesu.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.