



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 15.05.2023



TIKKURILA

HOLE-IN-1

ĪPAŠI VIEGLA TEPE VIRSMAS LABOŠANAI

APRAKSTS

Ļoti viegla špakteļtepe caurumiem, savienojumu vietām un plaisām uz sienām un griestiem. Īpaši piemērota vienreizējai aizpildīšanai. Praktiski nesaraujas $<5\%$.

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Sienas un griesti sausās iekštelpās.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Sausām virsmām iekštelpās. Uz betona, apmestām, kieģeļu, špaktelētām virsmām un izplatītākajām celtniecības plākšņu virsmām. Piemērota arī iepriekš krāsotām virsmām. Virsmu ir viegli noslīpēt un var pārkrāsot ar parastu krāsu sienām. Špakteļtepes aizpildīšanas jauda bez plaisāšanas 50 mm.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktā kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 15.05.2023

HOLE-IN-1

TEHNISKIE DATI

Toņi	Balta.
Iepakojumi	0.25 l, 0.5 l
Žūšanas laiks	Otrās kārtas uzklāšanu vai krāsošanu var veikt pēc špakteļtepes nožūšanas, pie normāliem apstākļiem pēc 2-24 h. Dzīļāki aizpildītie caurumi un plaisas var žūt vairākas dienas, atkarībā no špakteļtepes kārtas biezuma, temperatūras un relatīvā gaisa mitruma.
Bīvums (kg/l)	0,55 kg/l, ISO 2811
Karstumizturība	75° C
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	55
Graudiņu izmērs	Max. 0,10 mm.
Uzglabāšana	Sargāt no sala. Nevērīgi aizvērtā vai nepilnā tarā nevar ilgstoši uzglabāt. Uzglabāt sausumā, temperatūrā no +5°C līdz +25°C.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktu kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuзuemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 15.05.2023

HOLE-IN-1

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +5°C, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

No nekrāsotām virsmām notīri netīrumus, putekļus un atlupušo materiālu. Aizpildīt virsmu ar Hole-in-1. Porainas virsmas, piemēram, ģipša apmetums, jānogruntē, lai iegūtu labāku adhēziju.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar tīrišanas līdzekli Seināpesu. Pirms apstrādes ļaut virsmām nožūt. Notīri atlupušo materiālu ar skräpi. Spīdīgas virsmas noslīpēt matētas. Notīri slīpēšanas putekļus.

Uzklāšana

Uzklāt Hole-in-1 tepi ar špakteļlāpstiņu (izlīdzinošo lāpstiņu). Noslīpēt nožuvušo virsmu un notīri slīpēšanas putekļus. Ja nepieciešams, uzklāt vēl vienu kārtu. Lai iegūtu gludu virsmu, pārklāt špaktelētās vietas ar krāsu.

Darbarīku tīrišana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARķĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Produkts nav klasificēts kā bīstams. Izmantot aizsargcīmdu. Satur: 1,2-benzotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ieteikt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.