



TIKKURILA

HOLE-IN-1

ĪPAŠI VIEGLA TEPE VIRSMAS LABOŠANAI

APRAKSTS

Ļoti viegla špakteltepe caurumiem, savienojumu vietām un plaisām uz sienām un griestiem. Īpaši piemērota vienreizējai aizpildīšanai. Praktiski nesaraujas <5%.

IETEICAMAS PIELIETOJUMS

Sienas un griesti sausās iekštelpās.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Sausām virsmām iekštelpās. Uz betona, apmestām, ķieģeļu, špaktelētām virsmām un izplatītākajām celtniecības plākšņu virsmām. Piemērota arī iepriekš krāsotām virsmām. Virsmu ir viegli nostipēt un var pārkrāsot ar parastu krāsu sienām. Špakteltepes aizpildīšanas jauda bez plaisāšanas 50 mm.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

HOLE-IN-1

TEHNISKIE DATI

Toņi	Balta.
Iepakojumi	0.25 l, 0.5 l
Žūšanas laiks	Otrās kārtas uzklāšanu vai krāsošanu var veikt pēc špakteltepes nožūšanas, pie normāliem apstākļiem pēc 2-24 h. Dziļāki aizpildītie caurumi un plaisas var žūt vairākas dienas, atkarībā no špakteltepes kārtas biezuma, temperatūras un relatīvā gaisa mitruma.
Blīvums (kg/l)	0,55 kg/l, ISO 2811
Karstumizturība	75° C
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	55
Graudiņu izmērs	Max. 0,10 mm.
Uzglabāšana	Sargāt no sala. Nevēīgi aizvērtā vai nepilnā tarā nevar ilgstoši uzglabāt. Uzglabāt sausumā, temperatūrā no +5°C līdz +25°C.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

HOLE-IN-1

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +5°C, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

No nekrāsotām virsmām notīrīt netīrumus, putekļus un atlupušo materiālu. Aizpildīt virsmu ar Hole-in-1. Porainas virsmas, piemēram, ģipša apmetums, jānogruntē, lai iegūtu labāku adhēziju.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar tīrīšanas līdzekli Seināpesu. Pirms apstrādes ļaut virsmām nožūt. Notīrīt atlupušo materiālu ar skrāpi. Spīdīgas virsmas noslīpēt matētas. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

Uzklāšana

Uzklāt Hole-in-1 tepi ar špaktelļāpstiņu (izlīdzinošo lāpstiņu). Noslīpēt nožuvušo virsmu un notīrīt slīpēšanas putekļus. Ja nepieciešams, uzklāt vēl vienu kārtu. Lai iegūtu gludu virsmu, pārklāt špaktelētās vietas ar krāsu.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Produkts nav klasificēts kā bīstams. Izmantot aizsargcimdus. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.