



TIKKURILA
HOLVI
TONĒJAM KAĻĶA KRĀSA APMESTĀM VIRSMĀM

APRAKSTS	Kaļķa krāsa uz dzēsto kaļķu bāzes.
IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS	Kaļķa un kaļķa apmetuma fasādes, sienas iekšdarbos, pagrabi u.c.
PRODUKTA ĪPAŠĪBAS	Piemērota kaļķa apmetuma un iepriekš ar kaļķa krāsu krāsotām virsmām iekšdarbos un ārdarbos.

HOLVI

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai jābūt tīrai un stabilai. Gaisa, krāsas un virsmas temperatūrai jābūt vismaz +5 °C. Karstā un vējinā laikā virsma pirms un pēc krāsošanas ir jāsamitrina. Nekrāsot lietus laikā vai pirms lietus, vai tiešos saules staros. Krāsojot iekšelpās, ieteicams istabas temperatūru pazemināt zem +20 °C.

Sastāvdaļu sajaukšana

Pirms lietošanas Holvi kaļķa krāsu atšķaidīt ar tīru ūdeni sekojoša attiecībā: 12.5 kg : 8 l, 25 kg : 16 l

Virsmas sagatavošana

Notīrīt netīrumus, putekļus un sāļus. Netīrumus ieteicams noņemt ar mīkstu birsti, neberžot virsmu. Pelējušas un apsūņojušas virsmas, ievērojot lietošanas instrukciju, nomazgāt virzienā no apakšas uz augšu ar Tikkurila Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli. Krāsojamai virsmai ir jābūt nebojātai, tīrai un atbrīvotai no jebkādam organiskajām krāsām. Kā kaļķa krāsas pamats nav piemērota java ar augstu cementa saturu. Ar tērauda birsti (nerūsējošā tērauda birste) vai augstspiediena mazgāšanu tā, lai nesabojātu virsmu, noņemt vaļīgās un vāji saistītās kaļķa krāsas kārtas. Lai nodrošinātu līdzenu virsmu ar vienmērīgu raupjumu, nepieciešamos labojumus var veikt ar apkārtējai virsmai līdzīga sastāva javu.

Uzmanību! Logi, metāla un dabīgā akmens virsmas u.c. krāsošanas laikā ir rūpīgi jāpārklāj.

Krāsošana

Iepakojumā esošā kaļķa krāsu sajaukt ar tīru ūdeni sekojošā attiecībā:

- 12,5 kg Holvi kaļķa krāsa un 8 L ūdens
- 25 kg Holvi kaļķa krāsa un 16 L ūdens

Nelietot neatšķaidītu Holvi kaļķa krāsu! Lai izvairītos no toņa nesakritības, šī sajaukšanas attiecība ir jāievēro visā krāsošanas laikā. Krāsa regulāri samaisīt, lai novērstu smagāko daļiņu nosēšanos trauka dibenā.

Pirms uzklāšanas virsma viscaur samitrināt ar tīru ūdeni. Virsmai ir jābūt vienmērīgi mitrai, bet vēl arvien absorbējošai.

Kaļķa krāsu uzklāt ar otu, kas paredzēta kaļķa krāsām, 2-3 kārtās. Nākamo kārtu var uzklāt ne agrāk kā nākamajā dienā. Pirms un pēc katras kārtas uzklāšanas virsmu ir vienmērīgi un rūpīgi samitrināt. Virsmu samitrināt arī pēc pēdējās kārtas uzklāšanas.

Lai izvairītos no toņa nesakritības, izmantot krāsu no vienas ražošanas partijas. Tomēr, ja nepieciešams izmantot krāsu no citas ražošanas partijas, tad pārejas vieta ir jākrāso ar vecā un jaunā iepakojuma krāsas maisījumu attiecībā 1:1. Pārejas vieta jāizvēlas mazāk redzamā vietā.

Lai iegūtu vienmērīgu galarezultātu, krāsu uzklāt uz virsmas bez pārtraukumiem, beidzot krāsošanu stūros, balkona līnijās vai citās līdzīgās konstrukciju vietās.

Izvairīties no virsmas pielabošanas pēc darba pabeigšanas. Toņa atšķirības vislabāk izlīdzināt var viegli punktējot virsmu ar otu.

HOLVI kaļķa krāsas tonis ir atkarīgs no virsmas mitruma un porainības. Vēlāk samitrinot virsmu, tonis kļūs tumšāks.

Mehāniska iedarbība, īpaši uz tumšākiem toņiem, var atstāt gaišākus plankumus. Šī ir tipiska visu matētu fasādes krāsu īpašība, kas neietekmē produkta tehnisko funkcionalitāti.

Krāsojot ar kaļķa krāsu, tiek iegūta virsma, uz kuras ir redzams roku darbs. Tas būtu jāņem vērā izvēloties krāsot virsmu ar kaļķa krāsu.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

HOLVI

Virsmas kopšana

Ne agrāk kā vienu mēnesi pēc apstrādes, netīras virsmas var nomazgāt ar spiedienu, neizmantojot mazgāšanas līdzekļus. Mazgāšana var atstāt paliekošas pēdas uz virsmas, tādēļ mazgāšana jāveic, ievērojot konstrukcijas plūsmu.

Irdenus netīrumus ir ieteicams notīrīt ar sausu, mīkstu birsti, izvairoties no beršanas.

Aļģes un pelējumu var notīrīt ar Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu pelējuma noņemšanai un rūpīgi noskalot ar ūdeni. **UZMANĪBU:** Pēc pelējuma noņemšanas, vienmēr ir nepieciešams veikt jaunu virsmas apstrādi.

Remontkrāsošana

Pirms remontkrāsošanas virsmas rūpīgi nomazgāt ar spiedienu, neizmantojot mazgāšanas līdzekļus. Ja virsma iepriekš ir krāsota ar Holvi kaļķa krāsu, tad remontkrāsošanai piemērotas krāsas ir Holvi kaļķa krāsa vai Finngard kaļķa krāsa.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: kalcija hidroksīds. **Bīstami.** Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu. **NORIŠANAS GADĪJUMĀ:** Izskalot muti. **NEIZRAISĪT** vemšanu. **SASKARĒ AR ĀDU** (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni vai ejiet dušā. **SASKARĒ AR ACĪM:** Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties sazinieties ar **SAINDĒŠANĀS CENTRU** vai ārstu.



GHS05



GHS07

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.