



TIKKURILA

INTACT 40

ĀTRI ŽŪSTOŠA, ŪDENS BĀZES EMALJAS KRĀSA IEKŠTĒLPĀM. VEIDO GLUDU UN CIETU VIRSMU.

APRAKSTS


Ātri žūstoša, ūdens bāzes emaljas krāsa iekštelpām. Veido gludu un cietu virsmu.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Apdares elementiem, durvīm, logu rāmjiem, mēbelēm, margām, kolonnām u.c. virsmām sausās un mitrās telpās.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Koka un metāla virsmām iekštelpās. Piemērota remontkrāsošanai un pirmreizējai krāsošanai.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 05.12.2025

INTACT 40

TEHNISKIE DATI	
Bāzes krāsas	A BĀZE, C BĀZE
Toņi	Tikkurila Symphony 2436 - toņu karte, Pro Grey - toņu karte Var tonēt pēc Tikkurila toņu kartēm.
Spīdums	Pusspīdīgs.
Patēriņš	8-10 m ² /l.
Iepakojumi	A BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l C BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
Šķīdinātājs	Ūdens
Uzklāšanas metode	Sintētiska ota, rullītis vai smidzināšana. – Parastā smidzināšana: spiediens 2–4 bar, sprausla 1,6–2,5 mm, atšķaidīšana 0–10% no tilpuma. – Bezgaisa smidzināšana: spiediens sprauslā 140–160 bar, sprausla 0,009"–0,013", atšķaidīšana 2–5% no tilpuma. – Bezgaisa smidzināšana ar gaisa atbalstu: spiediens sprauslā 80–120 bar, gaisa spiediens 1–2 bar, sprausla 0,009"–0,013", atšķaidīšana 0–5% no tilpuma.
Žūšanas laiks	Var pieskarties pēc 2 stundām. Pārkrāsojama pēc 4 stundām. Lietošanai nepieciešamā cietība sasniedzama aptuveni pēc 7 dienām.
Bļīvums (kg/l)	1,2 kg/l balta, ISO 2811
Ķīmiskā izturība	Izturīga pret tīrīšanas līdzekļiem un viegliem šķīdinātājiem, piemēram, terpentīnu.
Noturība pret mitru berzi	SFS-EN 13300 class I, ISO 11998.
Izturība pret gaismu	Nedzeltē.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	40
GOS	(kat A/d) 130g/l(2010) Intact 40 satur maks.GOS 130 g/l.
Uzglabāšana	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

INTACT 40

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamajai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai jābūt vismaz +10°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 60%.

Virsmas sagatavošana

Neapstrādātas virsmas:

Rūpīgi notīriet netīrumus un putekļus no jaunām virsmām, lai nodrošinātu maksimālu saķeri. Jaunu koka un kokšķiedras plākšņu, metāla un īpašas saķeres virsmu gruntēšanai izmantojiet Intact Primer. Porainām un labi uzsūcošām virsmām iesakām pirmo gruntēšanas kārtu atšķaidīt 5–10%, tad noslīpēt un pārkrāsot ar neatšķaidītu grunti. Sveķainu un dzeltējušu koku gruntējiet ar Multistop Primer.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Nomazgājiet iepriekš krāsotās virsmas ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi noskalojiet ar ūdeni. Atlupušu krāsu noņemiet ar skrāpi. Spīdīgas un rūpnīcā krāsotas virsmas noslīpējiet, lai tās kļūtu matētas. Noņemiet slīpēšanas putekļus. Caurumus un plaisas aizpildiet ar Presto Pikasilote špaktelmasu un noslīpējiet vietas gludas. Nogruntēt špaktelētās vietas, un ja nepieciešams, visu virsmu ar Intact Primer.

Krāsošana

Pirms lietošanas rūpīgi samaisiet krāsu līdz iepakojuma apakšai un, ja nepieciešams, atšķaidiet ar ūdeni. Uzklājiet 1–2 kārtas ar otu, rulli vai smidzinātāju. Lielām virsmām iesakām krāsu uzklāt ar rulli vai smidzinātāju un pēc tam izlīdzināt ar otu. Iesakām izmantot sintētiskās otas ar daudzdaļīgām šķiedrām.

Darbarīku tīrīšana

Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Ja nepieciešams, apmēram mēnesi pēc krāsošanas (ātrākais termiņš): virsmu tīrī ar mikstu birsti, sūkli vai lupatiņu un neitrālu (pH 6–8) trauku mazgāšanas līdzekli. Ļoti netīras virsmas tīriet ar viegli sārmainu (pH 8–10) mazgāšanas līdzekli un piemēram, lupatiņu vai sūkli. Virsmu rūpīgi noskalojiet. Produkts savu gaļīgo cietību un izturību sasniedz apmēram mēnesi pēc uzklāšanas normālos apstākļos, tāpēc pirmajās nedēļās virsmas jāapstrādā saudzīgi. Ja virsmas jātīra drīz pēc krāsošanas, tīriet tās viegli ar mikstu birsti vai mītru lupatiņu.

Remontkrāsošana

Virsmas atjaunošana: Ja virsma iepriekš ir krāsota ar līdzīgu krāsu, to var pārkrāsot tieši bez gruntēšanas. Skatīt virsmas sagatavošanu.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.