



TIKKURILA

# INTACT PRIMER

## ŪDENS BĀZES UNIVERSĀLA UN ADHĒZIJAS GRUNTSKRĀSA IEKŠDARBIEM

### APRAKSTS


Ātri žūstoša universāla un adhēzijas gruntskrāsa uz ūdens bāzes iekšdarbiem.

### LETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Īpaši gludām un cietām virsmām iekštelpās.

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota kā gruntskrāsa un starpkārta jaunām un iepriekš krāsotām virsmām. Intact Primer labi pieķeras virsmām, kurām nepieciešama īpaša saķere, piemēram, melamīnam, stikla šķiedrai, rūpnieciski krāsotām virsmām (izņemot PVDF), cietai PVC plastmasai, flīzēm, alumīnijam, cinkotām lokšņu metāla virsmām un virsmām, kas pārklātas ar alkīda un skābi cietējošām krāsām. Piemērota arī koka un metāla virsmām sausās iekštelpās.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 06.11.2024

## INTACT PRIMER

TEHNISKIE DATI	
Bāzes krāsas	A BĀZE
Toņi	Tikkurila Symphony 2436 - toņu karte, Pro Grey - toņu karte Gaišos toņus var tonēt pēc Tikkurila toņu kartes.
Spīdums	Matēts.
Patēriņš	6-8 m <sup>2</sup> /l
Iepakojumi	0.9 l, 2.7 l, 9 l
Uzklāšanas metode	Ota, rullītis vai izsmidzinātājs. Bezgaisa izsmidzināšana - sprausla 0.013" - 0.015" - atšķaidīšana 0-5% no tilpuma.
Žūšanas laiks	Var pieskarties pēc apm. 1 stundas. Var pārklāt ar Intact Primer pēc apm. 2 stundām. Var pārklāt ar virskārtu pēc aptuveni 5 stundām.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	35
GOS	(cat A/i) 140g/l(2010) Intact Primer maksimālais GOS saturs 140g/l.
Uzglabāšana	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

# INTACT PRIMER

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai jābūt sausiai, apkārtējās vides temperatūrai vismaz +8°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Zemāka temperatūra (aptuveni +15°C) un augstāks gaisa mitrums (50–70% relatīvais mitrums) atvieglos uzklāšanu un krāsu ilgāk varēs turēt atvērtu.

### Virsmas sagatavošana

Notīrīt virsmu, noņemot netīrumus un putekļus. Iepriekš krāsotas virsmas un virsmas, kurām nepieciešama īpaša saķere, nomazgāt ar Maalipesu tīrīšanas līdzekli un rūpīgi noskalot ar ūdeni. Noslīpēt virsmu matētu. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

### Krāsošana

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt Intact Primer un, ja nepieciešams, atšķaidīt ar ūdeni. Uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinātāju. Uz lielām virsmām ieteicams vispirms uzklāt krāsu ar rullīti vai izsmidzinātāju un pēc tam izlīdzināt ar otu. Iesakām izmantot sintētiskās otas ar daudzaru sariem. Virsmu var apstrādāt pēc 5 stundām ar Intact 8 vai Intact 40 apdares krāsu.

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. No darbarīkiem notīrīt krāsas/lakas atlikumus un izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli. Noņemt no instrumentiem lieko krāsu. Instrumentus nomazgāt ar ūdeni. Nedaudz sacietējušas krāsas noņemšanai ieteicams lietot Tikkurila Pensselipesu (instrumentu tīrīšanas līdzekli).

### Virsmas kopšana

Apmēram mēnesi pēc krāsošanas, ja nepieciešams: virsmu var notīrīt, izmantojot neitrālu (pH 6–8) trauku mazgāšanas līdzekli un mīkstu birsti, sūkli vai drānu. Netīras virsmas var tīrīt, piemēram, ar tīrīšanas drānu vai sūkli, izmantojot neitrālu (pH 8–10) mazgāšanas līdzekli. Rūpīgi noskalot virsmu.

### Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

## VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

### saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Produkts nav klasificēts kā bīstams. Šis produkts nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tās grozījumiem. Izmantot aizsargcimdus. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Satur: adipohidrazīde, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: C(M)IT/MIT (3:1) un BIT.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.