



TIKKURILA  
**KATTOMUSTA**  
GRIESTU KRĀSA

**APRAKSTS**

Melna, pilnīgi matēta griestu krāsa.

**IETEICAMĀIS  
PIELIETOJUMS**

Piekaramo griestu komunikāciju krāsošanai iekštelpās. Labi pieķeras arī cinkotām virsmām.

**PRODUKTA ĪPAŠĪBAS**

Piemērota betona, apmestu, špaktelētu, apmestu un kokšķiedras plātņu virsmām saskaņā ar instrukciju.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 08.08.2022

## KATTOMUSTA

### TEHNISKIE DATI

<b>Toņi</b>	Melna.
<b>Spīdums</b>	Pilnīgi matēts. 6/RT-klasifikācija
<b>Patēriņš</b>	Špaktelētas un kokšķiedras plātņu virsmas apm. 7-9 m <sup>2</sup> /l. Betona un apmestas virsmas apm. 3-5 m <sup>2</sup> /l.
<b>Iepakojumi</b>	10 l, 20 l
<b>Šķīdinātājs</b>	Ūdens
<b>Uzklāšanas metode</b>	Rullis, ota vai izsmidzinātājs. Bezgaisa izsmidzinātājs: sprausla 0,018" - 0,023", atšķaidīšana 0-10% no tilpuma.
<b>Žūšanas laiks</b>	Putekļi neliņ pēc 30 min. Var pārkrāsot pēc 1-2 stundām.
<b>Blīvums (kg/l)</b>	1.4 kg/l, ISO 2811.
<b>Karstumizturība</b>	85 °C, ISO 4211-3.
<b>Sausais atlikums pēc tilpuma (%)</b>	33
<b>GOS</b>	(cat A/a) 30g/l (2010) Kattomusta maksimālais GOS saturs 30g/l.
<b>Uzglabāšana</b>	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

# KATTOMUSTA

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %.

### Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

No jaunām virsmām notīrīt netīrumus un putekļus. Virsmas izlīdzināt ar piemērotu špakteļtepi un pēc nožūšanas noslīpēt.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli. Krāsotas virsmas noslīpēt matētas un notīrīt slīpēšanas putekļus. Plaisas un iedobumus aizpildīt ar piemērotu špakteļtepi un pēc nožūšanas virsmas noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

### Krāsošana

Pirms lietošanas Kattomusta rūpīgi samaisīt un nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni. Ar rulli, otu vai izmidzināšanu uzklāt vienu vai divas krāsas kārtas.

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

### Virsmas kopšana

Tīrīt sausā veidā ar putekļu sūcēju, mīkstu birsti vai putekļu lupatu. Tīrīšanai neizmantot ūdeni.

### Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

## VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

### saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1). Izmantot aizsargcimdus.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.