



TIKKURILA

KILPI TIILIKATTOMAALI

KRĀSA BETONA JUMTU DAKSTIŅU REMONTKRĀSOŠANAI.

APRAKSTS

Ūdens bāzes modificēta akrilāta krāsa.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Rūpnieciski un iepriekš krāsotu betona dakstiņu jumtu remontkrāsošanai.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Krāsai ir ļoti laba toņa un spīduma noturība. Tā veido saules staru un laikapstākļu izturīgu, un ūdeni atgrūdošu virsmu.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 07.09.2022

KILPI TIILIKATTOMAALI

TEHNISKIE DATI

Toņi	Kilpi Tiilikattomaali - toņu karte Lietošanai gatavie toņi: Melns, antracīta tumši pelēks, tumši brūns, dakstiņu sarkans un kotedžas sarkans.
Spīdums	Pusmatēts. 12
Patēriņš	2-3 m ² /l uzklājot divās kārtās uz cementa dakstiņiem (atkarībā no profila un absorbcijas).
Iepakojumi	10 l, 20 l
Uzklāšanas metode	Ota, rullis vai bezgaisa izsmidzinātājs. Smidzinātāja sprausla 0.019" - 0.021", spiediens 180 - 220 bar.
Žūšanas laiks	Žūšanas laiks mitram 200 μm biežam slānim: var pieskarties pēc ~1 stundas, var pārkrāsot pēc ~2h, pilnībā sacietējis pēc ~24 stundām. Žūšanas un pārkrāsošanas laiks ir atkarīgs no slāņa biezuma, temperatūras, gaisa relatīvā mitruma un ventilācijas.
Bļivums (kg/l)	Apm. 1.15 kg/l, ISO 2811.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	Apm. 30
Uzglabāšana	Sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Atvērta tara rūpīgi jāaizver.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

KILPI TIILIKATTOMAALI

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai jābūt sausai un stabilai, gaisa temperatūrai vismaz +5 °C, un gaisa relatīvam mitrumam zem 80 %. Ieplānot krāsošanas darbus tā, lai uzklātās krāsas plēve būtu sausa pirms vakara rasas iestāšanās. Nekrāsot, ja gaidāms lietus.

Virsmas sagatavošana

Attīrīt virsmu no netīrumiem, putekļiem, sūnām un ķērpjiem. Izmantojot augstspiediena mazgāšanu, izvairīties no virsmas un tās konstrukciju bojājumiem. Mazgājot betona dakstiņu jumtus, izmantot Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu pelējumu noņemšanai saskaņā ar instrukcijām.

Krāsošana

Rūpīgi samaisīt krāsu pirms lietošanas. Uzklāt ar otu, rullīvai bezgaisa izsmidzinātāju.

Betona dakstiņu jumti (2 x uzklāšana):

Pirmajai kārtai krāsu atšķaidīt 20% apmērā ar tīru ūdeni. Atkarībā no apstākļiem otro kārtu var uzklāt ne ātrāk kā pēc divām stundām. Otrajai kārtai nepieciešamo krāsas daudzumu rūpīgi samaisīt un uzklāt neatšķaidot.

Uzmanību

Pārbaudīt jumta stāvokli un kvalitāti pirms darbu uzsākšanas. Lai izvairītos no toņu atšķirībām, sagatavot pietiekamu daudzumu krāsas no vienas ražošanas partijas. Jumta profils palielina krāsojamo laukumu. Produkts nav piemērots mālu dakstiņu jumtiem.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Apieties ar virsmu saudzīgi. Pilnīgu cietību un nodilumizturību normālos apstākļos krāsotā virsma sasniedz apm. 4 nedēļu laikā. Virsmu var tīrīt ar Talon Huoltoipesu ne ātrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas (1 daļa Talon Huoltoipesu uz 10 daļām ūdens). Noskalot virsmu un ļaut tai nožūt.

Remontkrāsošana

Virsmas, kas krāsotas ar Kilpi Tiilikattomaali, var pārkrāsot ar tādu pašu produktu.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķīdrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT), reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) un 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.