



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 29.04.2022



TIKKURILA

LIN PELLAVAÖLJYMAALI

APRAKSTS

Tradicionāla eļļas krāsa ar lineļļas saistvielu.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Īpaši piemērota sienām, logu rūtīm, žogiem, durvīm, karogu mastiem ārdarbos.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Koka virsmu krāsošanai ārdarbos. Piemērota jaunām koka, rūpnieciski gruntētām virsmām, kā arī virsmām, kas iepriekš krāsotas ar eļļas krāsu. Ģipša ornamentu krāsošanai ārdarbos. Skatīt lietošanas instrukciju.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 29.04.2022

LIN PELLAVAÖLJYMAALI

TEHNISKIE DATI

Bāzes krāsas	AW BĀZE, CW BĀZE
Toņi	Senlaicīgie toņi - toņu karte Tonējama saskaņā ar Tikkurila ārdarbu toņu kartēm.
Spīdums	Pusspīdīgs.
Patēriņš	Zāģētas koka virsmas 8-12 m ² /l. Ēvelētas koka virsmas 10-16 m ² /l.
Iepakojumi	AW BĀZE: 2.7 l, 9 l CW BĀZE: 2.7 l, 9 l
Uzklāšanas metode	Ota.
Žūšanas laiks	4-7 dienas atkarībā no apstākļiem. Pārkrāsojama pēc iepriekšējās kārtas nožūšanas.
Blīvums (kg/l)	Apm. 1.6 kg/l, ISO 2811.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	95-98
Uzglabāšana	Atvērta tara rūpīgi jāaizver.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

LIN PELLAVAÖLJYMAALI

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Izvairīties krāsot lietus laikā.

Sastāvdaļu sajaukšana

Pirmreizējai apstrādei izmantot gruntskrāsu Valtti Primer. Ja nepieciešams, segkārtai atšķaidīt ar Vaitspirtu 1050 vai Valtti Primer.

Virsmas sagatavošana

Netīras un pelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto. No iepriekš krāsotām virsmām ar skrāpi notīrīt atlupušo materiālu un notīrīt virsmu. Notīrīt sveķus no zaru vietām.

Gruntēšana

Nogrunēt jaunas un neapstrādātas koka virsmas ar Valtti Pohjuste vai Valtti Plus Base.

Krāsošana

Gruntēšana:

Apstrādājamajai virsmai jābūt tīrai un attīrītai no putekļiem. Atšķaidīt Lin Pellavaöljymaali 5-10% apmērā ar vaitspirtu. Krāsu rūpīgi samaisīt un uzklāt plānā kārtā, cieši ieberzēt virsmā, lai izvairītos no saraušanās. Ļaut virsmai nožūt vismaz 4 dienas pirms segkārtas uzklāšanas.

Krāsošana:

Pirms uzklāšanas krāsu rūpīgi samaisīt un, ja nepieciešams, atšķaidīt ar vaitspirtu 5% apmērā. Īpaši rūpīgi apstrādāt koka izstrādājuma galus. Ja apstrāde tiek veikta dažas nedēļas pēc gruntēšanas, pirms krāsošanas virsmu padarīt raupjāku.

Koksne satur sveķus un citus smērējošus izdalījumus, kas temperatūras un mitruma svārstību ietekmē var izraisīt dzeltēšanu vai izdalījumu izsūkšanos cauri krāsotajai virsmai, it īpaši zaru vietās.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar vaitspirtu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Ar virsmu apieties saudzīgi, jo galīgo izturību un cietību virsma normālos apstākļos sasniedz apm. 4 nedēļu laikā. Virsmu var tīrīt 4 dienas pēc apstrādes, izmantot mīkstu suku, birsti vai mitru lupatu. Pēc 1 mēneša virsmu var mazgāt ar Talon Huoltopesu šķīdumu (sajaukšanas attiecība 1 daļa Talon Huoltopesu uz 10 daļām ūdens). Netīras virsmas un traipus mazgāt ar Talon Huoltopesu šķīdumu (1:1). Pēc mazgāšanas virsmu rūpīgi noskalot un ļaut nožūt.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Uzmanību! Pašaizdegšanās risks lietotām tīrīšanas lupatām, papīra salvetēm u.c. Piesārņotie materiāli pēc dažām stundām var pašaiizdegties, tādēļ pirms likvidēšanas jāsamērcē ūdenī un jāievieto slēgtā metāla konteinerā.

LIN PELLAVAÖLJYMAALI

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT), 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (DCOIT). **Uzmanību.** Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. **SASKARĒ AR ĀDU:** Mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. Satur nelielu daudzumu sensibilizējošas vielas: kobalta bis(2-etilheksanoāts).



GHS07



GHS09

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.