



TIKKURILA

## LIUKUESTE

PRETSLĪDES PIEDEVA METĀLA JUMTU UN GRĪDU KRĀSĀM

<b>APRAKSTS</b>	Piedeve, kas sastāv no vieglām silikāta mikrolodītēm (maksimālais diametrs apm. 300 µm).
<b>IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS</b>	Piemērota kā pretslīdes piedeve Tikkurila metāla lokšņu jumtu krāsām vai grīdas pārklājumiem, piem., Akvacoat, Betolux, Betolux Akva, Panssarimaali, Panssari Akva.
<b>PRODUKTA ĪPAŠĪBAS</b>	Īpaši piemērota kā pretslīdes piedeve metāla jumtu krāsām.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 05.07.2022

## LIUKUESTE

### TEHNISKIE DATI

<b>Toņi</b>	Pelēks.
<b>Iepakojumi</b>	0.333 l
<b>Bļivums (kg/l)</b>	Apm. 0.4 g/cm <sup>3</sup>
<b>Īpašā iezīme</b>	Tilpuma brīvums apm. 0.4 g/cm <sup>3</sup> . Maksimālais mikroločīšu diametrs apm. 300 μm.
<b>Vidējais sienas biezums</b>	5–10 % pallon halkaisijasta.
<b>Cietība</b>	5 Mohin asteikolla.
<b>Graudiņu izmērs</b>	Mikropallojen maksimiraekoko on noin 300 μm.
<b>Kušanas temperatūra</b>	1200–1350 °C.
<b>Uzglabāšana</b>	Uzglabāt iepakojumu cieši noslēgtu, lai izvairītos no putekļu un mitruma iekļūšanas.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

# LIUKUESTE

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Sastāvdaļu sajaukšana

Likueste pulveri pievienot virsējai kārtai.

Sajaukšanas attiecība: 1/3 l Likueste pievienot 10 l krāsas. Attiecīgi mazāk nekā trešā daļa no 1/3 l iepakojuma ir jāpievieno 3 litriem krāsas.

Izmantojot Liukueste piedevu, uzklāt vismaz divas krāsas kārtas. Likueste pulveri pievienot virsējai kārtai. Sajaukšanas attiecība: 1/3 l Likueste (apm 150 g) pievienot 10 l krāsas. Attiecīgi mazāk nekā trešā daļa no 1/3 l iepakojuma ir jāpievieno 3 litriem krāsas. Sīkāku informāciju un sajaukšanas attiecību skatīt izmantojamās krāsas aprakstā.

### Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

## VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

### saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Šis produkts nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tās grozījumiem. Izmantot aizsargcimdus. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Satur: 1,2-benzotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: C(M)IT/MIT (3:1).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.