



TIKKURILA

MUURI NEW

KRĀSA KAMĪNIEM UN KRĀSNS MŪRĪŠIEM

APRAKSTS

Silikāta krāsa iekšdarbiem ar izcilu karstumizturību.

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Krāsns mūrīši, kamīni un tamlīdzīgas virsmas iekšdarbos, kur var būt paaugstināta virsmas temperatūra.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Betona, kaļķa, kaļķa-cementa, cementa apmetuma, smilts-kaļķa kieģeļu un kieģeļu virsmām, kā arī minerālplātņu virsmām iekštelpās. Piemērota arī virsmām, kuras iepriekš krāsotas ar kaļķa, kaļķa-cementa, cementa un silikāta krāsām. Skaſīt lietošanas pamācību.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktu kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 28.03.2024

MUURI NEW

TEHNISKIE DATI

Bāzes krāsas	KSA BASE
Toņi	Jaunā Muuri Kamīna un krāsns mūrišu krāsas toņu kolekcija 2025 Var izmantot KSA bāzes krāsu (baltu). Vai arī var tonēt dažādos toņos no Muuri krāsu izvēles
Spīdums	Pilnīgi matēts. 6/RT - klasifikācija
Patēriņš	4–6 m ² /l vienā kārtā. Patēriņš ir atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī uzklāšanas metodes un apstākļiem.
Iepakojumi	0.9 l, 2.7 l
Šķīdinātājs	ūdens
Uzklāšanas metode	Ota vai ota krāsošanai ar kaļķa krāsu.
Žūšanas laiks	Var pākrāsot pēc 12 stundām.
Blīvums (kg/l)	Apm. 1.4 kg/l, ISO 2811
Izturība pret ūdens tvaiku (EN ISO 7783)	s _{d,H2O} < 0,14 m.
Karstumizturība	Karstumizturība līdz + 180 °C
GOS	(kat A/a) 30g/l(2010). Muuri maksimālais GOS saturs 30 g/l.
Uzglabāšana	Sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Atvērta tara rūpīgi jāaizver. Nevērīgi aizvērtā vai nepilnā tarā un/vai tonētu produktu nevar ilgstoši uzglabāt. Tonēts produkts ir jāizlieto vienas krāsošanas sezonas laikā.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktu kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produkta pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 28.03.2024

MUURI NEW

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmui ir jābūt tīrai, sausai un stabilai. Virsmas un gaisa temperatūrai jābūt virs +10 °C un gaisa relatīvajam mitrumam — zem 80 %.

Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

Jaunām cementa un apmestām virsmām pirms krāsošanas ir jābūt pietiekami sausām un sacietējušām.

Nekrāsotas virsmas attīri no netīrumiem, putekļiem un cita piesārņojuma.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Attīri virsmas no netīrumiem, putekļiem un cita piesārņojuma. Ja nepieciešams, virsmu nomazgāt ar Seināpesu mazgāšanas līdzekli, sekojot instrukcijām. Notīri atlupušos, slikti saistītos vai pulverveidīgos krāsas slāņus.

Virsmas labošana

Pielīdzināt plāsas, caurumus un iedobes tā, lai tās būtu vienā līmenī ar krāsojamo virsmu. Izmantot piemērotu sauso špakteļtepi uz betona virsmām un kaļķa vai kaļķa-cementa apmetumu uz apmestām virsmām. Ja nepieciešams, pārkrāsot izlīdzinātās vietas ar Muuri krāsu.

Krāsošana

Nogruntēt vienā kārtā ar Muuri krāsu. Ja nepieciešams, produktu var atšķaidīt ar ūdeni līdz 10% apmērā. 12 stundas pēc gruntēšanas, uzklāt nākamo Muuri kārtu.

UZMANĪBU!

Apklāt tās virsmas, kuras netiks krāsotas, piemēram, logi, dabīgais akmens, klinkera flīžu virsmas un metāla virsmas. Nekavējoties notīri krāsas šķakatas ar ūdeni.

Mainīga krāsojamās virsmas struktūras porainība, mitrums un temperatūras svārstības krāsošanas un žūšanas laikā, var radīt nevienmērīgu toni.

Lai produkts sasniegtu uzstādītās karstumizturības prasības, ieteicams nogaidīt vismaz 2 nedēļas pirms virsmu izmantošanas.

Mehāniska iedarbība var atstāt redzamus bojājumus uz krāsotās virsmas. Tā ir tipiska matētu produktu īpašība, taču tā neietekmē produkta funkcionalitāti.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīriju viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Ja nepieciešams, tīri virsmu ar sausu birsti vai putekļu lupatu ne ātrāk kā mēnesi pēc produkta uzklāšanas.

Pirms apstrādāto virsmu pieņemšanas ekspluatācijā ieteicams nogaidīt vismaz divas nedēļas, lai produkts varētu sasniegt tai noteiktās siltumnoturības prasības.

Mehāniska spriedze var radīt redzamas pēdas uz krāsotās virsmas. Tā ir tipiska matētu krāsu produkta iezīme; tomēr tas neietekmē izstrādājuma tehnisko funkcionalitāti.

Remontkrāsošana

Ar Muuri krāsu krāsotu virsmu remontkrāsošanu var veikt ar to pašu produktu.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 28.03.2024

MUURI NEW

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktu kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.

SIA TIKKURILA • Krūzes iela 23 k-3 • Rīga LV-1046, Latvija • Tel. +371 67611135

e-mail: info.lv@ppg.com • tikkurila.lv