



TIKKURILA

## PANSSARI ROOF PAINT

PUSMATĒTA KRĀSA METĀLA JUMTIEM.

### APRAKSTS

Pusmatēta krāsa metāla jumtiem.

### IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Metāla lokšņu jumti un sienas; tērauda konstrukcijas, piemēram, ūdens caurules, notekcaurules un citas metāla virsmas.

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Cinkotiem un iepriekš ar alkīda vai akrilāta krāsām krāsotiem jumtiem un konstrukcijām. Piemērota arī rūpnieciski pārklātām tērauda loksnēm (PVC, PURAL, PE un akrila pārklājumiem).



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 01.06.2026

## PANSSARI ROOF PAINT

TEHNISKIE DATI	
<b>Bāzes krāsas</b>	A BĀZE, C BĀZE
<b>Toņi</b>	Metāla jumti 2018 - toņu karte, Facade 760 - toņu karte Facade 760 - toņu karte. Tonējama saskaņā ar Tikkurila ārdarbu toņu kartēm.
<b>Spīdums</b>	Pusmatēts.
<b>Patēriņš</b>	6–8 m <sup>2</sup> /l. Ieteicamais vienas kārtas sausas plēves biezums ir 60 μm, bet divu kārtu kopējais sausās plēves biezums ir 120 μm.
<b>Iepakojumi</b>	A BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l C BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l
<b>Šķīdinātājs</b>	Ūdens.
<b>Uzklāšanas metode</b>	Ota vai izsmidzinātājs. Bezgaisa izsmidzinātāja sprausla 0,013"-0,017" vai 0.280–0.380 mm - atšķaidīt 0-10%.
<b>Žūšanas laiks</b>	Putekļi nelīp pēc 2 stundām, nākamo kārtu var uzklāt pēc 6 stundām. Produkts sasniedz pilnīgu izturību un cietību 14 dienu laikā pēc uzklāšanas, ja gaisa temperatūra ir aptuveni 20°C un relatīvais gaisa mitrums ir aptuveni 50%. Zemāka temperatūra un augstāks gaisa mitrums pagarinās laiku, kas nepieciešams pilnīgas izturības sasniegšanai.
<b>Blīvums (kg/l)</b>	Apm. 1.1 kg/l, ISO 2811
<b>Sausais atlikums pēc tilpuma (%)</b>	42
<b>GOS</b>	ES GOS robežvērtība (cat A/i) 140g/l. Panssari Roof maksimālais GOS saturs ir 140 g/l.
<b>Uzglabāšana</b>	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

# PANSSARI ROOF PAINT

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai un siltākai nekā apkārtējais gaiss. Krāsošanas un žūšanas laikā gaisa, virsmas un produkta temperatūrai ir jābūt vismaz +10°C, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Gaisa relatīvajam mitrumam, temperatūrai un vēja ātrumam ir ļoti liela ietekme uz žūšanas laiku. Virsmas temperatūra nedrīkst pārsniegt +40 °C, lai krāsas plēve neizžūtu pārāk ātri. Krāsošanu iepļānot tā, lai krāsa paspēj nožūt pirms vakara rasas iestāšanās. Virsmas temperatūrai vismaz par 3°C jāpārsniedz tā gaisa temperatūra, pie kuras veidojas rasa. Nekrāsot, ja pastāv lietus risks.

### Virsmas sagatavošana

Iepriekš krāsotas virsmas/rūpnieciski pārklātas virsmas:

Noskaidrojiet iepriekšējo virsmas apstrādes veidu un stāvokli un attiecīgi plānojiet darbus. Ar skrāpi vai drāšu birsti noņemt rūsas (līdz tīrības pakāpei St2) un atlupušo pārklājumu/krāsu. Saskaņā ar instrukcijām, izmantojot birsti un mazgāšanas līdzekli Panssaripesu, attīrīt virsmu no netīrumiem, taukvielām, eļļas, vaska u.c. Rūpīgi noskalot virsmu ar ūdeni, izmantojot augstspiediena mazgātāju. Ņemiet vērā, ka Panssaripesu mazgāšanas līdzeklis nedrīkst nožūt uz virsmas. Pēc noskalošanas ļaujiet virsmai nožūt. Lai uzlabotu pretkorozijas aizsardzību uz nolietotām un no rūsas tīrām virsmām, uzklāt 1 kārtu Rostex Super vai 2 kārtas Rostex Super Akva pretkorozijas gruntskrāsas.

Cinkotas tērauda virsmas:

Jaunu cinkotu metāla jumtu ir ieteicams krāsot ne agrāk kā vienu ziemu pēc uzstādīšanas.

Vispirms viegli ar birsti notīrīt balto rūsas. Notīriet rūsas (līdz tīrības St2 pakāpei) ar, piemēram, skrāpi un drāšu birsti. Izmantojot birsti un mazgāšanas līdzekli Panssaripesu, attīrīt virsmu no netīrumiem, taukvielām, eļļas, vaska u.c. Rūpīgi noskalot virsmu ar ūdeni, izmantojot augstspiediena mazgātāju. Panssaripesu mazgāšanas līdzeklis nedrīkst nožūt uz virsmas. Pēc noskalošanas ļaujiet virsmai nožūt. Lai uzlabotu pretkorozijas aizsardzību uz nolietotām un no rūsas tīrām virsmām, uzklāt 1 kārtu Rostex Super vai 2 kārtas Rostex Super Akva pretkorozijas gruntskrāsas.

### Krāsošana

Pirms lietošanas krāsu uzmanīgi un lēni samaisīt. Izvairīties no mehāniskas maisīšanas. Uz nekrāsotām virsmām uzklāt 2 kārtas, bet uz iepriekš krāsotām virsmām ar otu vai izsmidzinātāju 1-2 kārtas. Veicot remontkrāsošanu, kārtu skaits ir atkarīgs no iepriekšējās apstrādes un pamatnes stāvokļa. Labākie laikapstākļi krāsošanai ir sauss un daļēji mākoņains laiks.

Ieteicamais vienas kārtas sausās plēves biezums ir 60 µm, un kopējais divu kārtu sausās plēves biezums ir 120 µm. Pārliecinieties, ka pietiekams krāsas daudzums tiek uzklāts arī uz metāla virsmu stūriem un krokām, lai saglabātu ieteicamo sausās plēves biezumu.

Krāsotās virsmas slīdamību var samazināt, pievienojot 1/3 litrus Liukueste pulvera uz 10 litriem krāsas. Lietojot Liukueste pulveri, uzklājiet divas kārtas, pretslīdes piedeva jāiekļauj otrajā kārtā.

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

### Virsmas kopšana

Ar krāsoto virsmu rīkoties uzmanīgi, jo normālos apstākļos produkts savu galīgo cietību un izturību sasniedz aptuveni divu nedēļu laikā. Virsmu var tīrīt pēc 1 mēneša ar Talon Huoltopesu līdzekli (sajaukšanas attiecība: 1 daļa Talon Huoltopesu pret 10 daļām

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.



## PANSSARI ROOF PAINT

ūdens). Ļoti netīras virsmas un traipus tīrīt ar spēcīgāku Talon Huoltopesu šķīdumu (1:1). Tīrīšanai neizmantot abrazīvus instrumentus. Pēc mazgāšanas virsma rūpīgi jānoskalo un jāļauj nožūt.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

# PANSSARI ROOF PAINT

## Remontkrāsošana

Ar Panssari Roof krāsu krāsotas virsmas var pārkrāsot ar Panssari Roof krāsu. Skatīt norādījumus par virsmas sagatavošanu.

## Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

## VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

### saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Atbrīvojies no satura un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem. Satur: 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, 1,2-benzotiazol-3(2H)-ons (BIT), reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) un (benzotiazol-2-iltio)dzintarskābe. Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: C(M)IT/MIT (3:1) un BIT.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.