



TIKKURILA

PATIO KIVIKUULLOTE

BRUĢA BEICE

APRAKSTS

Ūdens bāzes bruģa beice.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Rūpnieciski tonētam un netonētam betona bruģim un plāksnēm.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota dārza betona bruģim un plāksnēm. Nav ieteicama jaunam dārza bruģim vai neabsorbējošām virsmām, piemēram, skalotam betonam vai dabīgam akmenim.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

PATIO KIVIKUULLOTE

TEHNISKIE DATI	
Bāzes krāsas	EK BĀZE
Toni	Patio - toņu karte Bezkrāsaina. Var tonēt atbilstoši Patio Kivikuullote toņu kartei (TVT EK01-TVT EK10). Pieejama arī baltā tonī EK00. Produkts pirms lietošanas vienmēr ir jānotonē.
Patēriņš	4-8 m²/l, uzklājot vienā kārtā uz betona bruģa vai plāksnes (atkarībā no virsmas absorbētspējas).
Iepakojumi	0.9 l, 2.7 l, 9 l
Uzklāšanas metode	Ar otu, rulli vai izsmidzinātāju. Ieteicams izmantot augstspiediena izsmidzinātāju.
Žūšanas laiks	Virsmā ir sausa (pa to drīkst staigāt) pēc dažām stundām. Žūšanu ietekmē virsmas porainums un uzklātais produkta daudzums. Atkarībā no apstākļiem, pēc dažām stundām, kad virsmā ir nožuvusi, var uzklāt otru kārtu.
Blīvums (kg/l)	Apm. 1 kg/l, ISO 2811
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	10
Uzglabāšana	Sargāt no sala. Atvērtu produkta iepakojumu izmantot vienas krāsošanas sezonas laikā, jo pustukšā tarā produkta īpašības var mainīties.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienas pusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

PATIO KIVIKUULLOTE

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai ir jābūt sausai. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa, virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +5 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošana

No virsmām notīrīt netīrumus, putekļus, sūnas un ķērpjus. Virsmas nomazgāt ar augstspiediena mazgātāju. Ja nepieciešams, izmantot Terassi- ja Kalustepesu mazgāšanas līdzekli, ievērojot lietošanas pamācību. Ja bruģakmens vai plāksnes ir salīdzinoši jaunas, lai nodrošinātu virsmas uzsūktspēju, ir jāizmanto turbo uzgalis vai vismaz pietiekami spēcīgs mazgātāja spiediens.

Uzklāšana

Vienmēr veikt pārbaudes krāsojumu, lai noteiktu piemērotāko toni, uzklāšanas metodi, atšķaidīšanas daudzumu un uzklājamo kārtu skaitu. Atšķaidīt līdz 50% (2 daļas beices, 1 daļa ūdens).

Pirms lietošanas un lietošanas laikā beici rūpīgi samaisīt. Uzklāt ar otu, rullīti vai mugursomas tipa izsmidzinātāju. Izmantojot mugursomas tipa izsmidzinātāju, nepieciešamības gadījumā uzklāšana veikt ar rullīti vai otu, lai nodrošinātu beices iesūkšanos virsmas porās. Beici uzklāt vienmērīgi, bez pārtraukumiem, lai izvairītos no pārklāšanās. Izvairīties no klāšanas biežā slānī, kā, krāsojot ar krāsu.

Netonēti (pelēka betona) bruģakmeņi un plāksnes:

Izvēlēties vēlamo toni no Patio Kivikuullote toņu kartes. Atkarībā no krāsojamās virsmas uzsūktspējas un vēlāmā gala rezultāta uzklāt 1-2 kārtas. Ja tiek klātas vairākas kārtas, pirmajai kārtai ieteicams izmantot atšķaidītu beici. Labākam rezultātam ir ieteicams uzklāt divas kārtas.

Rūpnieciski tonēti bruģakmeņi un plāksnes:

Izvēlēties pēc iespējas līdzīgāks tonis bruģakmens tonim. Atkarībā no krāsojamās virsmas uzsūktspējas un vēlāmā gala rezultāta uzklāt 1-2 kārtas. Parasti pietiek ar vienu kārtu.

Uzmanību

Bruģakmeņi un seguma plāksnes ir nepārtraukti pakļautas laikstākļu iedarbībai, kā arī var tikt pakļautas spēcīgai mehāniskai slodzei, tādēļ gandrīz katru gadu var būt nepieciešama remontkrāsošana.

Lai izvairītos no iespējamām toņu atšķirībām un nodrošinātu vienmērīgu virsmu, rezervēt visai virsmai pietiekamu beices daudzumu no vienas ražošanas partijas. Produkts ir caurspīdīgs un tādēļ nav piemērots iepriekš rūpnieciski tonēta bruģakmens vai plāksņu toņa mainīšanai. Ieteicams izmantot tikai virsmas atjaunošanai. Apstrādājot dažāda vecuma bruģakmeņus vai plāksnes, to tonis var atšķirties. Dažādi netīrumi, piemēram, motoreļļa vai kristalizējušies sāļi var ietekmēt toni.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Normālos apstākļos virsma savu galējo cietību un izturību sasniedz mēneša laikā, tādēļ šajā laikā ar virsmu apieties saudzīgi.

Nepieciešamības gadījumā, virsmu var tīrīt ar Talon Huoltopesu kopšanas līdzekli (1 daļa Talon Huoltopesu uz 10 daļām ūdens) ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas.

Remontkrāsošana

Virsmu, kas apstrādāta ar Patio Kivikuullote bruģa beici var atkārtoti pārkrāsot ar Patio Kivikuullote bruģa beici.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

PATIO KIVIKUULLOTE

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Izmantot aizsargcimdus. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.