

Pinja Color Oil

APRAKSTS

Tonējama, puscaurspīdīga, ūdens bāzes eļļa kokam.

ĪPAŠĪBAS UN IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

- Ātri žūstoša beice kokam, īslaicīgai paneļu, apšuvuma dēļu, dēļu ārdarbos un baļķu mājiņu aizsardzībai. Aizsargā koka virsmas no mitruma, saules gaismas un netīrumiem mitrās ārdarbu vidēs.
- Iesūcas koksnei. Atgrūž ūdeni no virsmas un tādējādi samazina koka virsmas plaisāšanu mitruma iedarbībā.
- Piemērota tādām koka virsmām ārdarbos kā terases dēļiem, terasēm un dārza mēbelēm.

TEHNISKIE DATI

Sausais atlikums pēc tilpuma

Apm. 15%

Sausais atlikums pēc masas

15%

Blīvums

1.0 kg/l (caurspīdīga).

Ieteicamais izkliešanas daudzums un teorētiskais patēriņš

Ieteicamais uzklājams daudzums (neatšķiadīts)		Teorētiskais patēriņš
mitra	sausā	
80–120 g/m ²	nav izmērāms	8–12 m ² /l

Praktiskais patēriņš atkarīgs no krāsošanas metodes un apstākļiem, kā arī krāsojamās konstrukcijas formas un virsmas kvalitātes.

Žūšanas laiki

	+23°C
Sausa apstrādei pēc	30min
Var uzklāt nākamo kārtu pēc	24hrs

Žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa temperatūras un mitruma. Tonēta Pinja Color Oil žūst lēnāk nekā caurspīdīga.

Toņi

Caurspīdīga un visi Valtti toņu kartes toņi. Avatint tonēšanas sistēma.

Pinja Color Oil

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Virsmas sagatavošana	Neapstrādātas virsmas: No virsmas notīrīt netīrumus, putekļus un atlupušo materiālu. Pārliecināties, ka virsma ir attīrīta no pelējuma un zilējuma.
Uzklāšanas nosacījumi	Apstrādājamajai virsmai jābūt tīrai un sausai. Koksnes mitrumam jābūt zem 19%. Darbu veikšanas un žūšanas laikā gaisa, apstrādājamās virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +5° C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Lai iegūtu optimālu rezultātu, jānodrošina laba ventilācija. Produktu var žāvēt ar vai bez žāvēšanas kameras.
Uzklāšana	Rūpīgi samaisīt produktu pirms lietošanas. Bezgaisa izsmidzināšanai: smidzinātāja sprausla 0.009" - 0.011", spiediens 80 - 160 bar. Izsmidzināšanas leņķi izvēlas atkarībā no krāsojamā objekta formas. Bezgaisa izsmidzināšanai ar gaisa padevi: smidzinātāja sprausla 0.009" - 0.011", spiediens 40 - 120 bar. Atomizēta gaisa spiedienam jābūt apm. 1 – 3 bar. Izsmidzināšanas leņķi izvēlas atkarībā no krāsojamā objekta formas. Terases dēļiem un terasēm ir ieteicams uzklāt tikai vienu kārtu. Koksne satur sveķus un citus izdalījumus, it īpaši zaru vietās. Tie var izraisīt dzeltēšanu temperatūras un mitruma svārstību ietekmē.
Darbarīku tīrīšana	Ūdens
GOS	Gaistošo organisko savienojumu daudzums ir 7 g/l eļļas.
DARBA AIZSARDZĪBA	Ievērot brīdinājumus uz etiķetes. Produkta drošības datu lapā ir detalizētāk izskaidrots ar lietošanu saistītais risks un nepieciešamie aizsardzības pasākumi. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Tikai rūpnieciskai lietošanai.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

Produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai, un to drīkst izmantot tikai profesionāļi, kam ir pietiekamas zināšanas un kompetence attiecībā uz produkta pareizu lietošanu. Šī informācija ir tikai informatīva. Tiktāl, cik to pieļauj normatīvie akti, mēs neuzņemamies nekādas saistības par produkta lietošanas apstākļiem, produkta lietošanu vai uzklāšanu.

Gadījumā, ja plānojat izmantot šo produktu citiem mērķiem, nekā ieteikts šajā dokumentā, ja neesat saņēmis mūsu rakstisku apstiprinājumu par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam, produkta lietošana ir Jūsu paša atbildība.