

Pinja Flex Combi 25

APRAKSTS

Vienkomponenta poliakrilāta segkrāsa uz ūdens bāzes ar lieliskām adhēzijas īpašībām.

ĪPAŠĪBAS UN IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

- Ātri žūstoša ārdarbu krāsa logiem un durvīm. Veido elastīgu plēvi ar zemu ūdens caurlaidību. Šīs īpašības palīdz pasargāt koksni pret mitrumu un netīrumiem.
- Izcila adhēzija ar attīrītu koksni. Iespēja produktu izmantot gan kā gruntskrāsu, gan virsējo kārtu nodrošina efektīvāku ražošanu. Laba segtspēja un aizpildīšanas spējas nodrošina augstu sausas krāsas plēves kvalitāti.
- Izdaiļo koka logus un durvis ar tūkstošiem noturīgu toņu.
- Somijas celtniecības informācijas fonds (RTS) ir piešķīris sertifikātu par atbilstību zemas emisijas celtniecības materiālu klasifikācijai M1.
- Paredzamais kalpošanas laiks ir 10 gadi rūpnieciskā vidē ar mērenu klimatu (GOST 9.401-2018), ziņojums N202-1273E-2019.
- Piemērota koka logu rāmjiem un ārdurvīm.



TEHNISKIE DATI

Sausais atlikums pēc tilpuma

39% (A bāze)
34% (C bāze)

Sausais atlikums pēc masas

50% (A bāze)
42% (C bāze)

Blīvums

1.22 kg/l (A bāze)
1.14 kg/l (C bāze)

Ieteicamais izkliedes daudzums un teorētiskais patēriņš

Ieteicamais uzklājama daudzums (neatšķaidīts)		Teorētiskais patēriņš
mitra	sausā	
155 g/m ²	50µm	8–9 m ² /l

Praktiskais patēriņš atkarīgs no uzklāšanas metodes un apstākļiem, kā arī apstrādājamās konstrukcijas formas un virsmas kvalitātes.

Žūšanas laiki

100–120 g/m ²	+20°C	+50°C
Sausa slīpēšanai pēc	1h	½ h
Sausa apstrādei pēc	2h	1h

Grēdā kraušanas temperatūrai ir jābūt zem +30°C.

Žūšanas un pārkrāsošanas laiks ir atkarīgs no plēves biezuma, temperatūras, gaisa relatīvā mitruma un ventilācijas.

Spīdums

Pusmatēts.

Toņi

Toņi no Koka fasādes toņu kartes lietojot ārdarbos. RAL un NCS toņu kartes. Avatint tonēšanas sistēma.

Pinja Flex Combi 25

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

- Virsmas sagatavošana** Notīrīt virsmu no netīrumiem, putekļiem un atlupušā materiāla. Pirms produkta uzklāšanas pārlicināties, vai virsma ir brīva no pelējuma un zilējuma. Koka virsmu noslīpēt ar smilšpapīru Nr. P150-320. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas, noslīpēt ar smilšpapīru Nr. P240 – 400. Notīrīt slīpēšanas putekļus.
- Ieteicamās gruntskrāsas** Pinjadur Primer, Pinja Flex Combi 25, Pinja Flex Isolator, Pinja Wood Stain, Pinja Indeeep.
- Uzklāšanas nosacījumi** Apstrādājamajai virsmai jābūt tīrai un sausai. Koksnes mitrumam jābūt zem 20%. Darbu veikšanas un žūšanas laikā gaisa, apstrādājamās virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +18° C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 70%. Lai iegūtu optimālu rezultātu, jānodrošina laba ventilācija. Produktu var žāvēt ar vai bez žāvēšanas kameras.
- Uzklāšana** Bezgaisa izsmidzināšanai, smidzinātāja sprausla 0.011" - 0.015", spiediens 80 - 160 bar. Izsmidzināšanas leņķi izvēlas atkarībā no krāsojamā objekta formas.
- Bezgaisa izsmidzināšanai ar gaisa padevi. Smidzinātāja sprausla 0.011" - 0.015", spiediens 40 - 120 bar. Izsmidzināšanas leņķi izvēlas atkarībā no krāsojamā objekta formas.
- Koksne satur sveķus un citus izdalījumus, it īpaši zaru vietās. Tie var izraisīt dzeltēšanu temperatūras un mitruma svārstību ietekmē.
- Darbarīku tīrīšana** Ūdens
vai Tikkurila Pensselipesu.
- GOS** Saskaņā ar GOS direktīvu 2004/42/EU produkta apakšakategorijas A/d VOC robežvērtība (1.1.2010) maksimāli ir 130 g/l. GOS daudzums "Pinja Flex Combi 25" ir 30±10 g/l.
- DARBA AIZSARDZĪBA** Ievērot brīdinājumus uz etiķetes. Produkta drošības datu lapā ir detalizētāk izskaidrots ar lietošanu saistītais risks un nepieciešamie aizsardzības pasākumi. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Tikai rūpnieciskai lietošanai.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

Produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai, un to drīkst izmantot tikai profesionāļi, kam ir pietiekamas zināšanas un kompetence attiecībā uz produkta pareizu lietošanu. Šī informācija ir tikai informatīva. Tiklīdz, cik to pieļauj normatīvie akti, mēs neuzņemamies nekādas saistības par produkta lietošanas apstākļiem, produkta lietošanu vai uzklāšanu.

Gadījumā, ja plānojat izmantot šo produktu citiem mērķiem, nekā ieteikts šajā dokumentā, ja neesat saņēmis mūsu rakstisku apstiprinājumu par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam, produkta lietošana ir Jūsu paša atbildība.