

Pinja Mid Pro

APRAKSTS

Universāla ūdens bāzes akrilāta gruntskrāsa un starpkrāsa koka virsmām ārdarbos.

ĪPAŠĪBAS UN IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

- Starpkrāsa ar gruntskrāsas adhēziju. Pinja Mid Pro ir paredzēta lietošanai pirms krāsošanas ar ārdarbu krāsām, nodrošinot augstas kvalitātes krāsošanas sistēmu klientiem ar augstām prasībām.
- Viegli lietojama. Pinja Mid Pro ir augstas kvalitātes gruntskrāsa un starpkrāsa, kas ir īpaši paredzēta vakuma un industriālajām krāsošanas līnijām. Pinja Mid Pro īpašības ir optimizētas tā, lai izveidotu vienmērīgu un biezu plēvi, kas ātri žūst.
- Ļauj ietaupīt ražošanas izmaksas, jo var tikt tonēta tādā pašā tonī kā ārdarbu krāsa, kas nodrošina vienmērīgu segkārtas toni ar vienu kārtu.
- Satur alkīdu, kas uzlabo adhēziju ar neapstrādātu koku.
- Īpaši zema ūdens absorbcija.
- Lieliskas grēdā kraušanas īpašības.
- Pārbaudīta saskaņā ar EN 927-5 standartu.
- Produkta vides deklarācija (EPD) saskaņā ar EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930.
- Piemērota apdares dēļu un paneļu gruntēšanai ārdarbos.



TEHNISKIE DATI

Sausais atlikums pēc tilpuma

Apm. 42% (AP bāze)
Apm. 41 % (CP bāze)

Sausais atlikums pēc masas

Apm. 56% (AP bāze)
Apm. 52% (CP bāze)

Blīvums

1.32 kg/l (AP bāze)
1.27 kg/l (CP bāze)

Ieteicamais izklādes daudzums un teorētiskais patēriņš

Ieteicamais uzklājamais daudzums (neatšķaidīts)		Teorētiskais patēriņš
Kā gruntskrāsa		
mitra	sausā	
100 g/m ²	31 μm	12–13 m ² /l
Kā starpkrāsa		
mitra	sausā	
200 g/m ²	63 μm	6–7 m ² /l

Praktiskais patēriņš atkarīgs no uzklāšanas metodes un apstākļiem, kā arī apstrādājamās konstrukcijas formas un virsmas kvalitātes.

Žūšanas laiki

100–120 g/m ²	+20°C
Sauss apstrādei, atsevišķs dēlis pēc	6–12h
IRM pēc	5–8min



Pinja Mid Pro

Žūšanas un pārkrāsošanas laiks ir atkarīgs no plēves biezuma, temperatūras, gaisa relatīvā mitruma un ventilācijas.

Spīdums

Matēts.

Toņi

Avatint tonēšana.

Pinja Mid Pro

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Virsmas sagatavošana	Notīrīt virsmu no netīrumiem, putekļiem un atlupušā materiāla. Pirms produkta uzklāšanas pārļiecināties, vai virsma ir brīva no pelējuma un zilējuma.
Ieteicamais virsējais pārklājums	Ne agrāk kā 24 stundas pēc gruntēšanas veikt virsējo krāsošanu ar Pinja Pro, Pika-Teho, Vinha, Ultra. Gruntskrāsas toni izvēlēties saskaņā ar segkrāsas toni.
Uzklāšanas nosacījumi	Apstrādājamajai virsmai jābūt tīrai un sausai. Koksnes mitrumam jābūt zem 19%. Darbu veikšanas un žūšanas laikā gaisa, apstrādājamās virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +10° C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Lai iegūtu optimālu rezultātu, jānodrošina laba ventilācija. Produktu var žāvēt ar vai bez žāvēšanas kameras.
Uzklāšana	Rūpīgi samaisīt produktu pirms lietošanas. Izvairīties no putošanās. Bezgaisa izsmidzināšanai izmantot apm. 5–10% apmērā atšķaidītu produktu ar viskozitāti 30–40s (DIN4). Smidzinātāja sprausla 0.013"-0.015", spiediens 120–180 bar. Smidzināšanas leņķi izvēlas atkarībā no krāsojamā objekta formas. Bezgaisa izsmidzināšanai ar gaisa padevi izmantot apm. 5–10% apmērā atšķaidītu produktu ar viskozitāti 30–40s (DIN4). Smidzinātāja sprausla 0.013"-0.015", spiediens 40–140 bar. Atomizēta gaisa spiedienam jābūt apm. 1–3 bar. Smidzināšanas leņķi izvēlas atkarībā no krāsojamā objekta formas. Uzklāšana ar vakuumu saskaņā ar ražotāja instrukciju. Koksne satur sveķus un citus izdalījumus, it īpaši zaru vietās. Tie var izraisīt dzeltēšanu temperatūras un mitruma svārstību ietekmē.
Atšķaidītāji	Ūdens
Darbarīku tīrīšana	Ūdens
Uzglabāšana	Atvērtu un/vai tonētu produktu nevar ilgstoši uzglabāt.
GOS	Gaistošo organisko savienojumu daudzums ir 12 g/l krāsas. Lietošanai gatavas krāsas (atšķaidīta 10% apmērā pēc tilpuma) maksimālais GOS saturs ir 12 g/l.
DARBA AIZSARDZĪBA	Ievērot brīdinājumus uz etiķetes. Produkta drošības datu lapā ir detalizētāk izskaidrots ar lietošanu saistītais risks un nepieciešamie aizsardzības pasākumi. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Tikai rūpnieciskai lietošanai.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

Produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai, un to drīkst izmantot tikai profesionāli, kam ir pietiekamas zināšanas un kompetence attiecībā uz produkta pareizu lietošanu. Šī informācija ir tikai informatīva. Tiktāl, cik to pieļauj normatīvie akti, mēs neuzņemamies nekādas saistības par produkta lietošanas apstākļiem, produkta lietošanu vai uzklāšanu.

Gadījumā, ja plānojat izmantot šo produktu citiem mērķiem, nekā ieteikts šajā dokumentā, ja neesat saņēmis mūsu rakstisku apstiprinājumu par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam, produkta lietošana ir Jūsu paša atbildība.