

Pinja Pro

APRAKSTS

Ūdens bāzes akrilāta krāsa ārdarbiem.

ĪPAŠĪBAS UN IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

- Balstīta uz cinka oksīda tehnoloģiju. Krāsa sniedz uzticamu aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem koka paneļiem un apšuvuma dēļiem ārdarbos.
- Teicama segtspēja, līdz ar to produkta cenas un kvalitātes attiecība ir labā līmenī.
- Novērš koksnes izbalēšanu, ko izraisa koksnes ekstragenti. Kā arī, tiek pagarināts krāsotās virsmas kalpošanas laiks.
- Aizsargā virsmu no mitruma, saules gaismas un netīrumiem.
- Piemērota koka paneļu, apšuvuma dēļu krāsošanai ārdarbos.

TEHNISKIE DATI

Sausais atlikums pēc tilpuma

Apm. 40% (A bāze)
Apm. 37% (C bāze)

Sausais atlikums pēc masas

Apm. 52% (A bāze)
Apm. 44% (C bāze)

Blīvums

1.3 kg/l (A bāze)
1.2 kg/l (C bāze)

Ieteicamais izkliešanas daudzums un teorētiskais patēriņš

Ieteicamais uzklājams daudzums (neatšķaidīts)		Teorētiskais patēriņš
mitra	sausā	
120–160 g/m ²	35–50µm	8–10 m ² /l

Praktiskais patēriņš atkarīgs no uzklāšanas metodes un apstākļiem, kā arī apstrādājamās konstrukcijas formas un virsmas kvalitātes.

Žūšanas laiki

120–160 g/m ²	+23°C	+50°C
Var uzklāt nākamo kārtu pēc	2–4h	1–2h

Uzmanību! C bāzes krāsa tumšā tonī žūs lēnāk.

Žūšanas un pārkrāsošanas laiks ir atkarīgs no plēves biezuma, temperatūras, gaisa relatīvā mitruma un ventilācijas.

Spīdums

Matēts.

Toņi

Avatint tonēšana. Lietošanai ārdarbos ieteicams izmantot toņus no Koka fasādes toņu kartes.

Pinja Pro

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

- Virsmas sagatavošana** Notīrīt virsmu no netīrumiem, putekļiem un atlupušā materiāla. Pirms produkta uzklāšanas pārlicināties, vai virsma ir brīva no pelējuma un zilējuma. Koka virsmu noslīpēt ar smilšpapīru Nr. P150-320. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas, noslīpēt ar smilšpapīru Nr. P240 – 400. Pirms krāsošanas notīrīt slīpēšanas putekļus.
- Ieteicamās gruntskrāsas** Pinja Pro Primer, Pinja Universal Primer, Pinja Pro, Pinja Indeeep.
- Uz ēvelētas koksnes Pinja Pro ir ieteicams uzklāt bez atsevišķas gruntskrāsas. Krāsošanas sistēma 120 g/m² tiek uzklāta 2 kārtās.
- Uzklāšanas nosacījumi** Apstrādājamajai virsmai jābūt tīrai un sausai. Koksnes mitrumam jābūt zem 20%. Darbu veikšanas un žūšanas laikā gaisa, apstrādājamās virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +18° C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 70%. Lai iegūtu optimālu rezultātu, jānodrošina laba ventilācija. Produktu var žāvēt ar vai bez žāvēšanas kameras.
- Uzklāšana** Rūpīgi samaisīt produktu pirms lietošanas. Izvairīties no putošanās.
- Bezgaisa izsmidzināšanai izmantot apm. 0 – 10 % apmērā atšķaidītu produktu. Smidzinātāja sprausla 0.013" - 0.015", spiediens 120-180 bar. Smidzināšanas leņķi izvēlas atkarībā no krāsojamā objekta formas.
- Bezgaisa izsmidzināšanai ar gaisa padevi izmantot apm. 0 – 10 % apmērā atšķaidītu produktu. Smidzinātāja sprausla 0.013" - 0.015", spiediens 40 - 140 bar. Atomizēta gaisa spiedienam jābūt apm. 1 – 3 bar. Smidzināšanas leņķi izvēlas atkarībā no krāsojamā objekta formas.
- Tradicionālajai izsmidzināšanai izmanto 0 – 10 % apmērā atšķaidītu produktu. Smidzinātāja sprausla 1.6 – 2.0 mm, spiediens 2 – 3 bar.
- Koksne satur sveķus un citus izdalījumus, it īpaši zaru vietās. Tie var izraisīt dzeltēšanu temperatūras un mitruma svārstību ietekmē.
- Atšķaidītāji** Ūdens
- Darbarīku tīrīšana** Ūdens
- GOS** Gaistošo organisko savienojumu daudzums ir 20 g/l krāsas.
- DARBA AIZSARDZĪBA** Ievērot brīdinājumus uz etiķetes. Produkta drošības datu lapā ir detalizētāk izskaidrots ar lietošanu saistītais risks un nepieciešamie aizsardzības pasākumi. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Tikai rūpnieciskai lietošanai.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

Produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai, un to drīkst izmantot tikai profesionāļi, kam ir pietiekamas zināšanas un kompetence attiecībā uz produkta pareizu lietošanu. Šī informācija ir tikai informatīva. Tiklīdz, cik to pieļauj normatīvie akti, mēs neuzņemamies nekādas saistības par produkta lietošanas apstākļiem, produkta lietošanu vai uzklāšanu.

Gadījumā, ja plānojat izmantot šo produktu citiem mērķiem, nekā ieteikts šajā dokumentā, ja neesat saņēmis mūsu rakstisku apstiprinājumu par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam, produkta lietošana ir Jūsu paša atbildība.