

Pinja Pro Primer

APRAKSTS

Universāla ūdens bāzes gruntskrāsa smalki zāģētam kokam.

ĪPAŠĪBAS UN IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

- Ūdens bāzes universāla gruntskrāsa smalki zāģētam kokam.
- Nodrošina pagaidu aizsardzību līdz pat 10 mēnešiem bez segkārtas.
- Atvieglo segkārtas izvēli, jo to var pārklāt gan ar ūdens bāzes, gan ar alkīda produktiem..
- Ekonomiska gruntskrāsa apdares dēļiem.
- Elastīga alkīda gruntskrāsa.
- Piemērota apdares dēļu un paneļu gruntēšanai ārdarbos.

TEHNISKIE DATI

Sausais atlikums pēc tilpuma

apm. 23% (243 6001), apm. 19% (243 6003), apm. 23% (243 0301)

Sausais atlikums pēc masas

Apm. 37% (243 6001), apm. 26% (243 6003). Apm. 37% (243 0301).

Bļivums

1.13–1.2 kg/l

Ieteicamais izkliedes daudzums un teorētiskais patēriņš

Ieteicamais uzklājams daudzums (neatšķaidīts)		Teorētiskais patēriņš
mitra	sausā	
135 g/m ²	30 μm	9–10 m ² /l

Praktiskais patēriņš atkarīgs no uzklāšanas metodes un apstākļiem, kā arī apstrādājamās konstrukcijas formas un virsmas kvalitātes.

Žūšanas laiki

100–120 g/m ²	+20°C
Sausā apstrādei, atsevišķs dēlis pēc	6–12 h
Sausā apstrādei, grēdā pēc	24 h
IRM pēc	3–8 min

Uzmanību! C bāzes krāsa tumšā tonī žūs lēnāk.

Žūšanas un pārkrāsošanas laiks ir atkarīgs no plēves biezuma, temperatūras, gaisa relatīvā mitruma un ventilācijas.

Spīdums

Pilnīgi matēts.

Toņi

Balts 0301, dzelzs oksīda sarkans 2931 un toņi no Koka fasādes toņu kartes. Avatint tonēšana.

Pinja Pro Primer

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

- Virsmas sagatavošana** Notīrīt virsmu no netīrumiem, putekļiem un atlupušā materiāla. Pirms produkta uzklāšanas pārļiecināties, vai virsma ir brīva no pelējuma un zilējuma. Koka virsmu noslīpēt ar smilšpapīru Nr. P150-320. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas, noslīpēt ar smilšpapīru Nr. P240 – 400. Notīrīt slīpēšanas putekļus.
- Ieteicamais virsējais pārklājums** Pika-Teho, Vinha, Ultra Matt, Ultra Classic, Teho Öllymaali.
Ne agrāk kā 24 stundas pēc gruntēšanas veikt virsējo krāsošanu ar Pika-Teho, Vinha, Ultra Matt, Ultra Classic vai Teho Öllymaali.
Gruntskrāsas toni izvēlēties saskaņā ar segkrāsas toni.
- Uzklāšanas nosacījumi** Apstrādājamajai virsmai jābūt tīrai un sausai. Koksnes mitrumam jābūt zem 19%. Darbu veikšanas un žūšanas laikā gaisa, apstrādājamās virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +5° C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Lai iegūtu optimālu rezultātu, jānodrošina laba ventilācija. Produktu var žāvēt ar vai bez žāvēšanas kameras.
- Uzklāšana** Rūpīgi samaisīt produktu pirms lietošanas. Izvairīties no putošanās.
Bezgaisa izsmidzināšanai izmantot apm. 5 – 10 % apmērā atšķaidītu produktu ar viskozitāti 30 - 40s (DIN 4). Smidzinātāja sprausla 0.013" - 0.015", spiediens 120 - 180 bar. Smidzināšanas leņķi izvēlas atkarībā no krāsojamā objekta formas.
Bezgaisa izsmidzināšanai ar gaisa padevi izmantot apm. 5 – 10 % apmērā atšķaidītu produktu ar viskozitāti 30 – 40s (DIN 4). Smidzinātāja sprausla 0.013" - 0.015", spiediens 40 - 140 bar. Atomizēta gaisa spiedienam jābūt apm. 1 – 3 bar. Smidzināšanas leņķi izvēlas atkarībā no krāsojamā objekta formas.
Uzklāšana ar vakuumu saskaņā ar ražotāja instrukciju.
Koksne satur sveķus un citus izdalījumus, it īpaši zaru vietās. Tie var izraisīt dzeltēšanu temperatūras un mitruma svārstību ietekmē.
- Atšķaidītāji** Ūdens
- Darbarīku tīrīšana** Ūdens
- GOS** Gaistošo organisko savienojumu daudzums ir 8 g/l krāsas.
Lietošanai gatavas krāsas (atšķaidīta 10% apmērā pēc tilpuma) maksimālais GOS saturs ir 8 g/l.
- DARBA AIZSARDZĪBA** Ievērot brīdinājumus uz etiķetes. Produkta drošības datu lapā ir detalizētāk izskaidrots ar lietošanu saistītais risks un nepieciešamie aizsardzības pasākumi.
Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Tikai rūpnieciskai lietošanai.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

Produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai, un to drīkst izmantot tikai profesionāļi, kam ir pietiekamas zināšanas un kompetence attiecībā uz produkta pareizu lietošanu. Šī informācija ir tikai informatīva. Tiklīdz, cik to pieļauj normatīvie akti, mēs neuzņemamies nekādas saistības par produkta lietošanas apstākļiem, produkta lietošanu vai uzklāšanu.

Gadījumā, ja plānojat izmantot šo produktu citiem mērķiem, nekā ieteikts šajā dokumentā, ja neesat saņēmis mūsu rakstisku apstiprinājumu par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam, produkta lietošana ir Jūsu paša atbildība.