



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 26.05.2021

1(2)

Pinja W-Oil

APRAKSTS

Ūdens bāzes tonējama puscaurspīdīga beice kokam.

ĪPAŠĪBAS UN IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

- Ātri žūstoša beice koka virsmām, īslaicīgai aizsardzībai. Pasargā virsmu no mitruma, saules gaismas un netīrumiem mitrās telpās ārdarbos.
- Iesūcas koksnē. Produkts aizkavē ūdens iesūkšanos koksnē un tādējādi samazina koka virsmas plaissāšanu.
- Piemērota paneliņiem, dēļiem un guļbūvēm mitrās telpās ārdarbos.

TEHNISKIE DATI

**Sausais atlikums pēc
tilpuma** Apm. 10%

**Sausais atlikums pēc
masas** 11%

Blīvums 0.96–1.04 kg / l

**Ieteicamais izkliedes
daudzums un teorētiskais
patēriņš**

Ieteicamais uzklājamais daudzums (neatšķaidīts)	Teorētiskais patēriņš
mitra	sausa
100 g/m ²	Not measurable

Praktiskais patēriņš atkarīgs no uzklāšanas metodes un apstākļiem, kā arī apstrādājamās konstrukcijas formas un virsmas kvalitātes.

Žūšanas laiki

100–120 g/m ²	+20°C	+50°C
Var pulēt pēc	10–60 min	1–10 min

Žūšanas un pārkrāsošanas laiks ir atkarīgs no plēves biezuma, temperatūras, gaisa relatīvā mitruma un ventilācijas.

Tonji

Akvi Tone un Avatint tonēšanas sistēma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 26.05.2021

2(2)

Pinja W-Oil

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Virsmas sagatavošana	Notīrīt virsmu no netīrumiem, putekļiem un atlupušā materiāla. Pirms produkta uzklāšanas pārliecināties, vai virsma ir brīva no pelējuma un zilējuma.
Uzklāšanas nosacījumi	Apstrādājamajai virsmai jābūt tīrai un sausai. Koksnes mitrumam jābūt zem 20%. Darbu veikšanas un žūšanas laikā gaisa, apstrādājamās virsmas un produkta temperatūrai jābūt visi +18° C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Lai iegūtu optimālu rezultātu, jānodrošina laba ventilācija. Produktu var žāvēt ar vai bez žāvēšanas kameras.
	Uzmanību! Pinja W-Oil nav piemērota koka virsmām, kuras iepriekš apstrādātas ar šķīdinātāja bāzes koka eļļām.
Uzklāšana	Pirms lietošanas beici rūpīgi samaisīt un nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni. Lai sasniegstu labāku galarezultātu, virsmu var nopulēt. Bezgaisa izsmidzināšanai ieteicamā smidzinātāja sprausla 0.009" - 0.011", spiediens 80 - 160 bar. Smidzināšanas leņķi izvēlas atkarībā no krāsojamā objekta formas. Augstspiediena izsmidzināšanai ar gaisa padevi ieteicamā smidzinātāja sprausla 0.009" - 0.011", spiediens 40 - 120 bar. Atomizēta gaisa spiedienam jābūt apm. 1 – 3 bar. Smidzināšanas leņķi izvēlas atkarībā no krāsojamā objekta formas. Tradicionālajai izsmidzināšanai ieteicamā smidzinātāja sprausla 1.0 - 1.4 mm, spiediens 1.5 – 3.0 bar. Koksne satur sveķus un citus izdalījumus, it īpaši zaru vietās. Tie var izraisīt dzeltēšanu temperatūras un mitruma svārstību ietekmē.
Atšķaidītāji	Ūdens
Darbarīku tīrīšana	Ūdens
GOS	Gaistošo organisko savienojumu daudzums ir 10 g/l beices. GOS 2004/42/EC (kat. A/e) 130 g/l (2010)
DARBA AIZSARDZĪBA	Ievērot brīdinājumus uz etiketes. Produkta drošības datu lapā ir detalizētāk izskaidrots ar lietošanu saistītais risks un nepieciešamie aizsardzības pasākumi. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Tikai rūpnieciskai lietošanai.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtogā informāciju bez brīdinājuma.

Produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai, un to drīkst izmantot tikai profesionāļi, kam ir pietiekamas zināšanas un kompetence attiecībā uz produkta pareizu lietošanu. Šī informācija ir tikai informatīva. Tiktāl, cik to pieļauj normatīvie akti, mēs neuzņemamies nekādas saistības par produkta lietošanas apstākļiem, produkta lietošanu vai uzklāšanu.

Gadījumā, ja plānojat izmantot šo produktu citiem mērķiem, nekā ieteikts šajā dokumentā, ja neesat saņēmis mūsu rakstisku apstiprinājumu par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam, produkta lietošana ir Jūsu paša atbildība.