

Pinjasol Color

APRAKSTS

Puscaurspīdīga tonējama beice kokam.

ĪPAŠĪBAS UN IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

- Ļoti dziļi iesūcas koksne. Aizsargā virsmu no mitruma, saules gaismas un netīrumiem. Samazina koka virsmas plaisāšanu.
- Piemērota cietkoksnei, piemēram, ozolam, osim un dižskābardim. Produkts ir lietojams arī mīkstkoksnei. Tas labi saistās un aizsargā virsmu no ārējās vides iedarbības.
- Produkts dziļi iesūcas koksne, tādējādi izceļot koksnes dabīgo skaistumu.
- Piemērota koka virsmām, piemēram, logu rāmjiem, ārdurvīm, sienām, guļbūvēm u.c.

TEHNISKIE DATI

Sausais atlikums pēc tilpuma 11%

Sausais atlikums pēc masas 14%

Blīvums 0.85 kg/l

Ieteicamais izkliedes daudzums un teorētiskais patēriņš 8–10 m²/l.

Praktiskais patēriņš ir atkarīgs no uzklāšanas metodes, krāsošanas apstākļiem, kā arī krāsojamās konstrukcijas formas un virsmas kvalitātes.

Žūšanas laiki

90–110 g/m ²	+20°C
Sausa apstrādei pēc	6–12h
Sausa kraušanai grēdā pēc	24h

Žūšanas un pārkrāsošanas laiks ir atkarīgs no plēves biezuma, temperatūras, gaisa relatīvā mitruma un ventilācijas.

Spīdums

Nav nosakāms. Pinjasol Color iesūcas koksne un neveido cietu plēves kārtu.

Toņi

Temaspeed Premium tonēšanas sistēma. Ierobežots toņu klāsts saskaņā ar Valtti Color toņu karti.

Pinjasol Color

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

- Virsmas sagatavošana** Notīrīt virsmu no netīrumiem, putekļiem un atlupešā materiāla. Pirms produkta uzklāšanas pārļiecināties, vai virsma ir brīva no pelējuma un zilējuma.
- Uzklāšanas nosacījumi** Apstrādājamajai virsmai jābūt tīrai un sausai. Koksnes mitrumam jābūt zem 18%. Darbu veikšanas un žūšanas laikā gaisa, apstrādājamās virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +5° C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Lai iegūtu optimālu rezultātu, jānodrošina laba ventilācija.
- Uzklāšana** Rūpīgi samaisīt produktu pirms lietošanas. Izvairīties no putošanās. Produkts ir gatavs lietošanai.
- Bezgaisa izsmidzināšanai smidzinātāja sprausla 0.013" - 0.015", spiediens 120 - 180 bar. Smidzināšanas leņķi izvēlas atkarībā no krāsojamā objekta formas. Ja nepieciešams, produktu var atšķaidīt 10% apmērā ar šķīdinātāju Thinner 1050.
- Uzklājot ar iegremdēšanu, produktu atšķaida lietošanas laikā līdz 10% apmērā ar šķīdinātāju Thinner 1050.
- Koksne satur sveķus un citus izdalījumus, it īpaši zaru vietās. Tie var izraisīt dzeltēšanu temperatūras un mitruma svārstību ietekmē.
- Atšķaidītāji** Lakkabensiini 1050
- Šķīdinātājs Thinner 1050.
- Darbarīku tīrīšana** Lakkabensiini 1050
- GOS** Gaistošo organisko savienojumu daudzums ir 730 g/l. Lietošanai gatavas eļļas maksimālais GOS saturs ir 730 g/l. Ja atšķaida, maksimālais GOS saturs ir 740 g/l.
- DARBA AIZSARDZĪBA** Ievērot brīdinājumus uz etiķetes. Produkta drošības datu lapā ir detalizētāk izskaidrots ar lietošanu saistītais risks un nepieciešamie aizsardzības pasākumi. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Tikai rūpnieciskai lietošanai.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

Produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai, un to drīkst izmantot tikai profesionāļi, kam ir pietiekamas zināšanas un kompetence attiecībā uz produkta pareizu lietošanu. Šī informācija ir tikai informatīva. Tiktāl, cik to pieļauj normatīvie akti, mēs neuzņemamies nekādas saistības par produkta lietošanas apstākļiem, produkta lietošanu vai uzklāšanu.

Gadījumā, ja plānojat izmantot šo produktu citiem mērķiem, nekā ieteikts šajā dokumentā, ja neesat saņēmis mūsu rakstisku apstiprinājumu par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam, produkta lietošana ir Jūsu paša atbildība.