



TIKKURILA

PIRTTI

PANEĻU BEICE, TONĒJAMA

APRAKSTS

Ūdens bāzes, akrilāta beice.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Piemērota sienām, griestiem, durvīm, grīdām u.c. koka virsmām.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Paredzēta virsmu beicēšanai iekšdarbos. Lietojama saskaņā ar lietošanas pamācību.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 08.04.2022

PIRTTI

TEHNISKIE DATI

Bāzes krāsas	EP BĀZE
Patēriņš	10-16 m ² /l. Patēriņš ir atkarīgs no koka sugas, porainības un cietības.
Iepakojumi	0.9 l, 2.7 l, 9 l
Uzklāšanas metode	Ar sūkli, otu vai izsmidzinātāju.
Žūšanas laiks	Putekļi neliņ pēc 1-2 stundām. Nākamo kārtu var uzklāt pēc 4-6 stundām.
Blīvums (kg/l)	1.0 kg/l.
Izturība pret gaismu	Laba.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	6.6

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

PIRTTI

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai. Gaisa temperatūrai jābūt virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošana

Jaunas koka virsmas noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus. Iepriekš apstrādātas virsmas noslīpēt līdz tīram kokam.

Uzklāšana

Pirms lietošanas un arī darba laikā beici rūpīgi samaisīt, lai nodrošinātu vienmērīgu pigmenta sajaukšanos. Lai pārbaudītu toni, ieteicams veikt kontrolkrāsošanu uz atsevišķa dēlīša. Pārklājuma galīgais tonis ir atkarīgs no koka sugas, cietības un koka sākotnējā toņa, kā arī uzklāto kārtu daudzuma.

Beici uzklāt ar sūkli, otu vai izsmidzinātāju vienā kārtā. Lai izvairītos no toņa atšķirībām, virsmu no sākuma līdz beigām apstrādāt bez pārtraukumiem, bet apstrādājot lielas paneļu virsmas – vairākus dēļus uzreiz. Lai iegūtu gaišāku toni, beici atšķaidīt ar ūdeni, piemēram, attiecībā 1:1. Tumšāku toni var iegūt, uzklājot beici atkāroti, kad pirmā kārtā ir nožuvusi.

Pēc pilnīgas beicētās virsmas nožūšanas, jāveic aizsarglakošana ar laku Kiva 10, Kiva 30 vai Kiva 70.

Remontkrāsošana

Beicētā un lakotā virsma pilnīgu cietību un ķīmisko izturību sasniedz apm. pēc 2 nedēļām. Izvairīties tīrīt virsmu šajā laikā.

Virsmu tīrīt ar birsti, lupatu vai sūkli. Netīras virsmas var tīrīt ar neitrālu (pH 6-8) tīrīšanas līdzekli.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Produkts nav klasificēts kā bīstams. Izmantot aizsargcimdus. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.