

TIKKURILA

## PONTTI FLOOR LACQUER 50

PUSSPĪDĪGA, TONĒJAMA ŪDENS BĀZES LAKA KOKA GRĪDĀM.



### APRAKSTS

Pusspīdīga, tonējama ūdens bāzes poliuretāna akrilāta laka iekšdarbiem.

### IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Slīpētu koka virsmu virsējai un remontlakošanai iekšdarbos. Lai pārbaudītu piemērotību virsmai, izmēģināt produktu uz neliela virsmas laukuma. Piemērota arī grīdu lakošanai vasarnīcās.

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota dzīvojamo ēku koka grīdām un citām koka virsmām iekšdarbos, kas pakļautas vieglai ķīmisko vielu un mehāniskai iedarbībai.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktu kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 08.12.2023

# PONTTI FLOOR LACQUER 50

## TEHNISKIE DATI

<b>Bāzes krāsas</b>	EP BĀZE
<b>Toņi</b>	Timeless translucent - toņu karte, Deco Grey - toņu karte Tonējama Tikkurila caurspīdīgajos toņos. Lai iegūtu vienmērīgu rezultātu apstrādājot lielas virsmas, izmantot Parketti-Ässä Petsi beici. Uzklāt beici uz attīrtas koksnes.
<b>Spīdums</b>	Pusspīdīgs.
<b>Patēriņš</b>	7 m <sup>2</sup> /l.
<b>Iepakojumi</b>	0.9 l, 2.7 l, 9 l
<b>Šķīdinātājs</b>	Ūdens
<b>Uzklāšanas metode</b>	Ota
<b>Žūšanas laiks</b>	Putekļi nelip pēc apm. 15 min. Var pārkāsot pēc 3 h. Virsma gatava lietošanai nākamajā dienā. Lakotā virsma savu galējo cietību sasniedz apm. pēc 2 nedēļām. Šajā laikā izvairīties no spēcīgas slodzes, tīrišanas un smagu priekšmetu novietošanas uz lakotās virsmas.
<b>Blīvums (kg/l)</b>	1,0 kg/l, ISO 2811
<b>Sausais atlikums pēc tilpuma (%)</b>	30
<b>GOS</b>	(kat. A/i) 140g/l(2010) Pontti Floor Lacquer 50 maksimālais GOS saturs 140 g/l.
<b>Uzglabāšana</b>	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktā kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 08.12.2023

# PONTTI FLOOR LACQUER 50

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai un attīrītai no netīrumiem, vaskiem vai taukvielām. Gaisa un virsmas temperatūrai jābūt visi +10°C un gaisa relatīvajam mitruma no 30-80%.

### Virsmas sagatavošana

Neapstrādātas koka virsmas:

Attīrīt virsmu no netīrumiem, vaska un taukvielām. Virsmu viegli samitrināt ar ūdeni, ļaut tai nožūt un noslīpēt valīgās koksnes šķiedras. Notīrīt slipešanas putekļus.

Iepriekš laktas koka virsmas:

Iepriekš apstrādātas virsmas nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Maalipesu. Ľaut virsmai nožūt. Noslīpēt virsmas matētas (smilšpapiņš nr. 120 vai 150). Ar putekļsūcēju rūpīgi notīrīt slipešanas putekļus. Noslaucīt virsmu ar mitru, kokvilnu nesaturošu, tīru lupatu. Ja laktā virsma ir ļoti slīktā stāvoklī, notīrīt veco lakanas kārtu pilnībā ar krāsas nonēmēju vai slipejot. Pirms lakošanas pārbaudīt Pontti Floor Lacquer 50 lakanas piemērotību uz iepriekš apstrādātām grīdām, nolakojot nelielu pārbaudes laukumu.

### Lakošana

Pirms lietošanas un lietošanas laikā Pontti laku rūpīgi samaisīt. Ja apstrādei tiek izmantota tonēta laka, atšķaidīt to apm. 20% apmērā ar ūdeni, lai nodrošinātu vienmērīgu rezultātu. Lielas, iepriekš neapstrādātas koka virsmas apstrādāt ar Parketti-Āssä Petsi beici. Tonēta Pontti Floor Lacquer 50 ir piemērota nelielu virsmu apstrādei, piemēram, iepriekš laktām kāpnēm vai sliekšņiem. Laku uzklāt visa dēļa garumā, apstrādājot vairākus dēļus vienlaicīgi. Laku uzklāt lēnām un rūpīgi, izvairoties no rotējošām/abrazīvām kustībām. Apstrādāt virsmu 2-3 reizes.

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

### Virsmas kopšana

Laktā virsma savu galējo cietību un ķīmisko izturību sasniedz apm. 2 nedēļu pēc lakošanas. Šajā laikā izvairīties no grīdas virsmas tīrīšanas. Virsmu var tīrīt ar birsti, lupatu vai putekļu lupatu. Netīras virsmas var tīrīt ar piemērotu tīrīšanas darbarīku un neutrālu (pH 6-8) tīrīšanas šķidumu.

### Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

## VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARķĒJUMS

### saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Šis produkts nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tās grozījumiem. Izmantot aizsargcimdus. Satur: adipohydrazide, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: C(M)IT/MIT (3:1) un BIT.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktā kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produkta pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.