



TIKKURILA

## PONTTI FLOOR LACQUER 5

DZIĻI MATĒTA, TONĒJAMA ŪDENS BĀZES LAKA KOKA GRĪDĀM

### APRAKSTS

Tonējama ūdens bāzes poliuretāna akrilāta laka iekšdarbiem.

### IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Slīpētu koka virsmu virsējai un remontlakošanai iekšdarbos. Lai pārbaudītu piemērotību virsmai, izmēģināt produktu uz neliela virsmas laukuma. Piemērota arī grīdu lakošanai vasarnīcās.

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota dzīvojamo ēku koka grīdām un citām koka virsmām iekšdarbos, kas pakļautas vieglai ķīmisko vielu un mehāniskai iedarbībai.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 20.10.2023

## PONTTI FLOOR LACQUER 5

### TEHNISKIE DATI

<b>Bāzes krāsas</b>	EP BĀZE
<b>Toņi</b>	Koka pārklājumi un lakas - toņu karte, Timeless translucent - toņu karte Tonējama Tikkurila caurspīdīgos toņos. Lai iegūtu vienmērīgu rezultātu apstrādājot lielas virsmas, izmantot Parketti-Ässä Petsi beici. Uzklāt beici uz attīrītas koksnes.
<b>Spīdums</b>	Pilnīgi matēts.
<b>Patēriņš</b>	8-12 m <sup>2</sup> /l.
<b>Iepakojumi</b>	0.9 l, 2.7 l, 9 l
<b>Šķīdinātājs</b>	Ūdens
<b>Uzklāšanas metode</b>	Ota, rullis
<b>Žūšanas laiks</b>	Putekļi nelīp pēc apm. 1 h. Var pārkrāsot pēc 4-8 h. Virsma gatava lietošanai nākamajā dienā. Lakotā virsma savu galējo cietību sasniedz apm. pēc 2 nedēļām. Šajā laikā izvairīties no spēcīgas slodzes, tīrīšanas un smagu priekšmetu novietošanas uz lakotās virsmas.
<b>Blīvums (kg/l)</b>	1,03 kg/l, ISO 2811
<b>Sausais atlikums pēc tilpuma (%)</b>	30
<b>Sausais atlikums pēc masas (%)</b>	29
<b>GOS</b>	(kat. A/i) 140g/l(2010) Pontti Floor Lacquer 5 maksimālais GOS saturs 140 g/l.
<b>Uzglabāšana</b>	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

# PONTTI FLOOR LACQUER 5

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai un attīrītai no netīrumiem, vaskiem vai taukvielām. Gaisa un virsmas temperatūrai jābūt virs +10°C un gaisa relatīvajam mitrumam no 30-80%.

### Virsmas sagatavošana

Neapstrādātas koka virsmas:

Attīrīt virsmu no netīrumiem, vaska un taukvielām. Virsmu viegli samitrināt ar ūdeni, ļaut tai nožūt un noslīpēt vaļīgās koksnes šķiedras. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

Iepriekš lakotas koka virsmas:

Iepriekš apstrādātas virsmas nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Maalipesu. Ļaut virsmai nožūt. Noslīpēt virsmas matētas (smilšpapīrs nr. 120 vai 150). Ar putekļsūcēju rūpīgi notīrīt slīpēšanas putekļus. Noslaucīt virsmu ar mitru, kokvilnu nesaturošu, tīru lupatu. Ja lakotā virsma ir ļoti sliktā stāvoklī, notīrīt veco lakas kārtu pilnībā ar krāsas noņēmēju vai slīpējot. Pirms lakošanas pārbaudīt Pontti Floor Lacquer 5 lakas piemērotību uz iepriekš apstrādātām grīdām, nolakojojot nelielu pārbaudes laukumu.

### Lakošana

Neapstrādātas koka virsmas:

Pirms lietošanas un lietošanas laikā Pontti laku rūpīgi samaisīt. Lielas, iepriekš neapstrādātas koka virsmas apstrādāt ar Parketti-Ässä Petsi beici. Tonēta Pontti Floor Lacquer 5 ir piemērota nelielu virsmu apstrādei, piemēram, iepriekš lakotām kāpnēm vai sliekšņiem. Laku uzklāt visa dēļa garumā, apstrādājot vairākus dēļus vienlaicīgi. Laku uzklāt lēnām un rūpīgi, izvairoties no rotējošām/abrazīvām kustībām. Apstrādāt virsmu 2-3 reizes.

Iepriekš lakotas koka virsmas:

Pirms lietošanas un lietošanas laikā Pontti laku rūpīgi samaisīt. Laku uzklāt visa dēļa garumā, apstrādājot vairākus dēļus vienlaicīgi. Laku uzklāt lēnām un rūpīgi, izvairoties no rotējošām/abrazīvām kustībām. Apstrādāt virsmu 1-2 reizes.

### Uzmanību

Tonēšanas instrukcija: Izvēlēties toni no Tikkurila caurspīdīgo toņu kolekcijas. Noņemt vāku, ietonēt produktu, aizvērt iepakojumu.

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

### Virsmas kopšana

Lakotā virsma savu galējo cietību un ķīmisko izturību sasniedz apm. 2 nedēļu pēc lakošanas. Šajā laikā izvairīties no grīdas virsmas tīrīšanas. Virsmu var tīrīt ar birsti, lupatu vai putekļu lupatu. Nefīras virsmas var tīrīt ar piemērotu tīrīšanas darbarīku un neitrālu (pH 6-8) tīrīšanas šķīdumu.

### Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

## VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

### saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Šis produkts nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tās grozījumiem. Izmantot aizsargcimdus. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: C(M)IT/MIT (3:1) un BIT.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.